

Technische Spezifikationen Marmoleum sport Elastic

EN 14041	Norm	CE	Marmoleum sport Elastic			
Brandverhalten	EN 13501-1		Cfl - s2			
Rutschhemmung	EN 13893		DS: 0,40-0,60			
Begehspannung	EN 1815		< 2 kV			
Wärmeleitfähigkeit	EN 12524		0,17 W/m*K			
System	Norm		Marmoleum sport Elastic 10,2 mm bestehend aus:		Marmoleum sport Elastic 11mm bestehend aus:	
			Regupol 5110	Marmoleum sport 3,2 mm	Regupol 5110	Marmoleum sport 4,0 mm
Art des Belages			Dämmunterlage	Linoleumbelag marmoriert	Dämmunterlage	Linoleumbelag, marmoriert
Bahnenlänge	EN 426		40 lfm	27-29 lfm	40 lfm	27-29 lfm
Bahnenbreite	EN 426		1,25 m	2 m	1,25 m	2 m
Gesamtstärke/Farben	EN 428		7 mm	3,2 mm (12 Farben)	7 mm	4,0 mm (8 Farben)
Flächengewicht	EN 430		3.360 g/m²	3.500 g/m²	3.360 g/m²	4.700 g/m²
Lichtechtheit	ISO 105-B02		≥ Stufe 6			
Bakteriostatik			Der Oberbelag hat bakteriostatische Eigenschaften, die von unabhängigen Instituten nachgewiesen sind.			
Fußbodenheizung			geeignet			
Trittschallverbesserungsmaß	ISO 140-8		ca. 23 dB			
Kraftabbaufähigkeit	DIN V 18032-2		ca. 32%			
Anwendungsbereiche	EN 14904		Gymnastik- und Fitnessbereiche in Einrichtungen des Gesundheitswesens und Sportanlagen, sowie Bewegungsräume in Kindergärten (Typ P1)			
Klebstoffempfehlung			Forbo Eurostar Tack 622 / Forbo Eurostar 611			
REACH			Die aktuellen Anforderungen der REACH-Verordnung werden eingehalten.			

Stand: Dezember 2012

Forbo behält sich das Recht vor, Änderungen in Bezug auf Material und Konstruktion vorzunehmen, wenn es der Verbesserung der Qualität dient.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung unter: **Deutschland: +49 (0) 52 51-18 03-213** **Österreich: +43 (0) 13 30 92 04** **Schweiz: +41 (0) 91 850 01 11**