

eurocol 870

the strong connection



EUROFILLER WOOD

Универсальная шпатлевка для паркета. Состав на основе деароматизированных растворителей для приготовления шпаклевочной массы со шлифовальной пылью всех пород древесины (зерно 80 - 100). Предназначен для заполнения швов шириной до 2 мм. Быстросохнущий, прозрачный, хорошо шлифуется.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа	Нитроцеллюлоза
Цвет	Прозрачный
Консистенция	Низковязкая

- шпатлевка для швов в паркете на основе нитроцеллюлозы
- быстросохнущая
- смешивается со шлифовальной пылью всех пород древесины
- обладает высокой заполняющей способностью

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	Ок. 50 – 100 г/м ² , зависит от состояния покрытия и размера швов
Морозостойкость	Да
Плотность	Ок. 0,8 г/см ³

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для:

- всех видов паркета, пород древесины и деревянных полов;
- заполнения щелей шириной до 2 мм за один подход

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия хранения	В не вскрытой заводской упаковке при температуре 5-25°C
Инструмент	Гладкий шпатель, двухсторонний шпатель (75080)
Время подсушки	Ок. 30 мин. при температуре 18 - 20°C и влажности 65%
Срок хранения	12 месяцев
Очиститель	Ацетон
Комментарии	TODO
Морозостойкость	Да

** Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава чернового пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.*

Основание:

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, без остатков масла, воска, силикона и других слоев, уменьшающих сцепление. Паркетный или дощатый пол следует отшлифовать до чистоты абразивом Р 80 или мельче.

Инструкция по применению:

1. Смешайте 870 шпатлевку для паркета со шлифовальной пылью от шлифовки абразивом Р80 или мельче до образования легко наносимой, сметанообразной пасты. Оставьте небольшое количество не смешанной 870 шпатлевки для паркета, для разведения полученного состава в процессе производства работ.
2. Шпатлевание щелей полов лучше производить по всей площади, без пропусков, заполняя все стыки, трещины и сколы, производя шпатлевание преимущественно поперек щелей, избегая слоя шпаклевочной смеси на поверхности пола.

870 EUROFILLER WOOD

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



3. Примерно через 30 минут после подсушки удалите остатки шпаклевочной смеси с поверхности пола абразивом P80 – 100 и продолжайте его обработку, по необходимости, до готовности.
4. В случаях, когда ширина швов превышает 2мм, может потребоваться повторное шпатлевание. Для заполнения температурных и компенсационных стыков рекомендуем использовать цветной поддающийся окрашиванию герметик.
5. Используйте для защиты пола рекомендованные системы продуктов Forbo (лак/импрегнация/масло).

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

УПАКОВКА

Артикул	Название	Упаковка	Штрих-код	Количество на паллете
870	Eurofiller Wood Putty	5л	4026956150343	96 шт.

870 EUROFILLER WOOD

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

