

# eurocol 883

the strong connection



## EUOPRIME PERFECT

Водно-дисперсионный грунтовочный лак, препятствующий склеиванию кромок паркета. Сохраняет натуральный цвет древесины. Увеличенное время пленкообразования сокращает риск видимых границ от нанесения на окрашенной поверхности.

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Основа       | Полиакриловая дисперсия |
| Цвет         | Белый.                  |
| Консистенция | Низковязкая жидкость    |

- Готовый к применению, однокомпонентный, водно-дисперсионный грунтовочный лак для использования в качестве первичного слоя лакокрасочных систем Eurocol.
- Для новых и восстанавливаемых паркетных и дощатых полов из европейских лиственных и хвойных пород древесины, пробковых полов и покрытий в интерьере. Не применять на экзотических породах древесины и окуренном дубе.
- Сохраняет натуральный цвет древесины.
- Увеличенное время пленкообразования сокращает риск видимых границ от нанесения на окрашенной поверхности.
- Препятствующий склеиванию кромок паркета.
- Для применения внутри помещений.
- Пригоден для использования на полах с подогревом.
- Материал с очень низким уровнем выбросов опасных веществ, соответствует EMICODE EC 1 Plus.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                               |                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Расход                        | Ок. 100 мл/м <sup>2</sup> (на один слой).                                     |
| Воспламеняемость              | Не воспламеняется.                                                            |
| Морозостойкость               | Нет.                                                                          |
| Дополнительные характеристики | Препятствует склеиванию кромок паркета. Сохраняет натуральный цвет древесины. |
| Плотность                     | Ок. 1,01 г/см <sup>3</sup>                                                    |

### НАЗНАЧЕНИЕ

Водно-дисперсионный грунтовочный лак для использования в качестве первичного слоя лакокрасочных систем Eurocol. Для применения в строительстве объектов промышленного и жилищно-гражданского назначения (в том числе медицинские, учебные, спортивные, дошкольные).

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

#### 883 EUOPRIME PERFECT

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | [info.eurocol.ru@forbo.com](mailto:info.eurocol.ru@forbo.com)  
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | [info.eurocol.de@forbo.com](mailto:info.eurocol.de@forbo.com)  
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | [info.eurocol@forbo.com](mailto:info.eurocol@forbo.com)

Eurocol is part of the Forbo Group



|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Условия хранения | В оригинальной невскрытой упаковке, в сухом месте, при 5-25 °С.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Инструмент       | Валик из микроволокна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Время подсушки   | Ок. 1 часа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Срок хранения    | 12 месяцев в оригинальной упаковке. Плотнo закройте и используйте как можно скорее.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Очиститель       | Вода (для незатвердевшего продукта).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Комментарии      | <p>Соблюдайте требования и предписания листов технической информации и паспортов безопасности на паркет и совместно используемые материалы! Никогда не шлифуйте грунтовочный слой! При работе с экзотическими породами древесины и окуранным дубом, а также при обновлении старого промасленного паркета используйте блокирующие грунтовочные лаки Eurocol, пригодные для этих целей. Обращайтесь в наш технический отдел за консультацией. Климатические условия в помещении должны соответствовать последним условиям эксплуатации, чтобы предотвратить геометрические изменения паркета. Проверьте уровень влаги в древесине! Особенно в случае последующего нанесения финишных лаков, вызывающих изменение цвета древесины, необходимо обеспечить равномерный грунтовочный слой, защищающий от проникновения финишного лака в древесину.</p> <p>EMICODE, см. подробную информацию на сайте <a href="http://www.emicode.com">www.emicode.com</a></p> <p>TODO</p> |
| Морозостойкость  | Нет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

*\* Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава черного пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.*

#### Основание:

- Поверхность, предназначенная для обработки, должна быть чистой, сухой, не иметь остатков масел, восков, силикона и других слоев, снижающих адгезию. Щели предварительно зашпатлеванными шпаклёвкой Eurocol.
- Шлифовка зависит от породы древесины. Отшлифованная поверхность не должна иметь следов абразивной обработки.

#### Инструкция по применению:

Перед использованием адаптируйте материал в соответствии с условиями применения.

- Перемешайте лак перед использованием тщательно встряхивая канистру!
- Перелейте лак в чистый лоток или чистую емкость с малярной сеткой.
- Для нанесения используйте валик из микрофибры Eurocol Aqua 25 см. Наносите лак на пол последовательно и равномерно, не допуская образования луж и потеков.
- При необходимости заполнения глубокой текстуры древесины после высыхания первого слоя можно наносить 2 слоя с помощью двустороннего шпателя в качестве порозаполнителя.
- Используйте бахилы для обуви во время работы, чтобы не оставлять следов на паркетном полу.
- После полного высыхания грунтовочного слоя, нанесите финишные слои паркетного лака Eurocol.

Во время высыхания обеспечьте достаточную вентиляцию. Избегайте сквозняков и прямых солнечных лучей.

#### Условия применения:

Температура окружающего воздуха: мин. 18°C.

Температура материала и черного пола: мин. 15°C.

Относительная влажность 35-75%, рекомендуемая <65%.

## СВИДЕТЕЛЬСТВА И СЕРТИФИКАТЫ



## ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

GISCODE W2+  
LEED ЛОС 56,4 г/л, соответствует: IEQ Credit 4.1

**883 EUROPRIME PERFECT**

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | [info.eurocol.ru@forbo.com](mailto:info.eurocol.ru@forbo.com)  
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | [info.eurocol.de@forbo.com](mailto:info.eurocol.de@forbo.com)  
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | [info.eurocol@forbo.com](mailto:info.eurocol@forbo.com)

Eurocol is part of the Forbo Group



DGNB

ЛОС 3,92 %, Уровень качества: 4

Безопасность и окружающая среда

Паспорта безопасности продуктов Forbo Eurocol в соответствии с EEG-guideline 91/155.

Паспорт безопасности

Предоставляется по запросу.

УПАКОВКА

| Артикул | Название          | Упаковка      | Штрих-код     | Количество на паллете |
|---------|-------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 883     | Europrime Perfect | Канистра 5 л. | 4026956115649 | 96 шт.                |

883 EUROPRIME PERFECT

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | [info.eurocol.ru@forbo.com](mailto:info.eurocol.ru@forbo.com)  
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | [info.eurocol.de@forbo.com](mailto:info.eurocol.de@forbo.com)  
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | [info.eurocol@forbo.com](mailto:info.eurocol@forbo.com)

Eurocol is part of the Forbo Group

