

eurocol 855

the strong connection



EUROFINISH BASIC

Водно-дисперсионный паркетный лак. Однокомпонентный водно-дисперсионный акрил-полиуретановый лак, с хорошими показателями механической и химической стойкости. Для защиты всех стандартных типов паркета, паркетных полов и древесины на объектах с нормальными условиями эксплуатации (жилые помещения, гостиные зоны). Оптимально экономичный продукт. Степень блеска: полуматовый.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа	Акрил-ПУ-дисперсия
Цвет	Белый.
Консистенция	Жидкая.

- предназначен для жилых помещений и объектов с нормальной эксплуатационной нагрузкой
- отвечает классу износостойкости А по ÖNorm C 2354 в части устойчивости к царапанию,
- химической стойкости,
- прочности адгезии,
- деформационной стойкости
- водно-дисперсионный, с очень низкой эмиссией
- полуматовый
- грунтовочный и финишный лак в одном продукте ** (возможна полная инсталляция)
- общий строительный допуск (abZ) Z-157.10-82
- GISCODE W 2+
- полуматовый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	Ок. 30 г/м ² на каждый слой - шпатель, Ок. 120 г/м ² на каждый слой - валик
Время затвердевания	Ок. 10 дней при температуре (18 - 20) °C и влажности 65%.
Воспламеняемость	Не воспламеняется.
Морозостойкость	Нет.
Пешие нагрузки	Ок. 24 часов при температуре (18 - 20) °C и влажности 65%.
Дополнительные характеристики	Для жилых помещений.
Плотность	1,03 г/см ³

НАЗНАЧЕНИЕ

- для всех видов паркета, паркетных полов и древесины**, при условии устойчивого к сдвигу или эластичного приклеивания
- не пригоден для:

855 EUROFINISH BASIC

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия хранения	В не вскрытой заводской упаковке при температуре (5-25) °C.
Инструмент	Нейлоновый валик, нержавеющий шпатель 27 см.
Время высыхания	Ок. 2 - 4 часов - валик, ок. 20 минут - шпатель при температуре 18 - 20°C и влажности 65%.
Срок хранения	12 месяцев в оригинальной упаковке. Плотнo закройте и используйте как можно скорее.
Очиститель	Вода (для незатвердевшего лака).
Морозостойкость	Нет.

** Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава чернового пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.*

Основание:

- Соблюдайте требования строительных норм и стандартов страны применения, руководств и спецификации.
- Поверхность, предназначенная для покрытия должна быть чистой, без остатков масла, воска, силикона и других слоев, снижающих адгезию.
- Швы и щели следует предварительно зашпаклевать шпаклевкой 8802 Eurofiller Wood Plus или 870 Eurofiller Wood.
- Экзотические и плодовые породы древесины, «окуранный» дуб, паркет, эксплуатируемые ранее под масловосковыми покрытиями, необходимо предварительно обработать с помощью грунтовочного лака 857 Europrime Block Plus.

Инструкция по применению:

- Перед применением канистру с лаком тщательно встряхнуть!
- Нанесете лака на подготовленный пол с помощью валика из микроволокна Eurocol избегая пропусков, образования луж и потеков, по возможности, вдоль волокон древесины.
- Для создания полноценного покрытия достаточно нанести два слоя лака 855 Eurofinish Basic с помощью валика поверх грунтовочного лака или три слоя лака при отсутствии грунтовочного. Промежуточное время для подсушки между слоями прикл. 2-4 часа, но не более двух слоев в день.
- Желаемый оттенок цвета древесины может быть достигнут при помощи грунтовочных лаков Eurocol.
- Для экономии времени, материалов и быстрого заполнения текстуры древесины возможно нанесение промежуточных слоев 855 Eurofinish Basic с помощью металлического шпателя Eurocol крест-накрест, время для подсушки между слоями прикл. 20 мин.
- В течение 24 часов возможно нанесение слоев лака без промежуточной шлифовки, в случае длительного перерыва необходимо произвести промежуточную шлифовку абразивной сеткой Р 150 (промежуточные шлифовки улучшают внешний вид покрытия).
- В процессе производства работ и во время сушки лака необходимо обеспечить равномерную вентиляцию, избегать сквозняков и прямого попадания солнечных лучей.
- Не следует укрывать лаковое покрытие влагонепроницаемыми материалами, а также коврами до его полной полимеризации, т.е. 10 дней с момента нанесения последнего слоя.
- Материалы, содержащие пластификаторы (напр. ролики стульев, текстильные подложки для стульев), могут привести к последующему изменению оттенка древесины или к размягчению лака в последующей эксплуатации. При ремонте старых паркетных полов, пожалуйста, проконсультируйтесь с нашим техническим отделом.
- Учитывайте указания листов технической информации и паспортов безопасности на совместно используемые материалы и покрытия / паркет!
- Согласно ДИН 18356 следует регулярно ухаживать за лакированными паркетными полами. Для этого мы рекомендуем использование Форбо-Восковой мастики 887 или Универсального средства для очистки и ухода 888. Первичный уход, а также влажную уборку следует производить только после полного высыхания лака.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

LEED	ЛОС 24,9 г/л, соответствует: IEQ Credit 4.1
Класс опасности	Нет.
Безопасность и окружающая среда	Паспорта безопасности продуктов Forbo Eurocol в соответствии с EEG-guideline 91/155.
Паспорт безопасности	Предоставляется по запросу.

УПАКОВКА

855 EUROFINISH BASIC

Артикул	Название	Упаковка	Штрих-код	Количество на паллете
855	Eurofinish Basic	Канистра 5 л.	4026956163534	96 шт.

855 EUROFINISH BASIC

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

