

# eurocol

# 418

the strong connection



## EUROFLEX LINO POLARIS

Клей для натурального линолеума. Специальный клей с очень высокой клеящей способностью для быстрого приклеивания натурального линолеума, пробковых покрытий на джутовой основе, ковровых покрытий с различной подложкой на все абсорбирующие подготовленные поверхности или ДСП-плиты. Незаменим при укладке сложных аппликаций из натурального линолеума.

Соответствует требованиям ГОСТ Р 58211-2018

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа	Акриловая сополимерная дисперсия
Цвет	Бежевый
Консистенция	Средневязкая

- быстросхватывающийся
- очень высокая начальная клеящая сила
- морозостойчивый, после размораживания пригоден к применению
- экономичный расход
- не вызывает деформации покрытий из натурального сырья
- пригоден для теплых полов и под мебель на роликах
- низкое содержание растворителей
- GISCODE D2

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	350-450 г/м <sup>2</sup>
Воспламеняемость	Не воспламеняется.
Морозостойкость	Морозостойкий при транспортировке. 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°C
Плотность	1,30 г/см <sup>3</sup>

### НАЗНАЧЕНИЕ

Для быстрого приклеивания:

- натурального линолеума в рулонах или плитках;
- сложных аппликаций из натурального линолеума;
- пробковых покрытий на джутовой основе;
- ковровых покрытий на основе из натурального джута на впитывающие влагу основания или ДСП-плиты

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия хранения	В не вскрытой заводской упаковке при температуре 5-25°C
Инструмент	Зубчатый шпатель ТКВ В1
Рабочее время	10-15 минут при температуре 18 - 20°C и влажности 65%
Время подсушки	До 5 минут при температуре 18 - 20°C и влажности 65%
Время высыхания	24 часов при температуре 18 - 20°C и влажности 65%
Срок хранения	15 месяцев в оригинальной упаковке. Плотнo закройте и используйте как можно скорее.
Очиститель	Вода (для незатвердевшего продукта).

### 418 EUROFLEX LINO POLARIS

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com  
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com  
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



<b>Температура применения</b>	Температура материала и в помещении мин. 18°C, температура пола мин. 15°C, относительная влажность воздуха 35%-75% (рекомендуемая <65%).
<b>Комментарии</b>	TODOTODO
<b>Морозостойкость</b>	Морозостойкий при транспортировке. 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°C

\* Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава черного пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.

#### Основание:

- Готовое к укладке основание должно отвечать соответствующим нормам СНиП 3.04.01-87, СНиП 2.03.13-88 - должна быть прочной на сжатие и растяжение, длительное время сухой, без трещин и пыли, ровной, свободной от слоев, снижающих сцепление. При выполнении работ следует придерживаться соответствующих отраслевых норм и предписаний. Основания с недостатками необходимо предварительно обработать: отшлифовать, нанести грунтовку, прошпательвать, в противном случае эти недостатки письменно зафиксировать.
- При подготовке основания, пригодного для использования под кресла на роликах, влаговпитывающего и ровного, необходимо нанести выравнивающую смесь слоем 1,5-2 мм.
- Наливной асфальт и другие неабсорбирующие основания, а также чувствительные к влаге поверхности (н-р, стяжки на основе соединений сульфата кальция, ксилолит, магнизиальные стяжки) обязательно шпатлюются слоем минимум 2 мм.

#### Инструкция по применению:

- Перед применением хорошо размешать!
- Нанесите клей на основание равномерно с помощью зубчатого шпателя В1. При приклеивании подложка напольного покрытия должна быть полностью покрыта клеевыми рифами. При необходимости увеличить зубчатую пластинку, а также регулярно менять изношенные зубчатые пластинки. Места провисания натурального линолеума следует приклеивать контактным способом (клей наносится и на подложку и гладким шпателем на основание непосредственно перед укладкой).
- На впитывающих основаниях акклиматизированное покрытие следует укладывать во влажное клеевое поле (сразу после нанесения клея). На слабо впитывающих основаниях укладку производить после подсушки клея ок. 10 минут.
- Уложенное покрытие притереть и прикатать валиком в направлении сначала по ширине (поперек), затем по длине (вдоль). Торцы и боковые швы покрытия притереть особенно тщательно.
- Места, где покрытие образует волны, или выгнутые края покрытия необходимо до укладки прогнуть в противоположную изгибу сторону. Остатки воздуха под покрытием недопустимы, их нужно сразу устранять.
- На слабо впитывающих основаниях, а также в помещениях с высокой нагрузкой покрытие следует еще раз прикатать через 15 минут после укладки.

#### Системы напольного отопления

- Клей пригоден для применения на отапливаемых полах.
- Испытание системы напольного отопления должно быть проведено до начала работ по укладке покрытия и зафиксировано в журнале производства работ.
- Отключите систему напольного отопления как минимум за 24 часа до укладки покрытия. Запуск системы напольного отопления производится не ранее 72 часов после укладки покрытия с шагом температуры максимально 5 °C в сутки.

#### Дополнительная информация

- Покрытия перед укладкой необходимо акклиматизировать до температуры помещения. Хранившиеся в холодных помещениях и не акклиматизированные покрытия могут после укладки приподниматься по швам.
- При раскрое покрытия необходимо учитывать способность натурального линолеума давать усадку по длине и растягиваться по ширине под воздействием влажности воздуха или основания, а также под воздействием воды, забираемой из клея (минимальное расстояние между полотнами натурального линолеума – 0,5 мм). В то время как усадка в длину происходит относительно быстро и после укладки не играет важной роли, растяжение в ширину происходит гораздо медленнее. Слишком тесная укладка полотен друг к другу без промежуточного расстояния может привести к сплющиванию, загибанию краев вверх или даже к образованию пузырей под покрытием в области швов.
- Сварку швов сварочным шнуром можно производить только после затвердевания клея, не ранее чем через 24 часа.
- Соблюдайте инструкции по укладке от производителей напольного покрытия.
- Соблюдайте инструкции по применению других сопутствующих материалов для укладки.

## ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

LEED	ЛОС 54,6 г/л
DGNB	ЛОС 4,2 %
<b>Класс опасности</b>	Нет.
<b>Безопасность и окружающая среда</b>	Паспорта безопасности продуктов Forbo Eurocol в соответствии с EEG-guideline 91/155.
<b>Паспорт безопасности</b>	Предоставляется по запросу.

## УПАКОВКА

Артикул	Название	Упаковка	Штрих-код	Количество на паллете
418	Euroflex Lino Polaris	14 кг нетто	4607164120979	44

### 418 EUROFLEX LINO POLARIS

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com  
 Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com  
 Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

