

# eurocol

# 543

the strong connection



## EUROSAFE DECO

Colle de première qualité pour lamelles et dalles en PVC.

### PERFORMANCE ET CARATÉRISTIQUES

Base	Acrylique en dispersion.
Couleur	Bleu ciel.
Consistance	Fluide.

- Très faible émission
- Emission EC 1 PLUS
- Ininflammable
- Résistance aux chaises de bureau à roulettes
- Consommation avantageuse
- Pas d'apparition des stries de colle
- Facile à appliquer
- Haut pouvoir d'adhérence

### PERFORMANCE ET CARACTERISTIQUES

Consommation	100-150 g/m <sup>2</sup> , sur des supports égalisés.
Densité	Fluide.
Sensible au gel	Oui.

### APPLICATION

Pour la fixation PVC- lames en dalles, sur de supports lisses.

### TRAITEMENT

Stockage	Entreposer dans un endroit frais et à l'abri du gel. Protéger aussi contre les hautes températures.
Outils	Rouleau en poils ou brosse.
Temps de prise	24 heures.*
Latence	Aucun.
Durée de conservation	12 mois dans son emballage d'origine intact.
Nettoyeur	Eau.

\* Il s'agit de valeurs obtenues en laboratoire. Étant donné la grande diversité des conditions climatiques et de la composition des supports, elles doivent être comprises comme de simples indications.

#### Substrat:

- 543 Eurosafe Deco convient à tout type de support résistant à la compression et à la traction. Le support doit également être propre, sec en permanence, dépoussiéré et dégraissé, conformément aux exigences prescrites dans la norme DIN 18 365.
- Poncer au préalable les supports à liant d'anhydrite, puis les dépoussiérer au moyen d'un aspirateur industriel et les enduire de 044

543 EUROS SAFE DECO

- Europrimer Multi. Bien laisser sécher cette couche de primaire.
- Pour obtenir un bon résultat, il convient d'égaliser le support avec une couche d'au moins 2 mm d'épaisseur.
  - Toujours consulter nos fiches d'informations techniques avant d'utiliser nos produits. En cas de doute relatif aux applications possibles, prendre contact au préalable avec notre département d'assistance technique.

#### Utilisateur:

- Il est très important de laisser le matériau en PVC s'acclimater pendant au moins 48 heures dans la pièce où il sera mis en œuvre.
- Appliquer 543 Eurosafe Deco uniformément (en couvrant bien) sur le support au moyen d'un rouleau en peau de mouton ou d'une brosse en respectant la quantité prescrite.
- Les lamelles ou les dalles peuvent être posées directement sur le lit de colle humide, semi-humide ou sèche.
- Le séchage est fonction de la température, de l'humidité relative de l'air et du type de support.
- Après la pose, bien maroufler et cylindrer les lamelles ou les dalles.
- Éliminer immédiatement les taches de colle fraîche avec de l'eau.

#### Condition de mise en œuvre:

Température local souhaitée: 18 - 23 °C.

Température matériau et support: min. 15° - max. 20 °C.

Humidité relative de l'air: 40-80%

#### Chauffage par le sol:

543 Eurosafe Deco est compatible avec une installation de chauffage par le sol. Le protocole de démarrage de ce dernier doit respecter les instructions du fournisseur. Le chauffage doit être coupé au moins 24 heures avant l'application de la colle et rallumé au plus tôt 24 heures après, par paliers successifs de 5 °C par jour. Si la température des lamelles ou dalles en PVC peut dépasser 30 °C (également sous l'effet de l'ensoleillement), il est recommandé d'utiliser une colle à base de polyuréthane (140 Euromix PU).

Contient méthylchloroisothiazolinone et méthylisothiazolinone (3:1) et benzisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique.

---

## QUALITE ET GARANTIE

---



---

## ENVIRONNEMENT ET SANTEE

---

Classe de danger	Non.
Sécurité et environnement	Fiches de sécurité produits de Forbo Eurocol selon EEG-prescription 91/155.
FS	Pour des informations détaillées en matière de sécurité et d'environnement, nous vous renvoyons à notre site Web <a href="http://www.eurocol.nl">www.eurocol.nl</a> .

---

## ARTICLES

---

Produit	Définition	Emballage	Code de EAN
543	Eurosafe Deco	Seau de 10 kg	8 710345 543002

### 543 EUROSAFE DECO