

eurocol

881

the strong connection



EUROSEAL EPOXY

Mastic de très haute qualité à base d'époxy bi-composant pour une étanchéité rapide et durable des joints autour des caniveaux de douche et des caniveaux de douche. Excellente adhérence sur l'acier inoxydable et les plastiques. Convient aux applications intérieures et à la pierre naturelle.

PERFORMANCE ET CARATÉRISTIQUES

Base	Époxy bicomposant. Composant A polyols et Composant B isocyanates.
Couleur	Gris.

- Faible odeur et à durcissement neutre
- Pour l'intérieur
- Durablement étanche après durcissement
- Excellente adhérence sur inox et plastique
- Non corrosif à l'égard des métaux.

PERFORMANCE ET CARACTERISTIQUES

Allongement à la rupture	Selon DIN 53 504 : env. 90%.
Consommation	Estimation de consommation nette: Avaloir 15 x 15 cm env. 30 ml. Drain d'évacuation 70 cm env. 75 ml. Selon la largeur et la profondeur de joint (min. 5 mm).
Elastique	Selon DIN 53 504 : env. 14 MPa (N/mm ²).
Résistance à la température	Après la prise entre -5 °C et + 120 °C.
Temps de formation d'une peau	Après env. 1 minute, égaliser et lisser.

APPLICATION

- Mastic d'étanchéité à base d'époxy pour l'étanchéification rapide et durable de joints autour d'avaloirs et de caniveaux de douche.
- Excellente adhérence sur inox et plastiques.
- our applications intérieures et pierre naturelle.

TRAITEMENT

Stockage	Au sec et à l'abri du gel dans un emballage fermé à une température entre +5 °C et +25 °C.
Outils	Pistolet à mastic manuel.
Temps de prise	Entièrement temps de Prise au moins 24 heures en fonction de l'humidité relative et de la température.
Temps de traitement	Env. 8 à 10 min. à 23 °C et une humidité relative de 55%.

881 EUROSEAL EPOXY

Temps de formation d'une peau	Après env. 1 minute, égaliser et lisser.
Durée de conservation	Env. 18 mois.
Température d'application	De +10 °C à + 35 °C.

** Il s'agit de valeurs obtenues en laboratoire. Etant donné la grande diversité des conditions climatiques et de la composition des supports, elles doivent être comprises comme de simples indications.*

Support:

- Le support doit être suffisamment résistant à la pression et à la traction. De plus, il doit être sec, exempt de graisse, de saletés et de poussière, selon DIN 18 352.
- Excellente adhérence sur carreaux, inox et plastiques.
- Etant donné la diversité des matériaux sur le marché, il est recommandé en cas de doute de réaliser un essai préalable ou de contacter notre département Conseils Techniques.
- En cas de doute sur les applications prévues, appliquer au préalable sur une surface d'essai ou contacter notre département Conseils techniques.

Utilisateur:

- Nettoyer et dégraisser en profondeur l'espace autour de la zone à étanchéifier.
- Ensuite, coller soigneusement le carrelage autour du caniveau/drain d'évacuation.
- Ouvrir le pistolet à mastic et enlever le bouchon du tube de mastic d'étanchéité epoxy bicomposant. Ensuite, le placer dans le pistolet à mastic.
- Mettre sous pression et appliquer le premier 0,5 cm **sans** embout mélangeur sur un bout de carton ou autre, pour vérifier si les deux composants sortent de l'ouverture. Ensuite, placer l'embout mélangeur sur le tube pour obtenir une couleur et un mélange corrects.
- Appliquer 881 Euroseal Epoxy de manière uniforme avec un pistolet à mastic manuel en travaillant de manière propre et soignée. Le temps d'application est d'env. 8 à 10 minutes.
- Après avoir appliqué le mastic, lisser la surface dans les 1 min. A cet effet, utiliser une spatule ou un couteau avec de 886 Euroseal Finisher.
- Pour obtenir un contact uniforme de la masse de colmatage avec les lèvres des joints, utiliser le pistolet à mastic de manière à presser sous pression le produit dans les lèvres des joints. Éviter toute occlusion d'air.
- Nettoyer l'outillage directement après utilisation avec l'eau tiède. Enlever mécaniquement les résidus durcis.
- La vitesse de prise de la colle et de la masse de colmatage dépend de la température et de l'humidité relative. Appliquer à une température de 23 °C et une humidité relative de 55%.

ENVIRONNEMENT ET SANTEE

FS Pour des informations détaillées en matière de sécurité et d'environnement, nous vous renvoyons à notre site Web www.eurocol.nl.

ARTICLES

Produit	Définition	Emballage	Code de EAN
881	Euroseal Epoxy gris	Tube de 250 ml	8 710345 881005
881	Euroseal Epoxy gris	Carton de 12x250 ml	8 710345 881012

881 EUROSEAL EPOXY