

eurocol 756

the strong connection



EUROBOND

Клей для тяжелой керамической плитки, керамогранита, натурального камня. Для облицовки стен и полов тяжелой керамической плиткой с малым влагопоглощением, керамогранитом и натуральным камнем. Для наружных и внутренних работ. Пригоден для полов с подогревом. Подходит для укладки плитки методом (сверху вниз)

Класс по ГОСТ Р 56387-2015 С1Т

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа	Цемент, минеральный наполнитель, полимерный модификатор
Цвет	Серый
Консистенция	Порошок

- прочное сцепление с основанием
- влагостойкий
- устойчивый к сползанию
- эластичный
- оптимален по времени применения
- морозостойкий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	Ок. 2,0 кг/м ² - шпатель С1 (слой 4 мм), ок. 2,7 кг/м ² - С2 (6 мм), ок. 3,2 кг/м ² - С3 (8 мм), ок. 4,2 кг/м ² - С4 (10 мм) при температуре 18 - 20°C и влажности 65%
Прочность сцепления с основанием	Не менее 1,2 МПа
Морозостойкость	F35
Пешие нагрузки	Ок. 24 часов при температуре 18 - 20°C и влажности 65%

НАЗНАЧЕНИЕ

Клей для:

- облицовки стен и полов, в том числе с подогревом, тяжелой керамической плиткой с малым влагопоглощением, керамогранитом и натуральным камнем;
- внутренних и наружных работ;

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия хранения	В невскрытой заводской упаковке в прохладном, сухом месте.
Инструмент	Зубчатый шпатель
Соотношение для смешивания	25 кг смеси 756 Eurobond добавить в 5,75-6,25 л чистой холодной воды, или 1 кг смеси добавить в 0,23-0,25 воды

756 EUROBOND

Время укладки	Ок. 15 минут при температуре 18 - 20°C и влажности 65%
Рабочее время	Ок. 90 минут при температуре 18 - 20°C и влажности 65%
Срок хранения	12 месяцев
Температура применения	Температура материала и в помещении мин. 18°C, температура пола мин. 15°C
Морозостойкость	F35

* Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава чернового пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.

Основание:

Облицовываемая поверхность должна быть прочной на сдавливание и разрыв, чистой, продолжительное время сухой, очищенной от жира и грязи, без трещин, пыли, а так же слоев снижающих сцепление - согласно требованиям СНиП 3.04.01-87.

Недостаточно прочные поверхности необходимо очистить и выровнять. Выравнивание поверхности можно произвести с помощью клея 756 Eurobond или штукатурной смеси, также для выравнивания полов допускается применение ремонтных и выравнивающих смесей Forbo Eurocol.

Возраст штукатурок и стяжек на цементном связующем должен быть не менее 28 дней, а остаточная влажность $\leq 4\%$ весовых. Гипсовые штукатурки должны иметь влажность $\leq 1,5\%$, ангидридные стяжки $\leq 0,5\%$. Остаточная влажность для полов с подогревом: на цементном вяжущем $\leq 3,6\%$ весовых, гипсовых $\leq 1,3\%$ весовых, ангидридных $\leq 0,3\%$ весовых.

В конструкциях из плит ДСП, ЦСП, ГВЛ, ГКЛ и пр., предполагаемых под облицовку, следует использовать плиты толщиной не менее 22 мм. Для грунтования цементных оснований рекомендуем Дисперсионную грунтовку 050 Europrimer Mix. Для грунтования чувствительных к влаге оснований (гипс, ангидрид, материалы с использованием волокон древесины) рекомендуется обработать Универсальной грунтовкой 044 Europrimer Multi. Учитывайте технические инструкции и описания для вспомогательных материалов.

Инструкция по применению:

1. Смешайте мешок 25 кг клея Eurobond 756 с 5,75 - 6,25 л (1 кг клея / 0,23-0,25 л) чистой, холодной воды дрелью с насадкой до получения однородной (гомогенной) массы без комков.
2. После перемешивания дайте массе «вызреть» в течение 2-3 минут. Приготовленный раствор необходимо израсходовать в течение 90 мин. с момента замешивания.
3. Клей нанести на основание гладкой стороной зубчатой терки, гладким шпателем, мастерком и распределить по поверхности зубчатым шпателем или зубчатой стороной терки. Зубцы шпателя должны иметь квадратную форму. Размер зубцов шпателя выбирается в зависимости от формата и вида плитки, а также неровностей поверхности.
4. Не замачивать плитку перед приклеиванием.
5. Укладку плитки в клеевое поле необходимо произвести в течение 15 мин. с момента нанесения клея. Корректировка производится в течение 15 мин. с момента укладки. В случаях превышения открытого времени нанесенного клея необходимо снять клей с основания, перемешать и нанести повторно.
6. Не допускается добавление воды при повторном перемешивании и перемешивание после схватывания.
7. При соблюдении пропорций смешивания и правильном выборе шпателя смачивание плитки клеем при укладке должно составлять не менее 65% для стен и не менее 80% для полов.
8. При укладке керамогранита и проведении наружных работ необходимо использовать контактный способ укладки, нанося клей на основание зубчатым шпателем и на обратную сторону плитки гладким шпателем. Смачивание плитки клеем должно составлять 100%, расход клея при этом увеличивается прикл. на 0,5 кг/м².
9. Не допускается укладка плитки встык.
10. Ширина шва устанавливается в зависимости от формата плитки и условий эксплуатации.
11. При укладке плитки весом до 500 г/100 см² высокая фиксирующая способность клея позволяет вести укладку методом «сверху вниз».
12. Затирку швов, в зависимости от толщины клеевого слоя, следует производить не ранее:

C1, C2 (4 – 6 мм) - 24 часа
C4, C5 (8 – 10 мм) - 48 часов
Свыше 10 мм - 72 часа

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

УПАКОВКА

Артикул	Название	Упаковка	Штрих-код	Количество на паллете
756	Eurobond	25 кг нетто	4607164120146	42 шт.

756 EUROBOND