

# eurocol

# 857

the strong connection



## EUOPRIME BLOCK PLUS

Изолирующий водно-дисперсионный грунтовочный лак. Предназначен для обработки паркета из экзотических, фруктовых и сильно впитывающих пород древесины, а также окуренного дуба и пробковых полов; старых полов в процессе санации перед нанесением водно-дисперсионных лаков Eurocol. Блокирует различные органические вещества, содержащиеся в древесине. Не содержит растворителей.

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Основа       | Акриловая сополимерная дисперсия |
| Цвет         | Белый                            |
| Консистенция | Низковязкая                      |

- блокирует различные органические вещества, содержащиеся в древесине
- подчеркивает цвет и текстуру древесины
- однокомпонентный, готов к применению
- водно-дисперсионный, не содержит растворителей, не содержит НМП
- быстросохнущий, прекрасно поддается шлифовке
- пригоден для полов с подогревом

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Расход           | Ок. 100-120 г/м <sup>2</sup> на слой |
| Воспламеняемость | Не воспламеняется.                   |
| Морозостойкость  | Нет                                  |
| Плотность        | Ок. 1,03 г/см <sup>3</sup>           |

### НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для обработки:

- паркета из экзотических, фруктовых и сильно впитывающих пород древесины, а также окуренного дуба и пробковых полов
- старых полов в процессе санации.

перед нанесением водно-дисперсионных лаков Eurocol

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

|                  |  |
|------------------|--|
| Условия хранения | В не вскрытой заводской упаковке при температуре 5-25°C                          |
| Инструмент       | Валик из микрофибры  |
| Время высыхания  | Не менее 6 часов, но не более 36 часов при температуре 18 - 20°C и влажности 65% |
| Время высыхания  | Каждый слой ок. 2-4 часов при температуре 18 - 20°C и влажности 65%              |
| Срок хранения    | 12 месяцев   |
| Очиститель       | Вода (для незатвердевшего)   |

### 857 EUROPRIME BLOCK PLUS

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com  
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com  
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



|                 |      |
|-----------------|------|
| Комментарии     | TODO |
| Морозостойкость | Нет  |

\* Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава чернового пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.

#### Основание:

Поверхность, предназначенная для обработки, должна быть чистой, сухой, не иметь остатков масел, восков, силикона и других слоев, снижающих адгезию. Щели предварительно зашпатлеванными.

#### Инструкция по применению:

- Перед применением канистру с лаком тщательно встряхнуть!
- Для нанесения грунтовочного лака рекомендуем использовать Eurocol валик из микроволокна (арт. 75082).
- Нанесите грунтовочный лака равномерно и обильно, без пропусков, избегая образования луж и потеков.
- Экзотические виды древесины, «окуранный» Дуб, Бук, Мербау, Венге, Акация, а также породы древесины с высокой поглощающей способностью должны быть обработаны в 2 слоя.
- Промежуточное время для подсушки между слоями прибл. 2-4 часа.
- Последующее нанесение лаков Eurocol следует производить не ранее чем через 6 часов после нанесения изолирующего грунтовочного лака 857 Europrime Block Plus, но не позднее 36 часов.
- В течение промежутка 6 - 36 часов возможно нанесение лака без промежуточной шлифовки. Промежуточные шлифовки абразивной сеткой Р 150 улучшают внешний вид покрытия.
- В процессе производства работ и во время сушки лака необходимо обеспечить равномерную вентиляцию, избегать сквозняков и прямого попадания солнечных лучей.

## ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

|                      |   |
|----------------------|---|
| LEED                 | ЛОС 36,2 г/л, соответствует: IEQ Credit 4.1 |
| DGNB                 | ЛОС 3,2 %, Уровень качества: 3              |
| Паспорт безопасности | Предоставляется по запросу                  |

## УПАКОВКА

| Артикул | Название             | Упаковка     | Штрих-код     | Количество на паллете |
|---------|----------------------|--------------|---------------|-----------------------|
| 857     | Europrime Block Plus | Канистра 5 л | 4026956164227 | 96 шт.                |

### 857 EUROPRIME BLOCK PLUS

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com  
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com  
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

