

eurocol

310

the strong connection



FINISHCOAT

Gebruiksklare lak voor het aanbrengen van een aflaklaag als eindafwerking op een 305 BetonDesign-vloer of -wand een FloorDesign- of FloorColouring-vloer. Voor gebruik de gesloten fles minimaal 1 minuut goed schudden.

PRODUCTTYPERING

Basis	Aliphatische PUR-dispersie.
Kleur	Melkbeige
Consistentie	Dun vloeibaar.

- Gebruiksklaar
- Eenvoudig te verwerken
- Chemicaliënbestendig
- Krasvast
- Zeer goede hechting
- Geurneutraal

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Soortelijk gewicht	1,03 kg/l.
Verbruik	Ca. 50 g/m ² per laag.
Vorstgevoelig	Ja.

TOEPASSING

Gebruiksklaar product voor het aanbrengen van een aflaklaag als eindafwerking op BetonDesign, FloorColouring en FloorDesign.

VERWERKING

Gereedschap	807 Microvezelroller 9 mm.
Afbindtijd	Volledig uitgehard na 8 dagen
Opslag	Koel en vorstvrij opslaan (tussen 5° - 25 °C).
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Droogtijd	2 uur, beloopbaar na minimaal 12 uur (eventuele 2e laag binnen 24 uur aanbrengen). Volledig Uitgehard na 8 dagen.
Reiniger	Water.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

310 FINISHCOAT

Ondergrond:

- De 305 BetonDesign, 395 FloorDesign of 390 FloorColouring dient aangebracht te zijn conform de stappen in de betreffende gebruiksaanwijzing. De vloer dient voorbehandeld te zijn met een laag 300 BaseCoat. Deze laag dient volledig te zijn gedroogd. BetonDesign-wanden kunnen direct met 310 FinishCoat worden afgewerkt.

Gebruiksaanwijzing:

- Voor gebruik de verpakking (minimaal 1 minuut) goed schudden.
- Draag tijdens de verwerking op de vloer schoenhoezen om voetafdrukken te voorkomen.
- Nadat de basis laklaag 300 BaseCoat op de vloer is aangebracht kan, na een droogtijd van minimaal 2 uur maar uiterlijk binnen 24 uur, de toplaag 310 FinishCoat worden aangebracht. De droogtijd is minimaal 12 uur. Dit systeem opbrengen met behulp van een 807 Microvezelroller 9 mm. De lak dient gelijkmatig en zonder aanzetten over het totale oppervlak te worden aangebracht. Wij adviseren om de lak in willekeurige richtingen uit te rollen.
- Na circa 8 dagen is de toplaag pas resistent. Hierdoor is het belangrijk dat de vloer of wand binnen deze 8 dagen niet wordt belast met vuil en/of vocht dat tot schade kan leiden van de vloerafwerking.
- Verse lakvlekken direct met water verwijderen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijk geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken (zie hiervoor het veiligheidsblad).

Bevat benzisothiazolinone. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Tips om uw BetonDesign- en FloorDesign-vloer mooi te houden:

- Voor het reinigen en onderhouden van BetonDesign- FloorDesign- en FloorColouring-vloeren adviseren wij 312 Conditioner. De beschermende film zorgt voor minder aanhechting van vuil. Bij regelmatig gebruik blijft het uiterlijk van de vloer behouden (geen glanseffect). Beslist geen chloor of bleekmiddelen toepassen.
- Zorg voor een goed schoonloopsysteem bij de entree.
- Voorzie o.a. stoelpoten van een zachte bescherming (zoals kurk of vilt), en vervang deze tijdig bij eventuele beschadigingen.
- Voorzie rollend meubilair van zachte wieltjes.

Verwerkingscondities:

Gewenste omgevingstemperatuur : 18 - 23 °C.
Temperatuur voor materiaal en ondervloer : min. 15°- max. 20 °C
Relatieve luchtvochtigheid : 40 - 70%.

MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Geen.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
310	FinishCoat	Fles à 1 kg	8 710345 310130
310	FinishCoat	Overdoos à 12 x 1 kg fles	8 710345 310123

310 FINISHCOAT