

eurocol 525

the strong connection



EUROSAFE BASIC

Универсальный клей. Дисперсионный клей с высокой клеящей способностью и высоким конечным затвердеванием для - коммерческих ПВХ-покрытий в рулонах и плитке; виниловых покрытий на вспененной основе; виниловых покрытий на основе из полиэстера или минеральных волокон; текстильных покрытий на различной подложке. Для приклеивания на впитывающие влагу основания. Не содержит растворителей.

Соответствует требованиям ГОСТ Р 58211-2018

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа	Акриловая дисперсия
Цвет	Бежевый
Консистенция	Средневязкая

- высокая начальная клеящая способность;
- твердый клеевой риф;
- подходит для теплых полов;
- не содержит растворителей;
- пригоден для укладки покрытий на еще влажный клеевой слой;
- выдерживает нагрузку от мебельных роликов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	Ок. 300 г/м ² - шпатель А2; ок. 400 г/м ² - шпатель В1, в зависимости от вида покрытия и основания
Морозостойкость	Морозостойкий при транспортировке. 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°C (для клея российского производства)
Морозостойкость	Неморозостойкий при транспортировке, беречь от замораживания (для клея немецкого производства).
Плотность	Ок. 1,4 г/см ³

НАЗНАЧЕНИЕ

Для приклеивания:

- коммерческих ПВХ-покрытий в рулонах и плитке;
- виниловых покрытий на вспененной основе;
- виниловых покрытий на основе из полиэстера или минеральных волокон (в т.ч. для грязезащитных ковров Bonar Floors Coral);
- текстильных покрытий на различной подложке на впитывающие влагу (абсорбирующие) основания

525 EUROSAFE BASIC

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия хранения	В не вскрытой заводской упаковке при температуре 5-25°C
Инструмент	Зубчатый шпатель ТКВ А2/В1, в зависимости от вида покрытия
Рабочее время	Ок. 25 мин при температуре 18 - 20°C и влажности 65%
Время подсушки	Ок. 5 - 20 минут при температуре 18 - 20°C и влажности 65%
Время высыхания	Ок. 48 часов при температуре 18 - 20°C и влажности 65%
Срок хранения	15 месяцев
Температура применения	Температура материала и в помещении мин. 18°C, температура пола мин. 15°C, относительная влажность воздуха 35%-75% (рекомендуемая <65%).
Комментарии	TODO
Морозостойкость	Морозостойкий при транспортировке. 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°C (для клея российского производства)
Морозостойкость	Неморозостойкий при транспортировке, беречь от замораживания (для клея немецкого производства).

** Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава чернового пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.*

Основание:

- Готовая к покрытию грунтовая поверхность должна отвечать требованиям СНиП 3.04.01-87, СНиП 2.03.13-88 – основание должно быть прочным на сжатие и растяжение, чистым, продолжительно сухим, без трещин, свободным от слоев, снижающих сцепление. Полы с недостатками необходимо доработать: нанести грунтовку и шпатлёвку, в противном случае эти недостатки письменно зафиксировать.
- Для подготовки пригодного для кресел на роликах, впитывающего влагу, ровного основания необходимо прошпаклевать поверхность слоем 1,5-2 мм (выравнивающей смесью Forbo, подходящей под предполагаемые условия эксплуатации).

Инструкция по применению:

1. Перед использованием тщательно перемешать!
2. Нанести клей на всю поверхность зубчатым шпателем ТКВ/А2 (для покрытий с гладкой подложкой) или ТКВ/В1 (рельефная подложка). Подложка покрытия должна полностью соприкасаться с клеевыми рифами. Своевременно меняйте насадки зубчатого шпателя.
3. Время подсушки зависит от вида основания, количества нанесенного клея, температуры и влажности воздуха. Благодаря высокой клеящей способности клея возможно одностороннее приклеивание на абсорбирующие основания, т.е. можно уложить покрытие в ещё влажное клеевое поле.
4. Виниловые и текстильные покрытия на основе из полиэстера или минеральных волокон необходимо укладывать в ещё влажное, но не мокрое клеевое поле. Коммерческие ПВХ-покрытия укладываются после предварительной подсушки. Время подсушки при одностороннем приклеивании - прикл. 5-20 минут (начало образования клеевой пленки). После укладки покрытие хорошо притереть, особенно в области шва.
5. Сварку швов покрытия можно производить только на следующий день.

Системы напольного отопления

Клей пригоден для применения на отапливаемых полах. Испытание системы напольного отопления должно быть проведено до начала работ по укладке покрытия и зафиксировано в журнале производства работ. Отключите систему напольного отопления как минимум за 24 часа до укладки покрытия. Запуск системы напольного отопления производится не ранее 72 часов после укладки покрытия с шагом температуры максимально 5 °C в сутки.

Дополнительная информация

- Покрытия перед укладкой уложить в помещения с целью акклиматизации. Покрытия должны лежать в развёрнутом виде. Учитывайте указания по укладке производителя покрытий!
- Для обеспечения безукоризненной укладки покрытий температура основания, клея и покрытия должна быть не ниже 15°C, а относительная влажность в помещении должна быть не выше 75 % (рекомендуемая <65 %).
- Возможные загрязнения клеем удалить по возможности быстро водой, затвердевшие остатки клея – растворителем.
- Учитывайте технические информации вспомогательных продуктов. При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний.
- Климатические условия при применении клея: температура помещения, клея и покрытия должны быть не ниже 15°C, а относительная влажность - не выше 75%.

525 EUROSAFE BASIC

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

LEED ЛОС 0 г/л, соответствует: IEQ Credit 4.1
DGNB ЛОС 0 %, Уровень качества: 4
Паспорт безопасности Предоставляется по запросу

УПАКОВКА

Артикул	Название	Упаковка	Штрихкод	Количество на паллете
525	Eurostar Basic	13 кг нетто	4607164120870	44 шт.
525	Eurostar Basic	20 кг нетто	4607164120887	32 шт.

525 EUROSAFE BASIC

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

