

# eurocol 056

the strong connection



## EUROBOND

Готовая грунтовка глубокого проникновения. Применяется для подготовки впитывающих влагу, пористых оснований (бетонные и цементно-песчаные стяжки, цементно-известковые, известковые, гипсовые и ангидритные поверхности); обработки гипсокартона, цементно-стружечных плит, кирпича, ячеистых бетонов; нанесения нивелирующих масс, штукатурок, плиточных клеев, при обойных работах и покраске внутри и снаружи помещений. Морозостойкая.

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

|        |                      |
|--------|----------------------|
| Основа | Полимерная дисперсия |
| Цвет   | Белый                |

- высокая проникающая способность
- укрепляет поверхностную прочность
- снижает впитывающую способность
- увеличивает адгезию к основанию
- морозостойкая
- экологически безопасная
- подходит для полов с подогревом

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Расход          | Ок.100 - 150 г/м <sup>2</sup> , зависит от типа основания                     |
| Морозостойкость | Морозостойкий при транспортировке. 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°C |
| Плотность       | Ок. 1,01 г/см <sup>3</sup>                                                    |

### НАЗНАЧЕНИЕ

Грунтовка для:

- подготовки впитывающих влагу, пористых оснований (бетонные и цементнопесчаные стяжки, цементно-известковые, известковые, гипсовые и ангидритные поверхности);
- обработки гипсокартона, цементно-стружечных плит, кирпича, ячеистых бетонов;
- нанесения нивелирующих масс, штукатурок, плиточных клеев, при обойных работах и покраске

внутри и снаружи помещений

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

#### 056 EUROBOND

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | [info.eurocol.ru@forbo.com](mailto:info.eurocol.ru@forbo.com)  
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | [info.eurocol.de@forbo.com](mailto:info.eurocol.de@forbo.com)  
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | [info.eurocol@forbo.com](mailto:info.eurocol@forbo.com)

Eurocol is part of the Forbo Group



|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Условия хранения       | В не вскрытой заводской упаковке при температуре 5-25°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Инструмент             | Валик из пеноматериала, меховой валик, распылитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Время высыхания        | 40 - 60 минут                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Срок хранения          | 15 месяцев                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Температура применения | Температура материала и в помещении мин. 18°C, температура пола мин. 15°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Комментарии            | <i>В случае применения материалов Eurocol на основании, которое было обработано пропитками сторонних производителей (упрочнение, гидроизоляция и т.п.), рекомендуем провести предварительно пробное нанесение, чтобы убедиться в совместимости материалов на сохранение прочности и адгезии. Мы не несем ответственность за все случаи применения продуктов в различных условиях.</i> |
| Морозостойкость        | Морозостойкий при транспортировке. 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

*\* Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава чернового пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.*

#### Основание:

Основание должно соответствовать СНиП 3.04.01-87: быть прочным, продолжительное время сухим, чистым, не иметь слоев, снижающих адгезию. Избытки цементного молочка и загрязнения следует предварительно удалить.

В противном случае зафиксировать имеющиеся недостатки в письменном виде.

#### Инструкция по применению:

Канистру перед применением встряхнуть!

- Перед началом работ температура грунтовки и основания должна находиться в пределах 5-30 °C. В случае замерзания дать грунтовке оттаять естественным путем (при температуре +15+18 °C). Не предпринимайте действий, ускоряющих оттаивание!
- Грунтовка наносится на подготовленное и очищенное основание с помощью валика/кисти/распыления, без пропусков и без образования луж.
- Время высыхания грунтовки зависит от нанесённого слоя, температуры в помещении и влажности воздуха и может составлять от 40 до 60 минут. После высыхания грунтовки проверить основание на впитывающую способность и при необходимости загрунтовать повторно.
- При использовании по ангидритным и гипсовым основаниям, дощатым полам и паркету время высыхания грунтовки увеличить до 12 - 24 часов. Грунтовка 056 Eurobond не пригодна для грунтования чувствительных к влаге оснований (ксилит, магнезитовые полы, водорастворимые остатки клеев)!

Дополнительная информация

- Соблюдайте требования производителей напольных покрытий по их укладке.
- Рекомендуемые условия для проведения работ: температура мин. 15° C, относительная влажность воздуха макс. 75 %, рекомендуемая <65 %

## ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Паспорт безопасности Предоставляется по запросу

## УПАКОВКА

| Артикул | Название | Упаковка    | Штрих-код     | Количество на паллете |
|---------|----------|-------------|---------------|-----------------------|
| 056     | Eurobond | 10 кг нетто | 4607164120863 | 50 шт.                |

### 056 EUROBOND

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com

Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

