

# eurocol 735

the strong connection



## INSULATION FIX

Клей для пенополистирола и минеральной ваты. Для приклеивания плит из пенополистирола и минеральной ваты в составе фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Для наружных и внутренних работ в сухих и влажных условиях эксплуатации.

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| Основа       | Цемент, пластифицирующие связующие |
| Цвет         | Серый                              |
| Консистенция | Порошок                            |

- водостойкий
- морозостойкий
- атмосферостойкий
- обладает высокой адгезией к основанию и утеплителю

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  |                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Прочность на изгиб               | Не менее 3,5 МПа                                                                |
| Прочность на сжатие              | Не менее 7,0 МПа                                                                |
| Расход                           | Ок. 4-6 кг/ м <sup>2</sup> в зависимости от основания и толщины наносимого слоя |
| Прочность сцепления с основанием | Не менее 0,6 МПа                                                                |

### НАЗНАЧЕНИЕ

- приклеивание плит из пенополистирола
- приклеивание минеральных плит

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

|                            |                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Условия хранения           | В не вскрытой заводской упаковке в прохладном, сухом месте.                                                        |
| Инструмент                 | Зубчатая кельма на ровные основания, мастерок или шпатель                                                          |
| Соотношение для смешивания | 25 кг смеси 735 Insulation Fix добавить в 5,0-5,5 л чистой холодной воды, или 1 кг смеси добавить в 0,20-0,22 воды |
| Рабочее время              | Ок. 2 часов при температуре 18 - 20°C и влажности 65%                                                              |
| Время высыхания            | От 2 до 4 суток в зависимости от влажности и температуры окружающей среды                                          |
| Срок хранения              | 12 месяцев                                                                                                         |

### 735 INSULATION FIX

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | [info.eurocol.ru@forbo.com](mailto:info.eurocol.ru@forbo.com)  
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | [info.eurocol.de@forbo.com](mailto:info.eurocol.de@forbo.com)  
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | [info.eurocol@forbo.com](mailto:info.eurocol@forbo.com)

Eurocol is part of the Forbo Group



|                        |                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Температура применения | Температура материала и в помещении мин. 18°C, температура пола мин. 15°C |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

*\* Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава чернового пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.*

Основание:  
Основание должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017/ СНиП 3.04.01-87, СП 70.13330.2012/СНиП 3.03.01. Основание должно быть достаточно прочным , очищенным от загрязнений и слоев, снижающих адгезию.Отслаивающиеся и непрочные участки необходимо удалить.  
Работы с универсальным штукатурно-клеевым составом можно начинать не ранее, чем  
-через 28 дней - после завершения кирпичной кладки или оштукатуривания минеральными штукатурками,  
-через 3 месяца - после укладки бетона.  
Перед применением изучите лист Технической информации о продукте.  
В случаях применения, не описанных выше, обращайтесь за консультацией в наш технический отдел.  
Инструкция по применению:  
1. Содержимое мешка (25 кг) засыпать в ёмкость с 5-5,5 л чистой холодной воды, тщательно перемешать с помощью миксера или дрели с насадкой для вязких растворов при скорости 400-800 об./мин. Перемешивание прекратить при достижении необходимой консистенции.  
2. Приготовленный раствор выдержать в течение 5-10 минут, затем повторно перемешать. Готовый раствор необходимо использовать в течение 2 часов.  
3. Клей наносится на плиты теплоизоляции периметрально-точечным методом. Толщина клеевого слоя должна составлять 1-2 см, а площадь клеевого контакта — минимум 40% площади плиты. Минераловатную плиту следует предварительно загрунтовать в контактной зоне тонким слоем клея для улучшения адгезии.  
4. Нанесите клей на сторону приклеивания плиты по всему периметру полосой шириной около 5 см, а в середину плиты — 3 лепешки размером с ладонь. Перепады в основании стены до 10 мм могут быть выровнены при приклеивании плиты.  
5. Не допускается повторное добавление воды!

**ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

**УПАКОВКА**

| Артикул | Название      | Упаковка    | Штрихкод      | Количество на паллете |
|---------|---------------|-------------|---------------|-----------------------|
| 735     | InsulationFix | 25 кг нетто | 4607164121334 | 42 шт.                |

**735 INSULATION FIX**