eurocol

the strong connection

644

EUROSTAR MULTI PLUS

Colle universelle renforcé par des fibres, facile à appliquer, faible consommation, temps de séchage court, haute performance

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Base	dispersion acrylate
Couleur	blanc
Consistance	liquide épais

- Colle de haute qualité renforcé par des fibres, solide, à base de dispersion avec un long temps ouvert, qui permet d'avoir une résistance finale de qualité.
- Cette colle convient pour les revêtements de sols en cacoutchouc en lés (type Noraplan), aussi bien que pour des dalles de 1 m x1m avec une épaisseur maximum de 4 mm (ex : Norament), convient aussi pour les revêtements LVT, vinyle en lés et en dalles, sols texitles aiguilletés, et les revêtements de sols en linoléum en lés et en dalles (ex : Modular). La colle 644 Eurostar Multi Plus convient aussi bien pour les sous-couches approuvées par Eurocol. Pour les revêtements de sol sans chlore, veuillez consulter notre service technique.
- Convient pour l'installation sur des supports conforme aux normes.
- Faible consommation.
- Recommandée pour améliorer la stabilité dimensionnelle des revêtements de sol.
- L'adhésif 644 Eurostar Multi Plus peut être utilisé sur des sols chauffants.
- Convient pour une utilisation avec des chaises à roulettes.
- Pour une utilisation en intérieur.
- Très faible émission (EMICODE EC 1 Plus)

PROPRIETES

Consommation	Linoléum et textile, sous-couche : B1, B2 (TKB) environ 390 g/m². PVC : A1, A2 (TKB) environ 190-220 g/m². Revêtements élastomère : A2 (TKB) environ 220 g/m². Dépend du type de support. *
Temps de travail	minimum 24 heures, en fonction du type de support et du revêtement de sol.
Inflammabilité	non-flammable.
Sensible au gel	non.
Particularités	Consommation optimisée : jusqu'à 21% de moins que les produits proposés sur le marché. Temps de gommage court - réduit le temps d'attente avant la pose. L'adhésion du ragréage est optimisée. Plus résistant à la charge des chaises à roulettes. Résistance à la chaleur optimisée. L'application de la colle est optimisée ce qui permet un gain de temps.
Densité	1,12 g/cm3.

APPLICATION

Recommandé pour l'encollage de :

- Revêtement en caoutchouc en lés (ex : Noraplan) et en dalles de 1 m x 1 m avec une épaisseur maximum de 4 mm (ex : Norament)
- LVT
- Vinyle en lés et en dalles
- Revêtement de sol textiles – aiguilletés
- Linoléum en lés et dalles
- Sous-couche isolantes Eurocol

En ce qui concerne les revêtements de sol sans chlore, veuillez consulter notre service technique.

INSTRUCTION D'UTILISATION

Conditions de stockage	conservé au frais et à l'abris du gel.
Outillage	Spatules A1, A2, B1, B2 (TKB).
Temps de gommage	Linoléum et textile environ 5-10 minutes. PVC environ 10-40 minutes. Caoutchouc entre 5 et 10 minutes. *
Conservation	environ 15 mois pour un fût non ouvert. Après utilisation veillez à bien refermer le fût.
Nettoyage	eau.
Remarques	Les informations techniques et les fiches de données de sécurité des matériaux et des revêtements de sol utilisés doivent être respectées ! Laisser les revêtements de sol s'acclimater dans les pièces avant de les poser. Les revêtements doivent être détendus et posés à plat. Pendant la pose, éviter l'exposition directe à la chaleur/ au rayonnement solaire et éviter tout trafic. Attendre minimum 24 heures après la pose avant d'effectuer la soudure à chaud des lés. Afin de réduire au minimum les empreintes résiduelles, les revêtements de sol souples doivent toujours être placé dans un lit de colle humide et immédiatement bien marouflés pour écraser complètement les sillons de colle. Si le temps d'application est dépassé, sans que les sillons de colle puissent être totalement écrasés, des rainures peuvent apparaitre notamment pour les revêtements compacts. Cela entraîne des déformations visibles dans la structure du revêtement. Toute réclamation à ce sujet est exclue. L'avancement des travaux doit être organisé de manière à ne pas dépasser le temps de travail qui garantit le mouillage de l'envers du revêtement. Dans le cas des revêtements textiles, il faut veiller à la stabilité dimensionnelle en cas d'exposition à l'humidité (rétrécissement). Lors du collage de revêtements textiles sans charges, un temps de gommage d'environ 20 minutes doit être respecté pour éviter que la colle encore humide ne « colle » au dos du revêtement.

**Les valeurs indiquées sont des valeurs de laboratoire qui, compte tenu de la grande variation des conditions climatiques, de la composition des supports et de l'épaisseur des revêtements, ne sont que des valeurs indicatives.*

Support :

- Le support doit répondre aux exigences décrites dans le DTU 53.12.
- Il doit avoir une bonne résistance à la compression et à la traction, être sec, exempt de fissure, de poussière et de tout contaminant susceptible de nuire à l'adhérence.
- De plus, la dalle doit répondre aux exigences du DTU 13.3 des dallages.
- Les supports non-conformes doivent être corrigés (ex. ponçage, nettoyage, primaire, ragréage).
- Si cela n'est pas réalisée, il est important de le notifier par écrit.
- Dans le cas d'une mise en œuvre sur plancher chauffant, vérifier les points de mesures existants concernant leur teneur en humidité indiqué dans le DTU 53.12.

Manuel d'instructions :

- Avant utilisation, veuillez vous assurer que le produit est bien acclimaté à la température ambiante.
- Bien mélanger avant utilisation !
- Selon le type de revêtement, appliquer la colle à l'aide d'une spatule dentelée et adaptée sur le support, sur toute la surface et de manière uniforme, sans surplus de colle.
- L'envers du revêtement doit être remplacé à temps pour garantir une consommation optimale de colle.
- Les spatules usées doivent être remplacées à temps pour garantir une consommation optimale de colle.
- Le temps de gommage dépend de la quantité de colle, de la température, de l'humidité ambiante et de la capacité d'absorption du support.
- Lors du test au doigt, la colle doit être appliquée au dos du revêtement à l'aide d'une spatule lisse (collage par contact) avant que le revêtement ne soit affiché dans le film de colle.
- En fonction des conditions du chantier et de la capacité d'absorption du support, le revêtement doit être appliqué sur la colle immédiatement ou après le temps de gommage comme spécifié dans les données techniques, puis marouflé et cylindré.
- Les poches d'air sous le revêtement doivent être supprimées.

Température d'utilisation :

Température du support : 15°C minimum.
Température ambiante : 18°C.
Humidité ambiante 35/75%, <65% recommandé pour le Linoléum.

QUALITE ET GARANTIE

ENVIRONNEMENT ET SANTE

GISCODE :	D1
LEED :	COV 0 g/l, rencontre: IEQ Credit 4.1
DGNB:	VOC 0%, niveau de qualité : 4
FDS :	disponible sur demande
Substance et allergie	Contient 1,2-benzisothiazol-3 (2H)-one, réaction en masse de: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). May produce an allergic reaction.

DONNEES ARTICLES

Article	Nom du Produit	Packaging	Unités
644	Eurostar Multi Plus	Seau de 12kg	44/palette
644	Eurostar Multi Plus	Seau de 6 kg	72/ palette

Toute utilisation autre que celle spécifiée dans cette fiche technique nécessite l'approbation du fabricant. En cas de divergence dans les méthodes/ conditions d'utilisation, la responsabilité du fabricant ne peut être engagée. Cette fiche technique contient des conseils sur la manipulation et l'application du produit, basés sur l'expérience et les tests effectués par le fabricant en laboratoire et dans la pratique. Les informations fournies ne peuvent être utilisées comme base pour établir la responsabilité du fabricant pour tout dommage causé. Les valeurs indiquées dans cette fiche technique ont été mesurées dans les conditions laboratoire.