

FICHE TECHNIQUE

644 Eurostar Multi Plus



Description

Colle universelle renforcé par des fibres, à base de dispersion offrant une grande solidité et une résistance finale de qualité. Elle se caractérise par un long temps ouvert, une application facile, une faible consommation (jusqu'à 21 % de moins que les produits standards), et un temps de séchage court pour un gain de temps.

- Très faibles émissions
- Emission EC 1 PLUS
- Faible consommation
- Recommandée pour améliorer la stabilité dimensionnelle des revêtements
- Convient pour des sols chauffants
- Utilisation en intérieur



Pour la pose en neuf et rénovation de revêtements de sols tels que :

- LVT
- Vinyle en lés et en dalles
- Revêtements de sol textiles - aiguilletés
- Linoléum en lés et en dalles



Caractéristiques techniques

Performances et Caractéristiques :

Base	Acrylique en dispersion
Couleur	Blanc
Consistance	Liquide épais
Consommation	Linoléum/ textile (B1/B2) : env. 390g/m ² PVC (A1/A2) : env. 190- 220 g/m ²
Temps de travail	Minimum 24 heures
Inflammabilité	Non-inflammable
Sensible au gel	Non
Stockage	Env. 15 mois dans un endroit frais et à l'abri du gel
Temps de gommage	Linoléum/ textile : 5 - 10 min PVC : 10 - 40 min
Agent nettoyant	Eau
Densité	1,12 g/cm ³

Conditionnement :

Contenant	Fût de 12 kg Fût de 6 kg
Palette	44 / palette 72/ palette

Calcul de consommation :

Pour connaître le nombre de fût nécessaire, veuillez renseigner votre surface

Spatules	A1/A2	B1/B2
Surface (m ²)		
Quantité nécessaire (kg)		
Fût nécessaire		
Pour le fût de 6 kg		
Pour le fût de 12 kg		

Code article

Produit	Définition	Code EAN
644	Eurostar Multi Plus	

FICHE TECHNIQUE

644 Eurostar Multi Plus



Installation

Support :

Le support doit répondre aux exigences décrites dans le DTU 53.12. Il doit avoir une bonne résistance à la compression et à la traction, être sec, exempt de fissure, de poussière et de tout contaminant susceptible de nuire à l'adhérence.

De plus, la dalle doit répondre aux exigences du DTU 13.3 des dallages.

Les supports non-conformes doivent être corrigés (ex. ponçage, nettoyage, primaire, ragréage). Si cela n'est pas réalisée, il est important de le notifier par écrit.

Dans le cas d'une mise en œuvre sur plancher chauffant, vérifier les points de mesures existants concernant leur teneur en humidité indiqué dans le DTU 53.12.

Instruction d'utilisation :

- Avant utilisation, veuillez vous assurer que le produit est bien acclimaté à la température ambiante. Bien mélanger avant utilisation !
- Selon le type de revêtement, appliquer la colle à l'aide d'une spatule dentelée et adaptée sur le support, sur toute la surface et de manière uniforme, sans surplus de colle.
- L'envers du revêtement doit être remplacé à temps pour garantir une consommation optimale de colle.
- Le temps de gommage dépend de la quantité de colle, de la température, de l'humidité ambiante et de la capacité d'absorption du support.
- Lors du test au doigt, la colle doit être appliquée au dos du revêtement à l'aide d'une spatule lisse (collage par contact) avant que le revêtement ne soit affiché dans le film de colle.
- En fonction des conditions du chantier et de la capacité d'absorption du support, le revêtement doit être appliqué sur la colle immédiatement ou après le temps de gommage comme spécifié dans les données techniques, puis marouflé et cylindré.
- Les poches d'air sous le revêtement doivent être supprimées

Remarques :

Laisser les revêtements de sol s'acclimater dans les pièces avant de les poser. Les revêtements doivent être détendus et posés à plat. Pendant la pose, éviter l'exposition directe à la chaleur/ au rayonnement solaire et éviter tout trafic.

Attendre minimum 24 heures après la pose avant d'effectuer la soudure à chaud des lés.

Afin de réduire au minimum les empreintes résiduelles, les revêtements de sol souples doivent toujours être placés dans un lit de colle humide et immédiatement bien marouflés pour écraser complètement les sillons de colle. Si le temps d'application est dépassé, sans que les sillons de colle puissent être totalement écrasés, des rainures peuvent apparaître notamment pour les revêtements compacts. Cela entraîne des déformations visibles dans la structure du revêtement.

Toute réclamation à ce sujet est exclue. L'avancement des travaux doit être organisé de manière à ne pas dépasser le temps de travail qui garantit le mouillage de l'envers du revêtement.

Dans le cas des revêtements textiles, il faut veiller à la stabilité dimensionnelle en cas d'exposition à l'humidité (rétrécissement). Lors du collage de revêtements textiles sans charges, un temps de gommage d'environ 20 minutes doit être respecté pour éviter que la colle encore humide ne « colle » au dos du revêtement.

Environnement et santé

GISCODE: D1

LEED : VOC 0 g/l, meets: IEQ Credit 4.1

DGNB : VOC 0 %, quality level: 4

Sécurité et environnement : Le produit dispose d'une Fiche de données de sécurité Forbo Eurocol selon le EEG-prescription 91/155. Elle est disponible sur le site www.forbo.com

Substances : Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, masse de réaction de : 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique.