

eurocol 905

the strong connection

12-8-2026



EUROPLAN FILL

Mortier de réparation à base de ciment à séchage très rapide pour combler les petits trous et fissures dans les sols et murs en pierre. En étalant la structure de la poudre fine jusqu'à pratiquement zéro. Épaisseur de couche 0-40 mm.

PERFORMANCES ET CARACTÉRISTIQUES

Base	Ciment amélioré contenant des additifs.
Couleur	Gris.
Consistance	Poudre.

- Application aisée
- A durcissement très rapide
- Possibilité d'étaler jusqu'à pratiquement 0 mm
- Finition très lisse
- Vite prêt à poser

PERFORMANCE ET CARACTERISTIQUES

Densité	Poudre.
Inflammabilité	Non inflammable.
Sensible au gel	Non.

APPLICATION

Ciment à séchage rapide pour:

- éliminer des irrégularités et des différences de hauteur dans des égalisations et des sols pierreux.
- remplir des joints de sols en plaques, bitume et carrelés résistants à l'eau.
- réparer du béton endommagé.

TRAITEMENT

Stockage	Entreposer dans un endroit frais et sec.
Outils	Lisseuse, truelle de maçon ou couteau de peintre.
Rapport de mélange	4 Volumes de 905 Europlan Fill pour 1 volume de l'eau .
Temps de traitement	Dans les 5 minutes après gâchage.*
Latence	Aucun.
Séchage	15 – 30 minutes.
Durée de conservation	12 Mois dans son emballage d'origine intact.

905 EUROPLAN FILL

** Il s'agit de valeurs obtenues en laboratoire. Etant donné la grande diversité des conditions climatiques et de la composition des supports, elles doivent être comprises comme de simples indications.*

Support:

- Le 905 Europlan Fill peut être appliqué sur tout support ciment, rigide, résistant à la traction et à la compression. Le support doit être propre, dépoussiéré et dégraissé, conformément aux exigences prescrites dans la norme DIN 18 365.
- Sur supports très lisses et non absorbants (carrelages, granito, terrazzo etc.) nous vous recommandons d'appliquer une couche fine et régulière de 044 Europrimer Multi.
- Humidifier au préalable les supports absorbants et/ou poreux appliquer le 044 Europrimer Multi ou le 049 Europrimer ABS.
- Veuillez consulter nos fiches d'informations techniques avant l'emploi de nos produits. En cas de doute concernant les applications possibles, veuillez prendre contact au préalable avec notre département d'assistance technique.

Utilisateur:

- Mélanger 4 volumes de 905 Europlan Fill avec 1 volume d'eau jusqu'à obtention d'un mortier homogène et sans grumeaux.
- Appliquer directement le mortier au moyen d'une lisseuse, d'un couteau de peintre ou d'une truelle de maçon.
- Jusqu'à env. 1 heure après le durcissement, le 905 Europlan Fill appliqué peut encore être poli en aspergeant un peu d'eau sur le mortier et en le polissant avec la spatule de lissage.

ENVIRONNEMENT ET SANTÉ

Classe de danger	Xi (irritant).
Sécurité et environnement	Fiches de sécurité les produits de Forbo Eurocol selon EEG-prescription 91/155.
FS	Pour des informations détaillées en matière de sécurité et d'environnement, nous vous renvoyons à notre site Web www.eurocol.nl .

ARTICLES

Produit	Définition	Emballage	Code de EAN
905	Europlan Fill	Seau avec boîte de 4 kg	8 710345 905107

905 EUROPLAN FILL