

## Klebstoff- und Verlegeempfehlung zur Klebung von Marmoleum sport Elastic

Für Aufbau mit Eurocol 820 Eurofloor Comfort  
Eurocol 821 Eurofloor Comfort PRO

### Forbo Flooring GmbH

Steubenstraße 27 • D 33100 Paderborn

Telefon: 05251/1803-0

Telefax: 05251/1803 200

www.forbo-flooring.de

---

Bei **Marmoleum elastic** handelt es sich um eine zweischichtige, elastische Belagskonstruktion aus einer Elastikschicht **Eurocol 820 Eurofloor Comfort / Eurocol 821 Eurofloor Comfort PRO** und **Forbo Marmoleum Sport**, hergestellt in getrennter Verlegung zur Nutzung für Gymnastik, Fitness, Krankentherapie, Sporträume mit Mehrzwecknutzung im Schul- und Kindergartenbereich.

### Verlegeanleitung:

1. Herstellung eines verlegereifen Untergrundes nach DIN 18365 Bodenbelagarbeiten. Prüfung nach Regeln des Faches, grundieren (z.B: **Eurocol 044-1 Europrimer Multi Plus**) und Spachteln (z.B. **Eurocol 960 Europlan Super**) je nach vorliegender Untergrundkonstruktion.
2. Klebung der Elastikschicht Typ **Eurocol 820 Eurofloor Comfort / Eurocol Eurofloor Comfort PRO** mit sehr emissionsarmen (EMICODE EC1 Plus) **Eurocol 622 Eurostar Tack** unter Einsatz der Zahnleiste B1 (TKB), Verbrauch ca. 350 - 400g/m<sup>2</sup>. Ablüftzeit ca. 10 Minuten. Die Verlegebedingungen sind bei mind. 15°C Bodentemperatur, 18°C Raumluft, relative Luftfeuchtigkeit kleiner 65% zu halten, um eine produktgerechte Abbindung der Verlegewerkstoffe zu gewährleisten. Linoleum und Elastikunterlage sind vor der Klebung bei Objektbedingungen zu akklimatisieren. Die Verlegung erfolgt parallel, aber stoßversetzt zur später zu verlegenden Linoleumbahn. Dazu wird grob zugeschnitten und zur Hälfte zurückgeschlagen und in den abgelüfteten Klebstoff eingelegt. Sofort nach dem Einlegen und empfehlenswert nach ca. 30 – 45 Minuten ist mit einer Linoleumwalze anzuwalzen. Die Verlegung erfolgt stumpf gestoßen, ohne Fugen. Die Verlegung von Marmoleum Sport kann am nächsten Tag erfolgen.
3. Klebung des **Marmoleum Sport** mit sehr emissionsarmem (EMICODE EC1, Blauer Engel UZ113) **Eurocol 611 Eurostar Lino** unter Einsatz der Zahnleiste B1 (TKB), Verbrauch ca. 320 g/m<sup>2</sup>. Ablüftzeit ca. 5 - 20 Minuten, unter den gleichen Verlegebedingungen, wie unter Pkt. 2 erwähnt. Die Verlegung erfolgt parallel, aber stoßversetzt, bevorzugt mittig zur zuvor verlegten Elastikbahn. Dazu wird grob zugeschnitten und zur Hälfte zurückgeschlagen und in den abgelüfteten Klebstoff eingelegt. Sofort nach dem Einlegen und nach ca. 30 – 45 Minuten ist mit einer Linoleumwalze anzuwalzen. Die Verlegung erfolgt stumpf gestoßen.  
Eine Nahtverfugung kann bei Bedarf nach 48 Stunden vorgenommen werden.

## Klebstoff- und Verlegeempfehlung zur Klebung von Marmoleum sport Elastic Für Aufbau mit Korkment

### Forbo Flooring GmbH

Steubenstraße 27 • D 33100 Paderborn

Telefon: 05251/1803-0

Telefax: 05251/1803 200

www.forbo-flooring.de

---

Bei **Marmoleum elastic** handelt es sich um eine zweischichtige, elastische Belagskonstruktion aus einer Elastikschicht **Korkment** und **Forbo Marmoleum Sport**, hergestellt in getrennter Verlegung zur Nutzung für Gymnastik, Fitness, Krankentherapie, Sporträume mit Mehrzwecknutzung im Schul- und Kindergartenbereich.

### Verlegeanleitung:

1. Herstellung eines verlegereifen Untergrundes nach DIN 18365 Bodenbelagarbeiten. Prüfung nach Regeln des Faches, grundieren (z.B: **Eurocol 044-1 Europrimer Multi Plus**) und Spachteln (z.B. **Eurocol 960 Europlan Super**) je nach vorliegender Untergrundkonstruktion.
2. Klebung der Elastikschicht Typ **Korkment** mit sehr emissionsarmem (EMICODE EC1, Blauer Engel UZ113) **Eurocol 611 Eurostar Lino** unter Einsatz der Zahnleiste B1 (TKB), Verbrauch ca. 320g/m<sup>2</sup>. Ablüftzeit 5 - 20 Minuten. Die Verlegebedingungen sind bei mind. 15°C Bodentemperatur, 18°C Raumluft, relative Luftfeuchtigkeit kleiner 65% zu halten, um eine produktgerechte Abbindung der Verlegewerkstoffe zu gewährleisten.  
Linoleum und Elastikunterlage sind vor der Klebung bei Objektbedingungen zu akklimatisieren. Die Verlegung erfolgt parallel, aber stoßversetzt zur später zu verlegenden Linoleumbahn. Dazu wird grob zugeschnitten und zur Hälfte zurückgeschlagen und in den abgelüfteten Klebstoff eingelegt. Sofort nach dem Einlegen und empfehlenswert nach ca. 30 – 45 Minuten ist mit einer Linoleumwalze anzuwalzen. Die Verlegung erfolgt stumpf gestoßen, ohne Fugen. Die Verlegung von Marmoleum Sport kann am nächsten Tag erfolgen.
3. Klebung des **Marmoleum Sport** mit sehr emissionsarmem (EMICODE EC1, Blauer Engel UZ113) **Eurocol 611 Eurostar Lino** unter Einsatz der Zahnleiste B1 (TKB), Verbrauch ca. 320g/m<sup>2</sup>. Ablüftzeit ca. 5-20 Minuten, unter den gleichen Verlegebedingungen, wie unter Pkt. 2 erwähnt. Die Verlegung erfolgt parallel, aber stoßversetzt, bevorzugt mittig zur zuvor verlegten Elastikbahn. Dazu wird grob zugeschnitten und zur Hälfte zurückgeschlagen und in den abgelüfteten Klebstoff eingelegt. Sofort nach dem Einlegen und nach ca. 30 – 45 Minuten ist mit einer Linoleumwalze anzuwalzen. Die Verlegung erfolgt stumpf gestoßen.  
Eine Nahtverfugung kann bei Bedarf nach 48 Stunden vorgenommen werden.

#### Zur besonderen Beachtung:

Unsere Angaben beruhen auf Erfahrungen in Labor und Praxis. Aufgrund der unterschiedlichen Materialien, Verarbeitungsmethoden und örtlichen Gegebenheiten, auf die wir keinen Einfluss haben, kann keine Garantie - auch in patentrechtlicher Hinsicht - übernommen werden. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche.

Mit Vorliegen dieser Technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen Informationen ihre Gültigkeit!

Stand 15.01.2019  
ersetzt Ausgabe 19.11.2013

Geschäftsführer: Dr. rer. nat. Stefan Vollmuth,  
Jochen Schwemmler  
Handelsregister HRB 100351 Jena (D)  
Ust.IdNr. DE 811 178 280

Forbo Eurocol Deutschland GmbH  
August-Röbling-Straße 2  
99091 Erfurt, Germany

Phone +49 361 7 30 41-0  
Fax +49 361 7 30 41-90  
info.erfurt@forbo.com  
www.forbo-eurocol.de