



ARLOK 47

1-K SMP клей для паркета. Однокомпонентный, эластичный паркетный клей на основе силан-модифицированного полимера (SMP). Предназначен для укладки инженерной и паркетной доски, штучного паркета на соответствующие требованиям цементные, гипсовые и сборные (ОСП, ФК и ГВЛ) стяжки.

Возможно применение без грунтовки.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа	Силан-модифицированный полимер (SMP), наполнитель, добавки
Цвет	Светло-бежевый
Консистенция	Пастообразная

- Эластичный и прочный клей
- Легко поддается удалению с поверхности лакированных паркетных элементов
- Звукоизолирующая способность
- Не содержит воды и растворителей
- Подходит для применения в системе «теплый пол»
- Для применения внутри помещений

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	800 – 1000 г/м ² , шпатель В3 - для паркета, 1000 – 1300 г/м ² , шпатель В11 - для досок и листовых материалов
Время затвердевания	24 часа при температуре 20°C
Морозостойкость	Допускает кратковременное замораживание при транспортировке до - 40°C.
Плотность	~ 1,75 г/см ³

НАЗНАЧЕНИЕ

Для приклеивания:

- инженерной и паркетной доски,
- штучного, мозаичного и щитового паркета,
- паркетных элементов с заводским покрытием

на соответствующие требованиям цементные, гипсовые и сборные (ОСП, ФК и ГВЛ) стяжки

в строительстве объектов жилищно-гражданского назначения.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Arlok 47

Условия хранения	В оригинальной невскрытой упаковке, в сухом месте, при 5-25 °С. Допускает кратковременное замораживание при транспортировке -40°C.
Инструмент	шпатель В3/В11 (прил. А, ГОСТ Р 58211) в зависимости от материала
Время укладки	ок. 40 минут при 20°C
Время высыхания	Ок. 24 часов при температуре 18 - 20°C и влажности 65%
Срок хранения	15 месяцев
Очиститель	Уайт-спирит, живичный скипидар (для незатвердевшего продукта)
Температура применения	Температура материала и в помещении мин. 18°C, температура пола мин. 15°C, относительная влажность воздуха 35%-75% (рекомендуемая <65%).
Морозостойкость	Допускает кратковременное замораживание при транспортировке до - 40°C.

** Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава чернового пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.*

Основание:

Основание для приклеивания должно быть прочным на растяжение и сжатие, ровным, чистым, продолжительное время сухим, без трещин, пригодным для укладки напольных покрытий. Такие недостатки как трещины, загрязнения, слабо закреплённые слои и избыточная влага должны быть предварительно устранены.

Инструкция по применению:

Инструкция по применению:

- Достаньте из ведра пакет с клеем. Вскройте пакет, отрезав угол ножом или ножницами.
- Выдавите из пакета необходимое количество клея и распределите по основанию шпателем В3/В11.
- Уложите паркет в свеженанесенный слой клея, при этом следите за тем, чтобы вся обратная сторона паркетного элемента смачивалась клеем. Клей не должен попадать между паркетными элементами.
- Укладка паркета должна производиться в течение указанного Времени укладки.
- В случае длительной остановки работ удалите из начатого пакета с клеем воздух и плотно зажмите вскрытый угол пакета.
- При укладке крупноформатных паркетов используйте гнет в период начального схватывания клея.
- Всегда оставляйте зазор около 10 мм от стен и стационарно закреплённых предметов.
- Свежие загрязнения клеем и инструмент следует сразу же очистить с помощью ветоши, смоченной легкими растворителями (уайт-спирит, живичный скипидар).
- Затвердевшие загрязнения удаляются с поверхности механическим путем, затем средством для очистки.
- В нормальных условиях шлифовка и лакировка паркета возможна через 24 -48 часов.
- Во время проведения работ соблюдайте соответствующие строительные нормы и правила.

Системы напольного отопления

Клей пригоден для применения на отапливаемых полах. Испытание системы напольного отопления должно быть проведено до начала работ по укладке покрытия и зафиксировано в журнале производства работ. Отключите систему напольного отопления как минимум за 24 часа до укладки покрытия. Запуск системы напольного отопления производится не ранее 72 часов после укладки покрытия с шагом температуры максимально 5 °C в сутки.

Дополнительная информация

- Учитывайте рекомендации производителей напольных покрытий, а также инструкции по применению вспомогательных материалов.

** Рекомендованные грунтовки: Arlok 15 (не требует шлифовки перед приклеиванием, укладка в течение 2-24 часов)

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Паспорт безопасности Предоставляется по запросу

УПАКОВКА

Артикул	Наименование	Упаковка	Штрихкод	Количество на паллете
47	ARLOK	7 кг нетто	4607164122706	72шт
47	ARLOK	14 кг нетто	4607164122690	44шт

Arlok 47