

## Specyfikacja techniczna

Marmoleum Acoustic spełnia wymagania normy EN 687

**Rodzaj produktu** Naturalna wykładzina podłogowa linoleum w rolce

**Zabezpieczenie powierzchni** topshield<sup>PRO</sup>

|  |                                                |                                                          |                                                                                                                                        |
|--|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Klasyfikacja użytkowa - mieszkaniowe           | EN ISO 10874                                             | Klasa 23 - bardzo intensywne użytkowanie                                                                                               |
|  | Klasyfikacja użytkowa - obiektowe              | EN ISO 10874                                             | Klasa 33 - intensywne użytkowanie                                                                                                      |
|  | Klasyfikacja użytkowa - lekki przemysł         | EN ISO 10874                                             | Klasa 41 - umiarkowane użytkowanie                                                                                                     |
|  | Grubość całkowita                              | EN ISO 24346                                             | 4 mm                                                                                                                                   |
|  | Spodnia strona                                 | EN ISO 24340                                             | 2 mm - spód korkowy Corkment                                                                                                           |
|  | Długość rolki                                  | EN ISO 24341                                             | ≤ 33 m                                                                                                                                 |
|  | Szerokość rolki                                | EN ISO 24431                                             | 2 m                                                                                                                                    |
|  | Waga całkowita                                 | EN ISO 23997                                             | 4000 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                  |
|  | Elastyczność                                   | EN ISO 24344                                             | Ø 60 mm                                                                                                                                |
|  | Klasa antypoślizgowości                        | DIN 51130                                                | R9                                                                                                                                     |
|  | Odporność na rolki krzesel                     | ISO 4918                                                 | r ≥ 2,4 - intensywne użytkowanie                                                                                                       |
|  | Wgniecenie reszkowe                            | EN ISO 24343-1                                           | 0,25 mm - średnia wartość zmierzona                                                                                                    |
|  | Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych     | EN ISO 717-2                                             | ΔL <sub>w</sub> = 14 dB                                                                                                                |
|  | Trwałość kolorów pod wpływem światła           | ISO 105 - B02                                            | ≥ 6                                                                                                                                    |
|  | Odporność chemiczna                            | EN ISO 26987                                             | Odporna na rozcieńczone kwasy, oleje, tłuszcze i konwencjonalne rozpuszczalniki.<br>Nieodporna na długotrwałe działanie alkaliów.      |
|  | Właściwości bakteriostatyczne                  |                                                          | Tak - Marmoleum ma naturalne właściwości bakteriostatyczne, potwierdzone przez niezależne laboratoria, nawet w przypadku bakterii MRSA |
|  | Emisja do powietrza TVOC po 28 dniach          | EN ISO 16000-9                                           | < 0,05 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                               |
|  | <b>Creating Better Environments</b>            |                                                          |                                                                                                                                        |
|  | Energia odnawialna                             | Produkowane z użyciem w 100% energii odnawialnej         |                                                                                                                                        |
|  | Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu | Zawiera wagowo 36 % materiałów pochodzących z recyklingu |                                                                                                                                        |
|  | Jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń          | Spełnia Indoor Air Comfort Gold 9.0 (2023)               |                                                                                                                                        |

Marmoleum Acoustic spełnia wymagania normy EN 14041:2004



**Deklaracja właściwości użytkowych** EN 14041:2004 0100206-DoP-107

|  |                                   |                                                                 |                     |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | <b>Reakcja na ogień</b>           | EN 13501-1                                                      | Cfl - s1 G NCS      |
|  | <b>Właściwości antypoślizgowe</b> | EN 13893                                                        | klasa DS - μ ≥ 0.30 |
|  | <b>Zdolność do elektryzacji</b>   | EN 1815                                                         | ≤ 2,0 kV            |
|  | <b>Przewodność cieplna</b>        | EN 12524                                                        | 0,17 W/mK           |
|  | <b>Ogrzewanie podłogowe</b>       | Nadaje się na ogrzewanie podłogowe, temperatura maksymalna 27°C |                     |

topshield<sup>PRO</sup>

Lepsza ochrona powierzchni  
Większa odporność na zaplamienia  
Łatwe czyszczenie i pielęgnacja



Zawiera 36%  
materiałów  
pochodzących  
z recyklingu



Produkowane  
z użyciem w 100%  
energii  
odnawialnej