eurocol 732

EUROBOND

Клей для керамической плитки. Применяется для облицовки стен и полов керамической плиткой с нормальноым влагопоглощением, а так же облицовки полов керамогранитом.Для внутренних и наружных работ. Подходит для укладки методом (сверху вниз). Класс по ГОСТ Р 56387-2018 C0

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа Цемент, минеральный наполнитель, полимерный модификатор Цвет Серый Консистения Порошок

- высокая фиксирующая способность
- прочное сцепление с основанием
- оптимальный по времени применения
- влагостойкий
- экономичный
- устойчивый к сползанию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход Ок. 2,0 кг/м 2 - шпатель С1 (слой 4 мм), ок. 2,7 кг/м 2 - С2 (6 мм), ок. 3,2 кг/м 2 - С3 (8 мм), ок. 4,2 кг/м 2 - С3 (8 мм) при температуре 18 - 20°С и влажности 65% Прочность сцепления с Не менее 0,5 Мпа основанием Морозостойкость Пешие нагрузки Ок. 24 часов при температуре 18 - 20°С и влажности 65%

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен:

• для облицовки стен и полов керамической плиткой с нормальным водопоглащением;

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com

- для облицовки полов керамогранитом;
- для внутренних и наружных работ;

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия хранения В невскрытой заводской упаковке в прохладном, сухом месте. Инструмент Зубчатый шпатель

Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com

732 FUROBOND

Соотношение для смешивания	25 кг смеси 732 Eurobond добавить в 5,5-6,0 л чистой холодной воды, или 1 кг смеси добавить в 0,22-0,24 воды		
Время укладки	Ок. 10 мин при температуре 18 - 20°С и влажности 65%		
Рабочее время	Ок. 90 минут при температуре 18 - 20°С и влажности 65%		
Срок хранения	12 месяцев		
Температура применения	Температура материала и в помещении мин. 18°C, температура пола мин. 15°C		
Морозостойкость	F35		

^{*} Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава чернового пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.

Основание:

Возраст штукатурок и стяжек на цементом связующем должен быть не менее 28 дней, а остаточная влажность ≤ 4 % весовых. Гипсовые штукатурки должны иметь влажность $\leq 1,5$ %, ангидридные стяжки $\leq 0,5$ %.

В конструкциях из плит ДСП, ЦСП, ГВЛ, ГКЛ и пр., предполагаемых под облицовку, следует использовать плиты толщиной не менее

Для грунтования цементных оснований рекомендуем Дисперсионную грунтовку Форбо 050 Europrimer Mix. Для грунтования чувствительных к влаге оснований (гипс, ангидрид, материалы с использованием волокон древесины) рекомендуется обработать поверхность Универсальной грунтовкой Форбо 044 Europrimer Multi.

Учитывайте Технические инструкции и описания для вспомогательных материалов.

Не использовать клей Eurobond 732 на полах с подогревом.

Для укладки плитки на полах с подогревом следует применять клеи Eurobond 756 или Eurobond 778

Инструкция по применению:

- 1.Смешайте мешок 25 кг клея Eurobond 732 с 5,5 6 π (1 кг клея / 0,22-0,24 π) чистой, холодной воды дрелью с насадкой до получения однородной (гомогенной) массы без комков.
- 2. После перемешивания дайте массе «вызреть» в течение 2-3 минут. Приготовленный раствор необходимо израсходовать в течение 90 мин. с момента замешивания.
- 3. Клей нанести на основание гладкой стороной зубчатой терки, гладким шпателем, мастерком и распределить по поверхности зубчатым шпателем или зубчатой стороной терки. Зубцы шпателя должны иметь квадратную форму. Размер зубцов шпателя выбирается в зависимости от формата и вида плитки, а также неровностей поверхности.
- 4. Не замачивать плитку перед приклеиванием.
- 5. Укладку плитки в клеевое поле необходимо произвести в течение 10 мин. с момента нанесения клея. Корректировка производится в течение 10 мин. с момента укладки.
- 6. В случаях превышения открытого времени нанесенного клея необходимо снять клей с основания, перемешать и нанести повторно.
- 7. Не допускается добавление воды при повторном перемешивании и перемешивание после схватывания.
- 8. При соблюдении пропорций смешивания и правильном выборе шпателя смачивание плитки клеем при укладке должно составлять не менее 65% для стен и не менее 80% для полов.
- 9. При укладке керамогранита и проведении наружных работ необходимо использовать контактный способ укладки, нанося клей на основание зубчатым шпателем и на оборотную сторону плитки гладким шпателем. Смачивание плитки клеем должно составлять 100%, расход клея при этом увеличивается прибл. на 0,5 кг/м².
- 10. Не допускается укладка плитки встык.
- 11. Ширина шва устанавливается в зависимости от формата плитки и условий эксплуатации.
- 12. При укладке плитки весом до 400 г/100 см² высокая фиксирующая способность клея позволяет вести укладку методом «сверху вниз».
- 13. Затирку швов, в зависимости от толщины клеевого слоя, следует производить не ранее:
 - C1, C2 (4 − 6 мм) 24 часа
 - C4, C5 (8 − 10 мм) 48 часов
 - Свыше 10 мм 72 часа.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

УПАКОВКА

Артикул	Название	Упаковка	Штрихкод	Количество на паллете
732	Eurobond	25 кг нетто	4607164120139	42 шт.

732 EUROBOND