

Flotex lakštų ir plytelių dengimo vadovas

Bendras patarimas

Grindų dangos išvaizda bei ilgaamžiškumas didžiąja dalimi priklauso nuo to, kaip buvo paruoštas grindų paviršius, ir sąlygų, kuriomis grindų danga buvo dengiama. Paviršius, ant kurio bus dengiama grindų danga, turi būti švarus, buvusi danga turi būti pašalinta. Paviršius turi būti visiškai niekuo neuždengtas ir neveikiamas oro sąlygų. Dengiamas paviršius turi būti švarus, lygus, tvirtas ir sausas. Visuomet atlikite pagrindo drėgmės matavimus. Visi pirmo aukšto grindų paviršiai turi būti padengti drėgmės nepraleidžiančiu sluoksniu.

Rekomenduojamos klijavimo priemonės

Flotex lakštams klijuoti rekomenduojama naudoti 540 Eurosafe Special priemonę. Flotex plytelėms klijuoti įprasto eismo intensyvumo vietose rekomenduojama naudoti 542 Eurofix Tack Plus lipnumą skatinančią medžiagą (klijus). Naudojant lipnumą skatinančią medžiagą (klijus) svarbu, kad ja būtų išteptas visas dengiamas pagrindas. Vietose, kur numatomas didelio intensyvumo ratuotų priemonių srautas ar didelė taškinė apkrova, Flotex plytelės turi būti klijuojamos naudojant 540 Eurosafe Special.

Skirtingos partijos

Kaip ir naudojant kitų gamintojų grindų dangą, kad nesiskirtų atspalviai, svarbu naudoti tos pačios partijos produktus. Toje pačioje erdvėje (vietoje) svarbu nemaišyti skirtingų partijų produktų. Užsakant dangos lakštus ar plyteles, užsakyme prie kiekvienos partijos svarbu nurodyti norimą padengti plotą. Partijos numeris yra aiškiai pažymėtas kitoje lakšto ar plytelės pusėje. Jį būtina patikrinti prieš pradedant darbus.

Aklimatizacija

Prieš padedant dengimo darbus, dangos rulonai ir plyteles turi aklimatizuotis bent 24 valandas 18–27 °C temperatūroje. Flotex rulonai turi būti laikomi stačiai, o plytelės turi būti paguldytos.

Flotex lakštų dengimas

Kitoje pakuotės pusėje esančios rodyklės nurodo dengimo kryptį. Pastaba dėl dengimo krypties: kad išvengtumėte galimų ratuotų priemonių sukeltų problemų (pasislinkimo), primygtinai rekomenduojama guldyti Flotex lakštus išilgai srauto krypties.

Kitoje pakuotės pusėje esančios rodyklės nurodo dengimo kryptį. Lakštus guldykite nuo krašto iki krašto pagal rodyklių kryptį, kuri turi būti BŪTINAI nukreipta į pagrindinį šviesos šaltinį.

1. Dangos rulonus supjaustykite pagal reikalingą ilgį. Nepamirškite suderinti rašto.
2. Sujunkite gamykliškai nupjautus kraštus, kad tiksliai suderintumėte raštą.
3. Galuose palikite bent 5 cm. nupjovimui.
4. Lakštus guldykite nuo krašto iki krašto pagal rodyklių kryptį, kuri turi būti BŪTINAI nukreipta į pagrindinį šviesos šaltinį.
5. Nupjaukite likutį.

6. Ant grindų pieštuku pažymėkite pirmojo lakšto poziciją.
7. Rulonus suvyniokite atgal.
8. Naudodami gamintojo rekomendacijose nurodytą tinkamą dantytą mentelę grindis padenkite klijais.
9. Sekite klijų gamintojo nurodymais, atsižvelkite į laikymo atidarius terminą bei džiūvimo laiką.
10. Rulono pradžią paguldę pagal pieštuko žymę, ruloną išvyniokite.
11. Likusius lakštus guldysite sekdami tais pačiais nurodymais, kraštas prie krašto, nepaliekant tarpų.
12. Tam, kad pašalintumėte oro burbulus ir užtikrintumėte gerą dangos sukibimą su paviršiumi, spausdami dangą mentele ar voleliu judėkite nuo centro iki kraštų.
13. Nupjaukite nereikalingus dangos kraštus, esančius prie sienų ir grindjuosčių.
14. Veiksmą kartokite likusiame plote.
15. Užbaikite mentele ar voleliu pereidami per visą grindų plotą.

Pastaba: kad išvengtumėte galimų ratuotų priemonių sukeltų problemų (dangos pasislinkimo), primygtinai rekomenduojama guldyti Flotex lakštus išilgai srauto krypties. Flotex plytelės turi būti dengiamos glaudžiai dedant vieną plytelę prie kitos ir tiksliai apipjaautos pagal perimetrą. Tam, kad paslėptumėte sujungimo vietas ir platesniuose nei 2 metrai koridoriuose pajvairintumėte dizainą, galite naudoti juostinį intarpo elementą Artline.

Flotex plytelių klojimas

Kiekvienos plytelės blogojoje pusėje esančios rodyklės žymi plytelių klojimo kryptį. Prieš klojant plyteles, reikia pasirinkti norimą rezultatą (vientisas ar mozaikinis) ir kitus dizaino elementus.

Svarbu! Plytelių klojimo kryptis priklauso nuo produkto serijos. Galimi klojimo variantai yra nurodyti produkto pavyzdiniuose kataloguose ir toliau esančioje informacijoje. Jei turite bent kokių abejonių, prieš plytelių klojimą, pasižiūrėkite Forbo Flooring puslapyje.

Plytelės turi būti dengiamos glaudžiai dedant vieną plytelę prie kitos ir tiksliai apipjaautos pagal perimetrą. Plyteles galima apipjauti naudojant universalų peilį.

Grindinis šildymas

Kaip ir visas Forbo dangas, Flotex galima naudoti ir esant grindiniam šildymui.

Pabaigus darbus, nuo dangos būtina pašalinti visas šiukšles, ją išsiurbti; visi klijų likučiai turi būti pašalinti nuo dangos ir grindjuosčių.

Pastaba: Flotex lakštai turi būti valomi naudojant vertikalaus tipo dulkių siurbį su mechaniniu besisukančiu šepetiu.

Tam, kad pasiektumėte bet kokios naujos grindų dangos optimalų tarnavimą, dangą būtina teisingai valyti ir prižiūrėti nuo pat pirmosios dienos. Visų Forbo grindų dangų Flotex serijos valymas ir priežiūra aprašyti mūsų puslapyje. Priežiūros vadovus galima parsisiųsti.