

Projectvinyl Eternal

Productomschrijving

Eternal is een hoogwaardige projectvinyl, leverbaar in banen van 200 cm breed, met een gekalanderde rug en versterkt met glasvlies. De Eternal is bijzonder slijtvast door zijn sterke gekalanderde slijtlaag die is voorzien van een polyurethaan topcoating die garant staat voor een lange levensduur.

Verwerking

Voor Eternal is een vloertemperatuur van minimaal 13°C, een omgevingstemperatuur van minimaal 17°C en een voorafgaande acclimatisering van het materiaal vereist.

De banen Eternal Wood in dezelfde richting leggen (niet storten). De banen Eternal Colour en Eternal Material om en om verwerken (storten).

De 2 kleuren shaded space en 4 kleuren gradient naar eigen smaak storten of niet storten Eternal wordt geplakt met de 540 of 640 EuroSafe Special, oplosmiddelvrije lijm. De lijm opbrengen met een fijnvertande lijmkam A2.

Tenminste één dag na het leggen, de naden 3,5 mm breed uitgutsen of frezen.

Vervolgens de naden met lasdraad thermisch aflassen.

Ondervloeren

Dienen drukvast, blijvend droog, vlak, scheurvrij en schoon te zijn. Houten vloeren dienen vrijdragend en voldoende geventileerd te zijn. Vrijdragende steenachtige ondervloeren en cementgebonden ondervloeren mogen maximaal 2,5% vocht bevatten, anhydrietgebonden ondervloeren mogen maximaal 0,5% bevatten, beide gemeten met een CM vochtmeter. Niet vrijdragende steenachtige ondervloeren en cementgebonden ondervloeren waarbij de kans bestaat op optrekkend vocht, vereisen een deugdelijke vochtisolatie.

Vloeren onder het maaiveld vereisen een speciaal advies.

Voor vragen: raadpleeg de afdeling Technische Adviezen.

Verzorging

De keuze van het verzorgingssysteem hangt af van de mate, waarin de vloer wordt gebruikt, de mate van aangehechte verontreiniging en het al dan niet beschikbaar zijn van een reinigingsmachine. De Zeepfilmmethode of Spraymethode zijn twee verzorgingssystemen die uitstekend geschikt zijn voor het onderhoud van projectvinyl Eternal.

De Eternal collectie is geschikt om zonder het aanbrengen van een polymeer in gebruik te nemen..

Technische gegevens Eternal

Dikte totaal	EN-ISO 24346	2,0 mm
Dikte toplaag	EN-ISO 24340	0,7 mm
Breed	EN-ISO 24341	200 cm
Rollengte	EN-ISO 24341	ca. 25 m ¹
Antistatisch	EN 1815	ja
Persoonsoplading	EN 1815	≤ 2 kV
Doorgangsweerstand	EN 1081	> 1 x 10 ¹⁰ Ohm
Brand- en rookgedrag	EN 13501-1	Bfl-s1
Contactgeluidreductie ΔG Lw	ISO 717-2	6 dB
Dimensie stabiliteit	EN 435	< 0,1 %
Geschikt voor bureauolstoelen	EN-ISO 23999	Ja
Kleurechtheid	ISO 105-B02	blauwschaal ≥6
Resistentie tegen chemicalien	EN-ISO 26787	Bestand tegen de meest gebruikelijke huishoud chemicalien.
Slijtweerstand	EN 660-1	T
Slipweerstand	DIN 51130	R 10
Slipweerstand	EN 13893	DS - μg > 0,30
Toepassingsgebied	EN 685	klasse 34 - 43
Weerstand tegen indrukken	EN-ISO 24343	≤ 0,05 mm
Warmteweerstand	EN 12664	Geschikt voor vloerverwarming