

# eurocol

Europrimer Multi

## 044

Универсальная грунтовка

### ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- экономичный расход, наносится валиком или распылителем
- пригодна для обработки абсорбирующих и неабсорбирующих оснований
- разбавляется водой (КОНЦЕНТРАТ)
- пригодна для отапливаемых полов
- не содержит растворителей

### НАЗНАЧЕНИЕ

- снижение влагопитывающей способности пористых оснований (цементные стяжки, основания на основе сульфата кальция, гипсовые поверхности);
- создание адгезии нивелирующих масс (выравнивающих смесей) к гладким, непитывающим основаниям (терраццо, керамическая плитка, натуральный камень, наливной асфальт, неудаляемые водонерастворимые остатки клея);
- создание адгезии выравнивающих смесей к деревянным полам, ДСП, фанере

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                  |   |
|------------------|---|
| Основа           | акриловая дисперсия   |
| Цвет             | белый   |
| Консистенция     | низкая вязкость   |
| Плотность        | прибл. 1,02 г/см <sup>3</sup>   |
| Открытое время   | 0,5 - 15 часов, в зависимости от основания и выравнивающей смеси  |
| Способ нанесения | валик из вспененного материала, меховой валик, распылитель  |
| Расход           | ок. 50 - 150 г/м <sup>2</sup> , в зависимости от основания  |
| Условия хранения | в хорошо закрытой упаковке, при нормальной температуре, вскрытые упаковки использовать в кратчайшие сроки |
| Срок хранения    | 15 месяцев  |
| Морозостойкость  | нет   |

\* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

### ОСНОВАНИЕ

- Должно соответствовать требованиям СНИП 3.04.01-87, 2.03.13-88 - должно быть ровным, сухим, без пыли и жира, прочным на разрыв, давление и растяжение, без трещин и свободно от элементов, снижающих адгезию.
- Основания с недостатками следует отшлифовать, отфрезеровать и пропылесосить. В противном случае зафиксировать имеющиеся недостатки в письменном виде.
- Имеющиеся трещины следует заделать эпоксидной массой для трещин 816.
- Керамическую плитку необходимо основательно очистить и отшлифовать. На межплиточные швы необходимо нанести грунтовку 070 Europrimer Fill во избежание продавливания в этих местах нанесенных впоследствии нивелирующих масс.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. В зависимости от применения разбавить водой и тщательно размешать. Нанести равномерно на подготовленное основание, без пробелов и без образования луж.
2. Время высыхания зависит от количества нанесенного продукта, температуры помещения, относительной влажности воздуха, а также способа применения грунтовки.

Обратите внимание на таблицу!

| Основание | Разбавление водой | Время для подсушки |
|-----------|-------------------|--------------------|
|-----------|-------------------|--------------------|

*При последующей шпатлевке цементными выравнивающими массами:*

|   |                    |                                   |
|---|--------------------|-----------------------------------|
| абсорбирующие цементные основания   | 1:2                | 30 мин. до прозрачного подсыхания |
| плотные, неабсорбирующие основания, н-р, терраццо, наливной асфальт, водонерастворимые остатки клея | 1:1                | 4 - 6 часов                       |
| деревянные полы или плиты ДСП   | не разбавляя водой | 4 - 6 часов                       |
| ангидридные поверхности (на основе сульфата кальция)  | 1:1                | 15 часов                          |
| готовые сухие конструкции (плиты)   | 1:1                | 15 часов                          |

*При последующей шпатлевке гипсовой нивелирующей массой:*

|   |     |   |
|---|-----|---|
| Ангидридные поверхности, которые будут выравниваться гипсовой массой 920 Europlan Alphy | 1:1 | ок. 60 минут до полной подсушки (при толщине слоя до 5 мм), более толстые слои требуют для подсушки мин. до 15 часов, при этом рекомендуется применение изолирующих грунтовок |
| Цементные поверхности, которые будут выравниваться гипсовой массой 920 Europlan Alphy   | 1:2 | 15 часов  |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- На чувствительные к влаге основания (поверхности из магнезита, водорастворимые остатки клея) **нельзя наносить** Универсальную грунтовку 044.
- При нанесении нивелирующей массы слоем более 5 мм следует увеличить время высыхания грунтовки или необходимо применить изолирующие грунтовки, для того чтобы минимизировать проникновение воды из нивелирующей массы в основание.
- Нельзя применять Универсальную грунтовку 044 на основании из сульфата кальция при последующем приклеивании паркета. В этом случае рекомендуется применение специальной грунтовки для паркета 046 Europrimer Parquet.

## ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА

10 кг нетто, на паллете 60 шт.

## ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Название  | 044 Europrimer Multi |
| Упаковка  | 10 кг нетто          |
| Штрих-код | 4607164120719        |

24 сентября 2014г., пер.01