

## 525

### Универсальный клей

#### ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- высокая начальная клеящая способность;
- твердый клеевой риф;
- подходит для теплых полов;
- не содержит растворителей;
- пригоден для укладки покрытий на еще влажный клеевой слой;
- выдерживает нагрузку от мебельных роликов;
- морозостойкий при транспортировке

#### НАЗНАЧЕНИЕ



##### Для приклеивания:

- коммерческих ПВХ-покрытий в рулонах и плитке;
- виниловых покрытий на вспененной основе;
- виниловых покрытий на основе из полиэстера или минеральных волокон (в т.ч. для грязезащитных ковриков Bonar Floors Coral);
- текстильных покрытий на различной подложке

на впитывающие влагу (абсорбирующие) основания

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	акриловая дисперсия
Цвет	бежевый
Консистенция	средняя вязкость
Плотность	прибл. 1,4 г/см <sup>3</sup>
Открытое время	20 - 30 минут *
Время для подсушки	5 - 20 минут*
Время затвердевания	ок. 48 часов*
Способ нанесения	зубчатый шпатель (ТКВ А2/В1)
Расход	ок. 300 - 400 г/м <sup>2</sup> , в зависимости от вида покрытия и основания
Условия хранения	в хорошо закрытой упаковке, при нормальной температуре
Срок хранения	прибл. 15 месяцев, вскрытую упаковку плотно закрыть и использовать в кратчайшие сроки
Морозостойкость	Да, 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°C
Прочность при отслаивании	Не менее 1 Н/мм
Температура применения	не ниже 15°C
Относительная влажность воздуха (RH)	не выше 75 %

\* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.



Eurosafe Basic

# 525

## Универсальный клей

### ОСНОВАНИЕ

- Готовая к покрытию грунтовая поверхность должна отвечать требованиям СНиП 3.04.01-87, СНиП 2.03.13-88 – основание должно быть прочным на сжатие и растяжение, чистым, продолжительно сухим, без трещин, свободным от слоев, снижающих сцепление. Полы с недостатками необходимо доработать: нанести грунтовку и шпатлевку, в противном случае эти недостатки письменно зафиксировать.
- Для подготовки пригодного для кресел на роликах, впитывающего влагу, ровного основания необходимо прошпаклевать поверхность слоем 1,5-2 мм (выравнивающей смесью Forbo, подходящей под предполагаемые условия эксплуатации).

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Перед использованием тщательно перемешать!
2. Нанести клей на всю поверхность зубчатым шпателем ТКВ/A2 (для покрытий с гладкой подложкой) или ТКВ/B1 (рельефная подложка). Подложка покрытия должна полностью соприкасаться с kleевыми рифами. Своевременно меняйте насадки зубчатого шпателя.
3. Время подсушки зависит от вида основания, количества нанесенного клея, температуры и влажности воздуха. Благодаря высокой kleящей способности клея возможно одностороннее приклеивание на абсорбирующие основания, т.е. можно уложить покрытие в ещё влажное kleевое поле.
4. Виниловые и текстильные покрытия на основе из полиэстера или минеральных волокон необходимо укладывать в ещё влажное, но не мокре kleевое поле. Коммерческие ПВХ-покрытия укладываются после предварительной подсушки. Время подсушки при одностороннем приклеивании - прибл. 5-20 минут (начало образования kleевой пленки). После укладки покрытие хорошо притереть, особенно в области шва.
5. Сварку швов покрытия можно производить только на следующий день.

### СИСТЕМЫ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Клей пригоден для применения на отапливаемых полах. Испытание системы напольного отопления должно быть проведено до начала работ по укладке покрытия и зафиксировано в журнале производства работ. Отключите систему напольного отопления как минимум за 24 часа до укладки покрытия. Запуск системы напольного отопления производится не ранее 72 часов после укладки покрытия с шагом температуры максимально 5 °C в сутки.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Покрытия перед укладкой уложить в помещения с целью акклиматизации. Покрытия должны лежать в развернутом виде. Учитывайте указания по укладке производителя покрытий!
- Для обеспечения безукоризненной укладки покрытий температура основания, клея и покрытия должна быть не ниже 15°C, а относительная влажность в помещении должна быть не выше 75 % (рекомендуемая <65 %).
- Возможные загрязнения kleем удалить по возможности быстро водой, затвердевшие остатки kleя – растворителем.
- Учитывайте технические информации вспомогательных продуктов. При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний.
- Климатические условия при применении kleя: температура помещения, клея и покрытия должны быть не ниже 15°C, а относительная влажность - не выше 75%.

### ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА

20 кг, 13 кг нетто

### ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Название	525 Eurostar Basic
Упаковка	20 кг, 13 кг
Штрих-код	4607164120887, 4607164120870

14.08.2015