


















Technische Spezifikationen / Caractéristiques techniques

Marmoleum Click entspricht den Anforderungen der EN 14085 / Marmoleum Click répond aux exigences des normes EN 14085







Marmoleum Click		
	Gesamtstärke / Épaisseur totale	EN-ISO 24346 9,80 mm
	Nutzschicht / Épaisseur couche d'usure	EN-ISO 24340 2,50 mm
	Rückenkonstruktion / Sous-couche	EN-ISO 24340 HDF-Platte mit Korkdämmung / HDF-panneau avec isolation en liège
	Verriegelungsmethode / Méthode de verrouillage	
	Einstufung / Classement	EN-ISO 10874  Klasse 23 / Classe 23  Klasse 33 / Classe 33
	Kollektionsumfang / Nombre de références	35 Farben / 35 Couleurs
	Flächengewicht / Poids	EN-ISO 23997 9.000 g/m ²
	Oberflächenvergütung / Traitement de surface	
	Resteindruckverhalten / Poinçonnement rémanent	EN-ISO 24343-1 ~ 0,08 mm ≤ 0,15 mm
	Rutschsicherheit / Résistance au glissement	DIN 51130 R9 bfu/bpa/upi R 9729 GS1
	Trittschallverminderung / Réduction du bruit d'impact	EN ISO 717-2 17 dB (21 dB*)
	Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques	EN-ISO 26987 Bei kurzzeitiger Einwirkung von verdünnten Säuren, Ölen und Fetten keine Veränderung der Materialeigenschaften. Nicht beständig bei Langzeiteinwirkung von Laugen. / Résiste aux acides faibles, aux huiles et aux solvants les plus courants comme l'alcool, le white spirit, etc.; Ne résiste pas à l'action prolongée aux produits alcalins.
	Stuhlrollenbeanspruchung / Résistance aux chaises à roulettes	ISO 4918 / EN 425 geeignet (Typ W) / adapté (type W)
	Lichtechtheit / Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-B02 Methode 3: ≥ Stufe 6 / Méthode 3: ≥ Échelle 6
	Bakteriostatik / Propriétés bactériostatiques	Anerkannte Labors bestätigen, dass Linoleum über natürliche bakteriostatische Eigenschaften verfügt, die sogar vor MRSA-Bakterien schützen. / Marmoleum Click possède des propriétés bactériostatiques naturelles, qui sont confirmées par des laboratoires indépendants, même contre le bactéries MRSA.
	Zigarettenglutbeständigkeit / Résistance à la brûlure de cigarettes	EN 1399 Flecken / Rückstände von ausgetretenen Zigaretten können durch abrasive Reinigung und Auftragen einer neuen Beschichtung leicht entfernt werden. Es entstehen keine Verschmelzungen. / Les marques laissées sur le linoléum par les cigarettes écrasées peuvent être enlevées facilement.
	Wärmedurchlasswiderstand / Résistance au passage de la chaleur	EN 12664 0,08 m ² K/W

EN 14041



Marmoleum Click entspricht den Anforderungen der EN 14041 / Marmoleum Click répond aux exigences de la norme EN 14041

0101601-DoP-511

	Kenncode des Produkttyps / Code du produit	EN 14041	0101601-DoP-511
	Brandverhalten / Réaction au feu	EN 13501-1	C _s - s1
	Formaldehydabgabe / Emission de formaldéhyde	EN-ISO 717-1	E1
	Rutschhemmung / Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥ 0,30
	Antistatik / Accumulation charges électrostatiques	EN 1815	< 2 kV
	Wärmeleitfähigkeit / Conductivité thermique	EN 12524	0,15 W/m·K

* Im System mit Forbo Foam-Unterlagsmatte / Dans le système avec Forbo foam sous-couche.

Verpackungseinheiten / Unités d'emballage

Qualität / Qualité	Format	Verpackungseinheit (VE) / Unité d'emballage (UE)		Standardmenge je Palette / Quantité standard par palette	
Planken / Lames	90 x 30 cm	1,89 m ²	7 Stück / Pièces	32 VE / UE	60,48 m ²
Planken / Lames	60 x 30 cm	1,26 m ²	7 Stück / Pièces	48 VE / UE	60,48 m ²
Fliesen / Dalles	30 x 30 cm	0,63 m ²	7 Stück / Pièces	96 VE / UE	60,48 m ²

Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Vertriebsorganisationen über ein Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist. / Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité).

Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Produktionsstätten über ein Umweltmanagementsystem, das nach ISO 14001 zertifiziert ist. / Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l'environnement).

Die Lebenszyklusanalysen (LCA) für Bodenbeläge von Forbo Flooring Systems werden in Umweltproduktdeklarationen (EPD) dokumentiert. Diese stehen auf unserer Webseite zum Download bereit. / L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l'ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires. Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.



Deutschland
Forbo Flooring GmbH
Stebenstraße 27
D-33100 Paderborn
T: +49 - (0)5251 - 18 03-0
F: +49 - (0)5251 - 18 03-200
info.germany@forbo.com
www.forbo-flooring.de

Österreich
Forbo Flooring Austria GmbH
Oswald-Redlich-Straße 1
A-1210 Wien
T: +43 - (0)1 - 330 92 04
F: +43 - (0)1 - 330 92 04 10
info.austria@forbo.com
www.forbo-flooring.at

Schweiz
Forbo - Giubiasco SA
Via Industrie 16
CH-6512 Giubiasco
T: +41 - (0)91 850 01 11
F: +41 - (0)91 850 01 41
info.flooring.ch@forbo.com
www.forbo-flooring.ch



**COMMITTED
TO THE HEALTH
OF ONE**
WWW.FORBO-FLOORING.DE/CHO
WWW.FORBO-FLOORING.AT/CHO
WWW.FORBO-FLOORING.CH/CHO