

Sportline Standard e Classic

pavimentazione vinilica eterogenea per lo sport

La pavimentazione dovrà essere realizzata in teli, tipo e colore a scelta D.L, a base di cloruro di polivinile **senza ftalati**, composta da strati indelaminabili di diversa composizione e funzione e con una superficie trattata con finish protettivo poliuretano **PUR Pearl™** per facilitarne la manutenzione ordinaria e straordinaria. **Lo strato d'usura di 1,0 mm** (per spessore tot. 6 mm) e **0,6 mm** (per spessore tot. 4,3 mm) sarà in puro PVC trasparente a protezione del disegno stampato. Sportline è disponibile in 12 varianti.

Sportline è conforme alla norma EN 14904:2006 per le superfici multi-sport per interni.

La pavimentazione dovrà soddisfare la norma **EN 14041** e possedere il marchio **CE**

L'unità produttiva dovrà essere **certificata ISO 9001 e 14001**.

La posa e manutenzione della pavimentazione dovranno essere conformi alla normativa UNI 11515-1:2020.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

• Larghezza dei teli	200 cm	EN ISO 24341
• Lunghezza dei teli (Standard/Classic)	25/18 m	EN ISO 24341
• Spessore (Standard/Classic)	4,3/6,0 mm	EN ISO 24346
• Peso (Standard/Classic)	3,0/4,2 kg/m ²	EN ISO 23997
• Strato d'usura (Standard/Classic)	0,6/1,0 mm	EN ISO 24340
• Impronta residua	≤ 0,20 mm	EN ISO 24343-1
• Classe d'uso (Standard/Classic)	33 + 42/34 + 42	EN ISO 10874
• Riduzione rumore da impatto	ΔLw = 16 dB	EN ISO 717-2
• Resistenza al passaggio di sedie con rotelle	Idoneo	EN ISO 4918
• Resistenza ai carichi su ruote	idoneo	EN ISO 1569
• Simulazione spostamento degli arredi: foot 3	conforme	EN ISO 16581
• Stabilità dimensionale	≤ 0,04 %	EN ISO 23999
• Proprietà antiscivolo	R10	DIN 51130
• Resistenza allo scivolamento	DS (μ ≥ 0,30)	EN 13893
• Resistenza alla luce	≥ 6 scala dei blu	EN ISO 105-B02
• Reazione al fuoco	Bfl-S1 (poco fumo)	EN 13501-1
• Attrito	80-110	EN 13036-4
• Comportamento verticale della palla (rimbalzo) Standard / Classic	~97%/ ~95%	EN 12235
• Capacità di ammortizzazione degli urti	Idoneo	EN 14808

Modalità di posa

I sottofondi dovranno essere lisci, consistenti, privi di crepe, asciutti, con un'umidità inferiore al 2,0%. Per quanto sopra e per quanto riguarda le rasature ed i collanti idonei attenersi alle prescrizioni delle case produttrici di collanti. Per la corretta posa degli Sportline occorrerà procedere all'acclimatazione del materiale, per un periodo di almeno 24 ore, a temperatura superiore ai 15°C. Ove richiesto, si procederà alla saldatura a caldo dei giunti con apposito cordolo.

Pulizia di fine cantiere

A posa ultimata, il pavimento Sportline dovrà essere perfettamente pulito ed opportunamente protetto, per impedire che possa essere danneggiato durante l'esecuzione di eventuali opere successive. **La ceratura non è necessaria.**

Per ridurre i costi di manutenzione si consiglia di installare barriere antisporca CORAL e/o Nuway Forbo.

Voci di capitolato – dic. 2021 – dati soggetti a modifiche senza preavviso.