

Generale

L'adozione delle migliori pratiche in relazione alle tecniche di posa, compresa la preparazione dei sottofondi, è essenziale per garantire le prestazioni ottimali e l'aspettativa di vita del pavimento.

I prodotti Coral devono essere protetti dallo sporco e dalla polvere di altre attività prima, durante e dopo l'installazione. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe influire sulla garanzia delle prestazioni.

Preparazione dei sottofondi

La qualità del lavoro finito dipenderà dalla qualità dei sottofondi. Questi devono essere solidi, piani, lisci, puliti e asciutti secondo la norma UNI 11515-1:2020.

Le irregolarità nel sottofondo saranno evidenti sul pavimento finito.

Riscaldamento a pavimento

I sistemi d'ingresso Coral sono adatti per l'uso con sistemi di riscaldamento a pavimento. Una nota di orientamento separata "Installazione di pavimenti Forbo su sistemi di riscaldamento a pavimento" fornisce ulteriori informazioni sulle condizioni di installazione in tali circostanze.

Lotti di produzione

Quando si ordina il Coral, si tenga in conto di usare sempre materiale dello stesso lotto. Il numero di lotto è chiaramente indicato sul retro dei prodotti in teli o piastrelle e deve essere controllato prima dell'inizio dell'installazione.

Posa – Coral in teli

La posa deve essere eseguita in conformità con i requisiti della norma UNI 11515-1:2020 o qualsiasi revisione successiva.

I rotoli e i tagli devono essere conservati orizzontalmente.

I prodotti in teli Coral devono essere sempre incollati.

L'adesivo consigliato per i Coral Classic, Brush, Welcome e Duo è il V22 green di Forbo o similare.

Sul retro di ogni telo è presente una freccia che indica la direzione della felpa. Posare i teli con le frecce che corrono nella stessa direzione.

Giunti dei teli

Per tutti i prodotti tessili Coral (eccetto Coral duo) con supporto in vinile Everfort, tagliare con una staggia e un coltello dal retro del telo. Rimuovere il bordo laterale di 2,5 cm più un ulteriore centimetro per creare un giunto invisibile.

Nota: giunti nell'area di calpestio principale, ad es. al centro di una porta, dovrebbe essere evitati.

Per la posa di più teli di Coral duo (supporto in vinile Everfort), tagliare dall'alto con una staggia. Rimuovere il bordo di 2,5 cm da tutti i lati lunghi per mantenere un disegno a bande alterate continuo tra i teli.

Nota La direzione di produzione di Coral duo non è la direzione del traffico: assicurati che le strisce alternate corrano perpendicolari rispetto alla direzione di marcia.

Posa - Coral in piastre

Qualsiasi quadrotta di moquette può essere soggetta a una certa quantità di distorsione della felpa quando viene estratta dalle sue scatole. Ciò può comportare leggere differenze nell'aspetto tra le piastrelle stesse durante e subito dopo l'installazione.

Dopo il montaggio e l'uso (sotto il movimento dinamico del piede) questo differenziale visivo diminuirà man mano che il palo riprenderà la sua posizione naturale.

Il ripristino avviene normalmente subito dopo l'installazione. Tuttavia, in alcuni casi possono essere necessarie fino a sei settimane prima che la felpa si sistemi completamente ed abbia un aspetto visivo uniforme.

La distorsione del filato non è un difetto di fabbricazione.

Prima della posa, le quadrotte devono essere lasciate acclimatare in scatole aperte per almeno 24 ore alle condizioni atmosferiche che prevarranno durante l'uso. Ciò è particolarmente importante se le piastrelle sono state immagazzinate o consegnate in condizioni di temperatura e/o umidità estreme.

Le frecce sul retro di ogni piastra indicano la direzione di posa. La preferenza di posa, a scacchiera o ad effetto telo, o altri effetti visivi devono essere confermati prima dell'installazione delle piastrelle.

Le piastrelle devono essere incollate utilizzando un adesivo ad appiccicosità permanente.

Si consiglia V42 green di Forbo o similari. Laddove le piastrelle perimetrali non siano vincolate da elementi fissi, ad es. pareti, listelli perimetrali, ecc., si consiglia di far aderire tali piastrelle utilizzando un adesivo permanente; Si consiglia V40 verde di Forbo o similari. Gli

adesivi devono essere applicati secondo le istruzioni del produttore ed è essenziale che gli adesivi possono asciugare fino ad ottenere una finitura appiccicosa prima di posare la piastrella. La mancata osservanza di questa precauzione comporterà un'impossibilità di distacco delle piastre.

Assicurati che ogni piastrella combaci con la sua vicina il più saldamente possibile senza farla sporgere o "incurvare". È essenziale alcun tipo di sporcizia o pezzi di quadrotte resti intrappolato tra le piastrelle.

Coral piastre – opzioni di montaggio (versioni di design lineare)

Scacchiera



Effetto telo



Posa – Coral tappeti liberi

I tappeti Coral in posa libera possono essere utilizzati su superfici di pavimentazione resilienti lisce sia come soluzione temporanea, sia in aree in cui una zona Coral incollata sia impraticabile. In qualsiasi luogo o utilizzo, è importante verificare che il rovescio in PVC del Coral sia compatibile con la pavimentazione esistente. Ad esempio, i pavimenti vinilici potrebbero macchiarsi permanentemente a causa dell'effetto noto come

migrazione del plastificante tra le due superfici in PVC.

In alcuni casi con pavimenti compatibili molto lisci, potrebbe comunque verificarsi uno slittamento del tappeto. In questo caso, il tappeto deve essere fissato con nastro biadesivo PMR (Resistente alla migrazione del plastificante).

Notare che:

- L'uso di tappeti Coral sopra qualsiasi tipo di pavimentazione tessile non è consigliata a causa dell'elevata probabilità che il tappeto si muova sulla superficie del pelo dei prodotti tessili con il conseguente potenziale rischio di inciampo.
- Assicurarsi sempre che il tappeto Coral sia piatto durante l'uso (e lo stoccaggio) per evitare che i bordi si arriccino.

Le guide per la pulizia e la manutenzione sono disponibili per il download cliccando [qui](#).

In caso di dubbi contattaci:
Forbo Resilienti S.r.l.
Centro Commerciale San Felice
Lotto 2 - int. 5
20054 Segrate MI
Tel.: +39 02 75 31 488
Fax: +39 02 75 32 340