



FLOORING SYSTEMS



Asennusohje

Corkment

Corkment on korkkipohjainen alusmateriaali, jota voi käyttää Marmoleumin kanssa. Marmoleum Acoustic mallissa se on valmiiksi kiinnitetty pohjaan.

Tekniset tiedot:

Paloluokitus	EN 13501-1	Cfl. S1	soveltuu myös poistumisteille
Askeläänen vaimennus	SS-EN ISO 717-2	Lw 15 dB	2,5 mm Marmoleumin kanssa
Rullan pituus	30 jm		katkaisu onnistuu
Rullan leveys	200 cm		
Paksuus	2,0 mm		
Paino	1,3 kg/m ²		

Edellytykset

Alustan on oltava luja, puhdas, kuiva ja tasainen. Halkeamia ei saa esiintyä. Kiinnitystä heikentävät maali ja öljytahrat sekä pöly on poistettava.

Betonilattian suhteellinen kosteus saa olla voimassa olevien määräysten mukaan enintään 90 % RH. Suhteellinen kosteus on mitattava voimassa olevien määräysten mukaan. Varmista oikeat kosteusolot varsinkin silloin, kun kyseessä on maanvarainen lattia. Alustan, liiman ja lattiapäällysteen lämpötilan on oltava asennushetkellä vähintään +18 °C ja asennustilan suhteellisen ilmankosteuden korkeintaan 60 % RH. Levymateriaalialustan kosteussuhteen edellytetään pysyvän 8 %:n Puulevyalustan kosteuden on oltava 8 % (vastaa 40 % RH +20 °C lämpötilassa), jotta levyissä ei esiintyisi liikkeitä, jotka myöhemmin saattaisivat aiheuttaa ongelmia.

Aluslattian tulee olla tehty voimassa olevien määräysten ja ohjeiden mukaisesti.

Esivalmistelut

Varmista että kiinnitysalustan, päällysteen ja liiman lämpötila on kiinnityshetkellä mahdollisimman lähellä huoneen lämpötilaa, ja huoneen lämpötila on mahdollisimman lähellä lopullista käyttölämpötilaa.

Ennen asennusta on aluslattian, huoneilman, liiman ja päällysteen lämpötilan oltava vähintään +18 °C ja suhteellinen ilmankosteus tulee olla 35 - 60 % RH.

Rullien on annettava mukautua asennusolosuhteisiin ennen kiinnitystä vähintään 24 tunnin ajan. Käsittele rullia varoen varsinkin kylminä vuodenaikoina.

Liimasuositus

Useilta eri liima valmistajilta löytyy sopivia tuotteita Corkmentin liimaukseen. Esim. Casco Floor Expert CascoProff tai -Universal, Casco Floor Expert CascoLin tai Bostik Linotac tai Linotac Plus.

Noudata liimavalmistajan työohjeita. Parhaan lopputuloksen varmistamiseksi suosittelemme, että tasoite ja liima olisivat samalta valmistajalta.

Asennus

Leikkaa Corkment vuodat ja anna niiden olla levitettynä yön yli. Tämä ehkäisee mahdollisen kutistumisen.

Corkment asennetaan suorassa kulmassa kohti linoleumivuodan suuntaan ja liimataan alustaan. Corkment liimataan alustaan **juuttipuoli ylöspäin**, jolloin pistekuorman kestävyys on parempi.

Corkment vuota on aina jyrättävä. Jyräys suoritetaan sekä pituus- että poikittaissuunnassa, mieluummin ensin poikittain. Suosittelemme että Marmoleum asennetaan aikaisintaan vuorokauden päästä alusmaton asentamisesta. Marmoleum **asennetaan ristikkäin** Corkmentin kanssa. Marmoleumin asentamisessa tulee käyttää samaa liimaa kuin alusmatossa ja se asennetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Tuotetta koskevat huomautukset

Ota välittömästi yhteyttä Forbon asiakaspalveluun, jos lattianpäällyste on vahingoittunut tai viallinen. Älä asenna lattianpäällystettä, jossa on näkyviä vikoja! Ilmoita aina tuotteiden huomautuksen yhteydessä pakkaus- tai valmistusnumero.

Kuljetusvauriot

Näkyvät kuljetusvauriot on merkittävä rahtikirjaan tavaraa vastaanotettaessa. Muista kuin vastaanottohetkellä näkyvistä vaurioista on tehtävä ilmoitus Forbo Flooring Finland Oy:n asiakaspalveluun puh. 09-862 30 300 välittömästi, kuitenkin viimeistään 7 päivän sisällä. Asiakas on velvollinen säilyttämään vaurioituneen materiaalin mahdollista vahinkotarkastusta varten.

Hoito

Odota vähintään 24 tuntia ennen kuin otat lattian käyttöön.

www.forbo-flooring.fi