

905 europlan fill

Universal schnellhärtende Reparaturmasse für alle steinartige Böden

Eigenschaften

- * Einfach zu verarbeiten
- * Schnellerhärtend
- * Ab 0 mm Stärke verwendbar
- * Sehr glatt zu erledigen
- * Schnell verlegereif

Anwendung

Schnellzement für:

- zum Korrigieren von Unebenheiten und Höheunterschieden bei Bodenverebnungen und steinartige Böden
- zum Füllen von Nähten von wasserabweisendem Plattenmaterial, Bitumen und Fliesenböden
- das Reparieren von beschädigtem Beton.

technische Daten

Basis	Zement mit Zuschlagstoffen.
Farbe	Grau.
Konsistenz	Pulver.
Mischungsverhältnis	4 Raumteile 905 Europlan Fill auf 1 Raumteil Wasser.
Verbrauch	Abhängig der Reparation.
Wartezeit	Keine.
Verarbeitungszeit	Innerhalb von 5 Minuten nach Mischung.*
Trockenzeit	15-30 Minuten.*
Auftragsweise	Glättekelle, Maurerkelle oder Malerspachtel.
Lagerbedingungen	Kühl und trocken lagern.
Zulässige Lagerzeit	6 Monate, in ungeöffneter Verpackung.
Frostempfindlich	Nein.
Feuergefährlich	Nicht brennbar.
Gefahrenklasse	Xi (reizend).
Sicherheitsdatenblatt	Auf Anfrage erhältlich.

* Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die im Hinblick auf die klimatischen Bedingungen, Untergrundarten und Schichtdicken nur als Richtwerte gelten.

Verarbeitungsbedingungen

Umgebungstemperatur	: 18° - 23° C.
Temperatur für Material und Untergrund	: min. 15° - max. 20° C.
Relative Luftfeuchtigkeit	: 40-70%.

905 europlan fill

Untergrund

- 905 Europlan Fill kann auf jeden starren, steinartigen Untergrund aufgetragen werden, der zug- und druckfest, sauber, fett- und schmutzfrei ist, gemäß den Anforderungen nach DIN 18 365.
- Glatte und nicht saugfähige Untergründe (Bodenfliesen, Granito, Terrazzo usw.) dünn und gleichmäßig vorstreichen mit 044 Europrimer Multi.
- Poröse en/of abstreuende Untergründe vorab anfeuchten mit Wasser oder grundieren mit 044 Europrimer Multi oder 049 Europrimer ABS.
- Beraten Sie vorab immer unsere Produktinformationsblätter. In Zweifelsfällen über die auszuführenden Anwendungen vorab Kontakt aufnehmen mit unserer Abteilung Technische Beratung.

Verarbeitung

- 4 Raumteile 905 Europlan Fill auf 1 Raumteil Wasser und zu einer klumpfreien Masse anrühren.
- Die Fertigmischung sofort verarbeiten mit einer Glättekelle, Malerspachtel oder Maurerkelle.
- Der aufgetragene 905 Europlan Fill kann bis ungefähr 1 Stunde nach der Aushärtung noch geglättet werden, indem der Mörtel leicht mit Wasser besprinkelt und mit dem Flachspan geglättet wird.

Versandverpackung

Eimer mit Karton à 4 kg.

UNSERE ANGABEN BERUHEN AUF ERFAHRUNGEN IN LABOR UND PRAXIS. AUFGRUND DER UNTERSCHIEDLICHEN MATERIALIEN, VERARBEITUNGSMETHODEN UND ÖRTLICHEN GEGEBENHEITEN, AUF DIE WIR KEINEN EINFLUSS HABEN, KANN KEINE GARANTIE – AUCH IN PATENTRECHTLICHER HINSICHT – ÜBERNOMMEN WERDEN. WIR EMPFEHLEN DESHALB AUSREICHENDE EIGENVERSUCHE. IM ÜBRIGEN VERWEISEN WIR AUF UNSERE ALLGEMEINEN GESELLSCHAFTSBEDINGUNGEN.

FORBO EUROCOL BV • POSTFACH 130 NL-1520 AC WORMERVEER • HOLLAND
T +31 75 627 16 00 • F +31 75 622 39 16 • E INFO.EUROCOL@FORBO.COM • WWW.EUROCOL.COM

