

Tekniset tiedot

Allura täyttää EN-ISO 10582-standardin vaatimukset

		Allura 0.70	Allura 0.55
	Kokonaispaksuus	EN-ISO 24346 2,5 mm	2,2 mm
	Keskikovan/Kovan/Erittäin kovan kulutuksen julkiset tilat	EN-ISO 10874 34	33
	Kevyen/keskikovan/kovan kulutuksen teollisuustilat	EN-ISO 10874 43	42
	Malliston koko	90	90
	Kulutuspinna	EN-ISO 24340 0,7 mm	0,55 mm
	Koko - laatta	EN-ISO 24342 50x50 cm / 75x50 cm	50x50 cm / 75x50 cm
	Koko - lankku	EN-ISO 24342 100x15 cm / 120x20 cm 100x25 cm / 150x28 cm	100x15 cm / 120x20 cm / 100x25 cm / 150x28 cm
	Kokonaispaino	ISO 23997 Noin 3600 g/m²	Noin 3150 g/m²
	Pakkausko - laatta	3.0 m² (12 kpl) / 3.75 m² (10 kpl)	3.0 m² (12 kpl) / 3.75 m² (10 kpl)
	Pakkausko - lankku	3.0 m² (20 kpl) / 2.9 m² (12 kpl) / 3.0 m² (12 kpl) / 4.2 m² (10 kpl)	3.0 m² (20 kpl) / 2.9 m² (12 kpl) / 3.0 m² (12 kpl) / 4.2 m² (10 kpl)
	Suorakulmaisuus ja suoruus	EN 427 < 400 mm < 0.25 mm > 400 mm < 0.35 mm	< 400 mm < 0.25 mm > 400 mm < 0.35 mm
	Kulutuskestävyys	EN 660-2 Ryhmä T	Ryhmä T
	Liukastumisenesto	DIN 51130 R10	R10
	Askelään vaimennus	EN ISO 717-2 6 dB	5 dB
	Pyörivät tuolipyörät	ISO 4918 / EN 425 Erinomainen	Erittäin hyvä
	Painaumakestävyys	ISO 24343-1 ≤ 0,04 mm	≤ 0,04 mm
	Valonkestävyys	ISO 105-B02 ≥ 6	≥ 6
	VOC emissio	AgBB/DIBT Sisätiloihin sopiva	Sisätiloihin sopiva
	Kemikaalikestävyys	EN-ISO 26787 Erittäin hyvä	Erittäin hyvä
	Mittapysyvyys (lämmölle altistumisen jälkeen)	EN-ISO 23999 ≤ 0,05%	≤ 0,05%
	Lämmön hajaantuminen	DIN 52614 W1 36 KJ/m³ / W10 240 KJ/m³	W1 44 KJ/m³ / W10 270 KJ/m³

EN 14041



0200130_DOP_306

Allura täyttää EN 14041-standardin vaatimukset.

	Paloluokitus	EN 13501 B _s -s1	B _s -s1
	Liukastumisenesto	EN 13893 DS - μ > 0,30	DS - μ > 0,30
	Lämmönjohtokyky	EN 12524 0,25 W/mK	0,25 W/mK
	Sähköstaattinen varaus	EN 1815 < 2 kV	< 2 kV

Forbo Coevorden B.V. (NL) tehdas täyttää ISO 9001 ja ISO 14001-standardien vaatimukset.

