Sphera elite



FLOORING SYSTEMS

U4 P3 E2/3 C2









DESCRIPTIF TYPE



Revêtement de sol PVC homogène U4 P3 en lés de 2 m

Fourniture et mise en œuvre d'un revêtement de sol PVC homogène calandré et pressé dans la masse en lés de 2 m de large, d'une épaisseur totale de 2 mm classé U4 P3 E2/3 C2.

Conçu et fabriqué **en Europe** avec un process dernière génération, à partir de matières premières garanties sans phtalate et sans déchet de production, le revê-tement affichera une stabilité dimensionnelle minimale de < 0,20 %

. Il sera doté d'une couche d'usure de 2 mm, d'une teneur agent liant de type 1, avec un très faible taux de charge pour une excellente résistance à

Le revêtement bénéficiera d'une protection de surface SMART top à finition mate évitant ainsi toute métallisation pendant la durée de vie du

revêtement et sera hautement résistant aux rayures et aux agents tachant de type Bétadine, Eosine en solution aqueuse..

Il bénéficiera d'un classement de résistance au feu B_{fl}-s1. Une gamme comportant 18 références qui présente un aspect terrazzo, avec beaucoup de profondeur et de nuances de couleurs.


. Il est **100 % recyclable** et les chutes de pose pourront être recyclées*** via le **programme de recyclage Forbo Tournesol**.

Le produit bénéficiera d'une garantie de 7 ans et pourra obtenir une extension jusqu'à 6 ans supplémentaire (suivant conditions de mise en œuvre des tapis de propreté Coral ou Nuway du fabricant)**

Caractéristiques techniques :

- Résistance à l'abrasion : sa teneur en liant, Type 1, sera > 70 %
- Stabilité dimensionnelle : < 0.20 % (selon NF EN 434 exigence < 0.40%)
- Résistance au glissement selon DIN 51130 : R9

La technologie PVC homogène Forbo



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Dénomination commerciale Sphera elite U4 P3 E2/3 C2 Classement UPEC Certificat NF UPEC n°311-028.1 2,0 mm **Fpaisseur totale** Couche d'usure 2,0 mm Masse surfacique totale 2 950 g/m² Groupe d'abrasion

Poinçonnement rémanent	0,03 mm (exigence de la norme ≤ 0,10 mm)
Réaction au feu	Bfl-s1* - n° 2016/089-1 (CRET)
Classification selon NF EN ISO 10581	34 - 43

Mode de Pose:

Pose collée: Mise en œuvre et type de colle sans solvant 528 EUROSTAR ALLROUND suivant préconisations du fabricant et dans le respect du DTU 53.12. En fonction de la classification UPEC des locaux du CSTB et de la nature du support l'Entreprise devra utiliser les méthodologies de mise en œuvre qu'implique le classement E.

E1: joints soudés à chaud sur support bois

E2: joints soudés à chaud sur support béton

E3 : joints soudés à chaud + remontée en plinthes ou étanchéité en rives. Dans le cas d'une pose sur terre-plein, l'entreprise prendra les dispositions nécessaires de préparation de support pour réaliser une barrière anti-humidité selon les prescriptions du DTU 53.12à l'exception d'une sous couche d'interposition. A prévoir : Eléments de finition (barres de seuil, joints de dilatation, plinthes, profilés de finitions en cas de remontées en plinthes...)

Entretien:

L'entreprise en charge du nettoyage de mise en service des revêtements devra impérativement respecter les protocoles d'entretien du fabricant. La notice d'entretien devra être transmise par le présent lot revêtement de sol ou par le fabricant.

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

- FDES conforme à la norme NF EN ISO 14025, à la NF EN 15804+A1 et à son complément national NF EN 15804/CN et consultable sur INIES.
- Technologie sans phtalate
- Taux d'émission de <u>TVOC < 10 μg/m³, classe A+</u> (meilleure classe de l'étiquetage
- Produit exempt de toute substance sujette à restriction (formaldéhyde, pentachloro-phénol, Métaux lourds, CMR 1A et 1B) ; conforme au règlement européen RFACH**
- Conception et fabrication européenne
- Fabriqué partir d'électricité garantie d'origine 100 % renouvelable.
- 100 % recyclable*** (chutes de pose propres)
- Colle préconisée 528 eurostar allround : sans solvant à très faible émissions de COV (Emicode EC1 Plus)

^{*} Sur support bois ou incombustible A1fl ou A2fl, testé en pose libre. Satisfait à la réglementation M3

^{*} L'extension de garantie peut s'appliquer à partir du 2e ML de Tapis de Propreté Coral ou de le mise en place d'un système Nuway selon trafic (voir. Conditions. sur. www.farbo-flooring.ft). ** Les articles (produits), ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre de règlement REACH. *** hors cadre amignte