











**coral**<sup>®</sup> grip

# Coral tekniska specifikationer

		<b>Coral Grip HD (61xx)</b>		<b>Coral Grip MD (69xx)</b>		
	Total tjocklek	ISO 1765	Med baksida: Cirka 17 mm Öppen struktur: Cirka 16 mm	Med baksida: Cirka 12 mm Öppen struktur: Cirka 11 mm		
	Slitstyrka	EN1307	33, Offentlig miljö- hård belastning	33, Offentlig miljö- hård belastning		
	Bruksområde	Offentlig miljö hög/mycket hög belastning	34	34		
	Kulörer		6	6		
	Tillgängliga storlekar (alla storlekar är ungefärliga) Rullstorlekar med 2,5 cm kant på vardera sidan		<b>Rullar</b>	<b>Mattor</b>	<b>Rullar</b>	
			öppen 122 cm, med baksida 127 cm	60 x 90 cm	öppen 122cm, med baksida 127 cm	60 x 90 cm
				Avpassade mattor endast med öppen struktur		Avpassade mattor endast med öppen struktur
	FR-rullar är kantlösa Mattstorlekar med 2,5 cm kant på alla sidor		Rullängd Cirka 10m		Rullängd Cirka 15m	
	Lämplighet för rullande stolshjul	EN 985	Ej lämplig	Ej lämplig		
<b>Kulörbeständighetsbedömning:</b>						
	Ljus	EN ISO 105/B02	7	7-8		
	Gnidning	EN ISO 105/X12	4-5	4-5		
	Vatten	EN ISO 105/E01	5	5		
	Havsvatten	EN ISO 105/E02	5	5		
	Smutsvatten	EN 1307 annex G	5	5		
	Shampoo	BS 1006	5	5		
	Organiska lösningsmedel	EN ISO 105/X05	4-5	4-5		
	Tillverkningsmetod/-typ		Non Woven skrapmatta med mönster	Non Woven skrapmatta		
	Design		3 dimensionella sammanflätade trådar	3 dimensionella sammanflätade trådar		
	Luggmaterial		100% vinyl Solution dyed	100% vinyl Solution dyed		
	Baksida		Öppen struktur med EVERFORT vinylbaksida	Öppen struktur med EVERFORT vinylbaksida		
	Totalvikt	ISO 8543	Med baksida: cirka 8200 gr/m <sup>2</sup> Öppen struktur: Ca 5500 gr/m <sup>2</sup>	Med baksida: Cirka 6500 gram/m <sup>2</sup> Öppen struktur: Cirka 3500 gram/m <sup>2</sup>		
	Lämplighet för trappor	EN 1963	Ja- öppen struktur	Ja		
	Förbättrade halkhämmande egenskaper		μ0,78	μ0,82		
Alla Coral-produkter uppfyller kraven enligt EN 14041, med undantag för löslagda mattor						
	Brandegenskaper	EN 13501-1	Med baksida: B <sub>FL</sub> -s1	Med baksida: B <sub>FL</sub> -s1		
	Mätning av kroppsspänning	ISO 6356	< 2 kV	< 2 kV		

**CE**  
EN 14041