



flotex[®]

LÄGGNINGSANVISNING



LÄGGNINGSANVISNING

Läggingsanvisning för Flotex mattor

Produktbeskrivning

Flotex är en flockad golvbeläggning med skummad PVC-baksida, ett starkt, komfortabelt och lättskött golv för torra utrymmen i offentlig miljö.

Teknisk data

Rullängd	EN 426	30 lm
Rullbredd	EN 426	2,0 m
Tjocklek	EN 428	4,3 mm
Vikt	EN 430	1,8 kg/m ²
Stegljudsdämpning	ISO 140 - 8	$\Delta L_w = 20$ dB
Användarklass	EN 685	Klass 33
Rullande stolshjul	EN 985	$r \geq 2,4$ / kontinuerlig användning
Elektrostatisk uppladdning	ISO 6356	< 2 kV
Brandklass	EN 13501-1	B fl S 1

Förberedelser

Flotex mattor skall alltid lagras stående. Flotex skall aklimatiseras i rumstemperatur minst 24 tim före påbörjad läggning. Underlaget skall vara jämnt och torrt, sprickfritt och tillräckligt hållfast. Den relativa fuktigheten (RF) i betonggolv får ej överstiga 85 %. Mätning av RF i underlag skall utföras enligt AMA HUS 11 YSC.121. Var speciellt uppmärksam vid betongplatta på mark. Temperaturen hos underlag, lim och material skall vid läggningen vara minst +18°C och den relativa fuktigheten i lokalen max 60 % RF.

Underlag av skivmaterial förutsätts hålla max 8 % fuktkvot (40 % RF vid +20°C) då uttorkningsrörelser i underlaget annars riskerar förorsaka blåsor och veckbildning i den glasfiberförstärkta Flotexmattan.

Limrekommendation

Flotexmattor skall alltid hellimmas, använd golv och vägglim och tillämpa våtlimning vid sugande underlag, vid icke sugande underlag tillämpas sen våtlimning, följ limleverantörens anvisningar avseende limmängd och ev. öppentid.

Limrekommendationer enligt lista från svenka limleverantörers förening (www.lim.se) eller GBR (www.golvbranschen.se).

Läggning

Innan arbetet påbörjas se till att mattor som skall läggas ihop har samma tillverkningsnummer, och att mattorna skall läggas i nummerordning för att undvika färgskillnader. Våderna läggs i samma riktning med och i första hand i ljusriktningen (pilarna mot infallande ljus).

Observera att i utrymmen med hjultrafik ex. vis rullstolar, serveringsvagnar etc. skall mattorna läggas i trafikens huvudriktning.

De fabriksskurna kanterna skall stötas kant i kant mot varandra under förutsättning att de inte skadats vid lagring eller transport, ta hänsyn till eventuell mönsterpassning. Om golvet belastas med ex. kontorsmöbler, bokhyllor etc. innan limmet härdat finns risk för bestående intrycksmärken.

Vid läggning av Flotex i trappor bör trappnos användas. Vid limning av Flotex i trappor rekommenderas kontaklim.

Skötsel

Se särskild skötselanvisning, www.forbo-flooring.se.

Undvik problem

Lägg inte mattor med synliga fel! Vi ersätter i sådana fall bara materialet samt eventuella transportkostnader. Synliga transportskador **skall** noteras på fraktsedeln vid godsmottagandet. Transportskador som inte är synliga vid mottagande anmäls till transportföretaget snarast, dock senast inom 7 dagar.

Forbo Flooring ingår i den schweiziska Forbokoncernen och erbjuder ett komplett sortiment av golvprodukter för såväl företag som privatpersoner. Våra högkvalitativa textil-, linoleum-, vinyl- och parkettgolv förenar funktion, färg och design, vilket möjliggör helhetslösningar för golv i alla miljöer.



Forbo Flooring AB

Box 9046
400 91 Göteborg
Tel: 031-89 20 00
info.sweden@forbo.com

www.forbo-flooring.se



FLOORING SYSTEMS