


Forbo Laminat Smooth Pro

2022-05-06

Teknisk information

Forbo Laminat Smooth Pro uppfyller kraven i EN 13329

Storlek	1290 x 195 x 8 mm		
Låsning	Fold down		
Plankor per paket/m ² per box	9 st/2,26 m ²		
Plankor per pall/m ² per pall	52 st/117,52 m ²		
Klassifikation		Produktkomposition	
Bruksklass 23 EN ISO 10874	Hemmiljö med intensiv belastning	1	Ytskydd med prägling
Bruksklass 33 EN ISO 10874	Kommersiell miljö med låg belastning	2	Slitskikt
AC5 EN 13329, annex E	AC5	3	Dekorpapper
Slagtålighet EN 13329, annex H	Liten boll test ≥ 15 N Stor boll test ≥ 1000 mm	4	Bärskiva HDF
Fläckålighet EN 438	Fläckar grupp 1 + 2: level 5 Fläckar grupp 3: level 4	5	Låssystem Fold down
Svällande vid påverkan av vatten (Windmüller factory measurement)	Efter 24 hrs. ≤ 5 %	6	Skarvförsegling Aqua-Stop profile impregnering
Intrycksbeständighet EN ISO 24343-1	≤ 0.05 mm	7	Baksida Harts
Stegljudsreducering. ISO 717-2 Med Forshaga Combiofoam	Upp till 19dB	8	Underlagsprodukter: Forshaga Combiofoam eller laminatfoam
Möbelintryck EN-ISO 424	Ingen synlig påverkan	<p>www.blauer-engel.de/uz176</p> <p>émissions et substances toxiques contrôlées PREMIUM</p>	
Värmeresistens EN 12667	0.06 (m ² K)/W utan underlägg 0.07 (m ² K)/W med underlägg		
Stolhjulsbelastning EN 425	25000 cykler Länkhjul typ W ingen påverkan		
Ljusbeständighet EN ISO 105-B02	(metod 2) ≥ 6		
REACH	Fritt från SVHC innehåll ≥ 0.1 %		
Avfallskod	170201-01 Trä		



Övrigt:

- Golvvärme: I kombination med lämpligt åldringsbeständig plastfolie eller liknande. Vattenburen eller elektriska system reglerade upp till en ytemperatur på 27°C.
- Skötsel: Se separat skötselavvisning på www.forbo-flooring.se