

eurocol 611

the strong
connection



EUROSTAR LINO PLUS

Adesivo linoleum a bassissima emissione con un'elevata presa iniziale. In precedenza era il 614 Eurostar Lino Plus.

TIPOLOGIA PRODOTTO

Base	Dispersione acrilica.
Colore	Beige/bianco.
Consistenza	Liquido denso.

- Adesivo in dispersione di alta qualità per Linoleum, forte, esente da resina
- Emissioni molto basse, Emissioni EC 1PLUS
- Non infiammabile
- Ottima facilità di stesura
- Con un'elevata forza di adesione iniziale e un tempo aperto migliorato
- Adesivo per posa umida, a presa molto rapida ed elevato potere di adesione
- Fino al 25% in meno di consumo di adesivo rispetto ai prodotti standard sul mercato
- Il prodotto può essere utilizzato su massetti con riscaldamento a pavimento
- Adatto per l'uso di sedie con rotelle
- Dichiarato da baubook, "prodotto da costruzione ecologico"
- Blue Angel UZ113.

PROPRIETÀ

Consumo	260 - 300 g/m ² .
Asciugatura	24 hours. *
Infiammabilità	Non infiammabile.
Resistenza al gelo	No.
Qualità speciale	25% in meno di consumo. Speciale per intarsi e linoleum in piastrelle.
Peso specifico	1.16 kg/l.

APPLICAZIONE

Per la posa di:

- Linoleum in teli e piastrelle
- Pavimenti in sughero, sisal, feltro e tessile con diversi supporti, moquette tessute
- Pavimenti in vinile composito.

LAVORAZIONE

Stoccaggio	Conservare al fresco e al riparo dal gelo.
Attrezzi	Spatola Eurocol no. 850/B1.
Tempo aperto	15-30 minuti. *

611 EUROSTAR LINO PLUS

Tempo di elaborazione	20 minuti. *
Tempo d'attesa	Nessuno.
Data di scadenza	12-15 mesi, in confezione integra.
Pulizia	Acqua.
Osservazioni	Si prega di prestare attenzione alla scheda tecnica rilasciata dal produttore dei pavimenti. Devono essere rispettate le norme e i regolamenti del Paese nel quale si usa il collante.
note	Al di fuori della Germania devono essere applicate le normative nazionali pertinenti che devono essere all'utente. Lasciare acclimatare il pavimento prima della posa. I pavimenti devono essere distesi e planari. La saldatura dei giunti deve essere eseguita una volta che l'adesivo si è asciugato, ma non prima di 48 - 72 h. dopo la posa.
	EMICODE, maggiori informazioni www.emicode.com .

* I valori indicati sono di laboratorio che, data la grande variazione delle condizioni climatiche, della composizione del sottofondo e degli spessori degli strati, sono da considerare indicativi.

Sottofondo:

- 611 Eurostar Lino Plus è adatto a qualsiasi tipo di sottofondo. Questo deve essere resistente alla pressione e alla trazione, permanentemente asciutto, privo di crepe e polvere, secondo i requisiti della norma UNI 11515-1 2020. Uniforme e privo di strati che riducono l'adesione.
- Strati riducenti l'adesione, i vecchi residui di materiale devono essere rimossi mediante opportuni accorgimenti meccanici.
- In caso di posa su sottofondi impermeabili applicare uno strato di rasante di 2 mm. Per la livellazione del supporto utilizzare livellanti/primer consigliati Eurocol.
- I materiali di posa da utilizzare devono essere idonei al supporto e alla destinazione d'uso.
- Chiedi sempre le nostre schede tecniche. Nel dubbio sull'applicazione chiedere una consulenza tecnica.

Manuale d'istruzioni:

- Prima dell'uso temperare il prodotto in base alle condizioni di lavorazione. Mescolare prima dell'uso!
- Applicare l'adesivo con una normale spatola dentata B1 per adesivo.
- Su sottofondi assorbenti applicare il pavimento direttamente sull'adesivo bagnato. Su sottofondi poco assorbenti mantenere un tempo di attesa di ca. 10 minuti.
- Rullare accuratamente il pavimento; prima in larghezza, poi in lunghezza.
- Non incollare con doppia spalmatura i segni delle anse del Linoleum. Appoggia i segni dell'ansa sull'adesivo bagnato come al solito. Le estremità dei teli, le anse e le giunzioni longitudinali devono essere pressate saldamente.
- Su sottofondi poco assorbenti e/o quando le circostanze non sono ideali, la rullatura e la pressatura devono essere ripetute dopo ca. 15 minuti.
- Rimuovere immediatamente le macchie di adesivo fresche con acqua. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

Condizioni di lavoro:

Temperatura ambiente richiesta: 18 - 23 °C.

Temperatura per materiale e sottofondo: min. 15° - max. 20 °C.

Umidità relativa: 35 - 75%.

Ulteriori informazioni:

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Mantenere l'area ben ventilata durante e dopo la lavorazione e l'essiccazione. Durante la lavorazione non mangiare, bere o fumare.
- In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, sciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua.
- Non immettere nelle fognature, nelle acque superficiali o nel terreno.
- Consegnare solo l'imballaggio senza materiale residuo per il riciclo. Il materiale residuo secco può essere smaltito come rifiuto domestico.

Composizione: Copolimeri di acido acrilico, dispersione di acrilato, copolimero stirene-butadiene, addensanti, bagnanti e antischiama, carica minerale, acqua.

Impianti di riscaldamento a pavimento:

611 Eurostar Lino Plus può essere applicato su sottofondi con impianti di riscaldamento a pavimento. Il protocollo di avvio del riscaldamento a pavimento deve essere eseguito secondo le direttive del fornitore. Spegnerne il riscaldamento 24 ore prima dell'applicazione. Non riscaldare nuovamente prima di almeno 24 ore dopo la posa, con incrementi di temperatura massima dell'acqua di 5 °C al giorno.

QUALITÀ E GARANZIA

Forbo Eurocol Deutschland GmbH
 Forbo Eurocol Deutschland GmbH
 info.eurocol@forbo.com



611 EUROSTAR LINO PLUS

Forbo Eurocol Deutschland GmbH | Postfach 10 15 10 | 99100 Erfurt | Tel: +49 361 730 41 0 | Fax: +49 361 730 41 10 | info.eurocol@forbo.com
 Forbo Eurocol Deutschland GmbH | Postfach 10 15 10 | 99100 Erfurt | Tel: +49 361 730 41 0 | Fax: +49 361 730 41 10 | info.eurocol@forbo.com
 Forbo Eurocol Deutschland GmbH | Postfach 10 15 10 | 99100 Erfurt | Tel: +49 361 730 41 0 | Fax: +49 361 730 41 10 | info.eurocol@forbo.com



SALUTE ED AMBIENTE

GISCODE	D1
LEED	VOC 0 g/l, soddisfa: IEQ Credit 4.1
DGNB	VOC 0 %, livello di qualità: 4
Classe di pericolo	Nessuna.
Sicurezza e ambiente	Schede di sicurezza dei prodotti Forbo Eurocol secondo la linea guida EEG 91/155. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare, bere o fumare durante la lavorazione del prodotto. Fornire solo contenitori completamente vuoti per il riciclaggio. I residui di materiale possono essere smaltiti come rifiuti domestici.
MSDS	Disponibili su richiesta
Sostanze che provocano allergie	Contiene la massa di reazione del 5-cloro-2-metil-4-isotiazol-3-one [EC n. 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [CE n. 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può produrre una reazione allergica.

DATI DELL'ARTICOLO

Articolo	Nome prodotto	Confezione	max unità su bancale
611	Eurostar Lino Plus	Secchio da 11 kg	44 secchi/pallet

Qualsiasi metodo/condizione di applicazione diversa da quanto specificato in questa scheda tecnica richiede l'esplicita approvazione del produttore. In caso di divergenza nel metodo/condizioni di applicazione, la responsabilità non può essere addebitata al produttore. Questa scheda tecnica contiene consigli sulla manipolazione e l'applicazione del prodotto, basati sull'esperienza e sui test eseguiti dal produttore in laboratorio e sul lavoro pratico. Le informazioni fornite dal produttore non sono vincolanti e non possono essere utilizzate come base per stabilire la responsabilità del produttore per eventuali danni causati. I valori riportati in questa scheda tecnica sono stati misurati in condizioni standard di laboratorio. Poiché le condizioni di applicazione, al di fuori del laboratorio, variano notevolmente, questa scheda tecnica deve essere considerata solo come una guida. Pertanto, il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni causati dall'utilizzo da parte del cliente del contenuto di questa scheda tecnica. Poiché le condizioni di utilizzo, lavorazione e conservazione in loco sono al di fuori dell'influenza del produttore, non può essere fornita una garanzia per il risultato della lavorazione. Ciò include anche la violazione di qualsiasi diritto a tutela di terzi. Prima dell'applicazione finale devono essere disposte aree di prova sufficienti. Devono essere osservate le norme e i regolamenti nazionali pertinenti del settore. Al di fuori della Germania, le norme e i regolamenti nazionali validi e pertinenti devono essere presi in considerazione e seguiti dal cliente. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto alla procedura e agli scopi previsti prima dell'uso. Queste informazioni tecniche sostituiscono tutte le schede tecniche dell'applicazione precedentemente emesse e le informazioni sul prodotto non sono più valide!

611 EUROSTAR LINO PLUS