

eurocol 044

the strong
connection



EUROPRIMER MULTI

Primer universale, bassissima emissione,
Emicode EC1 PLUS, applicazione
universale, certificazione IMO a richiesta
per progetti.

TIPOLOGIA PRODOTTO

Base	Dispersione acrilica.
Color	Bianco.
Consistenza	liquida.

- Emissioni molto basse
- Emicode EC1 PLUS
- Applicazione universale
- Certificazione IMO per progetti particolari

PROPRIETÀ

Classificazione	Testato Emicode EC 1PLUS conforme EN 13999-2/4.
Consumi	50-75 g/m ² on sottofondi impermeabili. 100 - 200 g/m ² on sottofondi assorbenti. *
Infiammabilità	Non infiammabile.
Resistenza la gelo	No.
Peso specifico	Ca. 1.01 kg/l.

APPLICAZIONE

Primer per:

- migliorare l'adesione di livellanti e adesivi cementizi per piastrelle su tutte le superfici lapidee.
- pavimenti in legno.
- residui di adesivo vecchi, fissi e resistenti all'acqua.
- asfalto.
- terrazzo.
- applicazione all'aperto in circostanze normali.
- pavimenti di ceramica.
- pavimenti autolivellanti in anidrite.
- pavimenti flottanti.

LAVORAZIONE

Stoccaggio	Conservare al fresco e al riparo dal gelo.
Attrezzi	Rullo in schiuma o rullo in lana d'agnello.
Asciugatura	½ - 1 ora su sottofondi impermeabili. 1 - 2 ore su sottofondi assorbenti pietrosi. Circa 6 ore su pavimenti in anidrite. *

044 EUROPRIMER MULTI

Data di scadenza	12 mesi per confezioni non aperte.
Pulizia	con acqua.

* I valori indicati sono di laboratorio che, data la grande variazione delle condizioni climatiche, della composizione del sottofondo e degli spessori degli strati, sono da considerare indicativi.

Substrato:

- Il sottofondo deve avere una buona resistenza a trazione e compressione. Il sottofondo deve inoltre essere liscio, pulito, permanentemente asciutto e privo di grasso, sporco e polvere, secondo i requisiti della UNI 11515-1 2020.
- Strati riducenti l'adesione, i vecchi residui di materiale devono essere rimossi mediante opportuni accorgimenti meccanici secondo le prescrizioni della UNI 11515-1 2020.
- I vecchi pavimenti fissi, come piastrelle in ceramica, terrazzo, pavimenti in pietra, devono essere accuratamente puliti e levigati in modo opaco dopo l'asciugatura.
- Non adatto per sottofondi sensibili all'umidità come truciolare e residui di adesivi solubili in acqua.
- Chiedere sempre le nostre schede tecniche. Nel dubbio sull'applicazione chiedere una consulenza tecnica.

Manuale d'istruzioni:

- Agitare bene la confezione prima dell'uso.
- Su superfici lisce ed impermeabili applicare 044 Europrimer Multi in modo uniforme con rullo di schiuma.
- Per sottofondi assorbenti utilizzare un rullo di lana d'agnello.
- A richiesta 044 Europrimer Multi può essere applicato anche con aerografo.
- Non camminare sul pavimento durante il tempo di asciugatura.
- Dopo l'essiccazione, il sottofondo può essere trattato secondo necessità. Pulire gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua.
- Rimuovere immediatamente le macchie fresche con acqua.
- In caso di applicazione di una seconda mano o in abbinamento a 026 Europrimer multi, lo 044 Europrimer Multi deve essere perfettamente asciutto e pedonabile.

Condizioni di lavoro:


Temperatura ambiente: 18 - 23 °C.

Temperatura materiale e sottofondo: min. 15° - max. 20 °C.

Umidità relativa: 40 - 70%.

Contiene metilcloroisotiazolinone e metilisotiazolinone (3:1). Può produrre una reazione allergica.

QUALITÀ E GARANZIA



AMBIENTE E SALUTE

Classe di pericolo Nessuna.

Sicurezza e ambiente Schede di sicurezza dei prodotti Forbo Eurocol secondo la linea guida EEG 91/155. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare, bere o fumare durante la lavorazione del prodotto. Fornire solo contenitori completamente vuoti per il riciclaggio. I residui di materiale possono essere smaltiti come rifiuti domestici.

MSDS Disponibili su richiesta.

DATI DELL'ARTICOLO

Articolo	Nome	Confezione	Codice EAN
044	Europrimer Multi	Tanica da 10 kg	8 710345 044011
044	Europrimer Multi	Bottiglia da 1 kg	8 710345 004428
044	Europrimer Multi	Scatola da 12 bottiglie da 1 kg	8 710345 004411

044 EUROPRIMER MULTI

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 |
info.eurocol.de@forbo.com Forbo Eurocol Rus | Russia. Starv Oskol | Tel. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com



Qualsiasi metodo/condizione di applicazione diversa da quanto specificato in questa scheda tecnica richiede l'esplicita approvazione del produttore. In caso di divergenza nel metodo/condizioni di applicazione, la responsabilità del produttore non può essere garantita. Questa scheda tecnica contiene consigli sulla manipolazione e l'applicazione del prodotto, basati sull'esperienza e sui test eseguiti dal produttore in laboratorio e sul lavoro pratico. Le informazioni fornite dal produttore non sono vincolanti e non possono essere utilizzate come base per stabilire la responsabilità del produttore per eventuali danni causati. I valori riportati in questa scheda tecnica sono stati misurati in condizioni standard di laboratorio. Poiché le condizioni di applicazione al di fuori del laboratorio variano notevolmente, questa scheda tecnica deve essere considerata solo una guida. Pertanto, il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni causati dall'utilizzo da parte del cliente del contenuto della scheda tecnica. Poiché le condizioni di utilizzo, lavorazione e conservazione in loco sono al di fuori dell'influenza del produttore, non può essere fornita una garanzia per il risultato della lavorazione. Ciò include anche la violazione di qualsiasi diritto a tutela di terzi. Prima dell'applicazione finale devono essere fornite aree di prova sufficienti. Devono essere osservate le norme e i regolamenti nazionali pertinenti del settore. Al di fuori della Germania, le norme e i regolamenti nazionali validi e pertinenti devono essere presi in considerazione e seguiti dal cliente. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto alla procedura e agli scopi previsti prima dell'uso.

Queste informazioni tecniche sostituiscono tutte le schede tecniche dell'applicazione precedentemente emesse e le informazioni sul prodotto non sono più valide!

044 EUROPRIMER MULTI