

### Фиброармированный моментальный клей

#### ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- фиброармированный быстросхватывающийся клей
- устойчивый на сдвиг во влажном состоянии
- высокая начальная клеящая сила
- сильная фиксация
- устойчивый против миграции пластификаторов
- легко наносится
- имеет жесткий клеевой риф
- пригоден под мебель на роликах
- подходит для полов с подогревом

#### НАЗНАЧЕНИЕ



#### Клей для влажного приклеивания:

- ПВХ-покрытий в рулонах и плитке, **особенно виниловой дизайн-плитки (LVT-плитка);**
- кварц-виниловых плиток

на абсорбирующие основания

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	акриловая дисперсия
Цвет	бежевый
Консистенция	средняя вязкость
Плотность	ок. 1,2 г/см <sup>3</sup>
Открытое время	ок. 20 минут
Время затвердевания	ок. 48 часов*
Способ нанесения	зубчатый шпатель ТКВ/А2
Расход	ок. 250 г/м <sup>2</sup> , в зависимости от покрытия, основания и размера зубчатого шпателя
Условия хранения	в хорошо закрытой упаковке при нормальной температуре; начатую упаковку плотно закрыть и использовать в кратчайшие сроки
Срок хранения	в течение 15 месяцев в заводской упаковке
Морозостойкость	нет
Температура применения	+15 + 25 °С,
Относительная влажность воздуха (RH)	<65%

\* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

#### ОСНОВАНИЕ

Готовая к покрытию поверхность должна отвечать требованиям VOB/DIN 18365, 18202, а также актуальным нормам ТКВ и ВЕВ, то есть должна быть прочной на сжатие и растяжение, чистой, продолжительно сухой, без трещин и пыли, ровной, свободной от слоев, снижающих адгезию. Недостаточно годные полы необходимо квалифицированно доработать с помощью материалов Forbo.

Для подготовки пригодного под кресла на роликах, абсорбирующего, ровного основания необходимо прошпатлевать пол подходящей нивелирующей массой слоем 1,5-2 мм.

Наливной асфальт и другие невпитывающие основания, а также чувствительные к влаге поверхности (ангидритные, силикатные и магнезиальные стяжки) необходимо обязательно шпатлевать слоем минимум 2 мм.

---

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

---

1. **Перед использованием тщательно перемешать!**
2. Нанести клей зубчатым шпателем ТКВ/А2 равномерно на основание так, чтобы во время укладки подложка покрытия полностью соприкасалась с клеевыми рифами. Своевременно меняйте насадки зубчатого шпателя.
3. Покрытие уложить и сразу же тщательно притереть, особенно в области швов. В связи с высокой начальной клеящей силой возможность сдвига ПВХ-плиток или планок в процессе укладки практически сведена к нулю.
4. Через 30-40 минут покрытие еще раз притереть валиком для обеспечения образования клеевой пленки и полноценного смачивания клеем всей поверхности под покрытием.

---

#### СИСТЕМЫ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

---

Клей пригоден для применения на отапливаемых полах. Испытание системы напольного отопления должно быть проведено до начала работ по укладке покрытия и зафиксировано в журнале производства работ. Отключите систему напольного отопления как минимум за 24 часа до укладки покрытия. Запуск системы напольного отопления производится не ранее 72 часов после укладки покрытия с шагом температуры максимально 5 °С в сутки.

---

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

---

- Перед укладкой необходимо акклиматизировать покрытие в помещении при комнатной температуре, чтобы оно не задиралось в области швов.
- При превышении времени укладки (во время которого клеевые рифы можно полноценно сплющить) клеевые рифы становятся жесткими и будут проявляться под тонкими покрытиями, а при точечной нагрузке могут быть раздавлены. Это, в свою очередь, ведет к видимым деформациям напольного покрытия. В отношении данного замечания всяческие претензии исключаются. Необходимо регулярно проверять количество клея, нанесенного на подложку покрытия, и своевременно менять насадки зубчатого шпателя.
- Во время высыхания избегать воздействия прямых солнечных лучей, а также динамической и точечной нагрузки на покрытие. Учитывайте рекомендации и инструкции производителей напольных покрытий по их укладке!
- Загрязненные клеем поверхности как можно скорее очистить с помощью воды. Для высохшего клея используйте Растворитель 676 Форбо. Сварку покрытий можно производить не ранее чем через 24 часа после укладки.
- Высокая влажность воздуха и отсутствие вентиляции (проветривания) в помещении увеличивают время высыхания клея.

---

#### ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА

---

12 кг нетто

---

#### ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

---

Название	628 Eurostar Rapid
Упаковка	12 кг нетто
Штрих-код	4026956155263

Ред. 06.10.2014