

628

Фиброармированный моментальный клей

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- фиброармированный быстросхватывающийся клей
- устойчивый на сдвиг во влажном состоянии
- высокая начальная kleящая сила
- сильная фиксация
- устойчивый против миграции пластификаторов
- легко наносится
- имеет жесткий kleевой риф
- пригоден под мебель на роликах
- подходит для полов с подогревом

НАЗНАЧЕНИЕ



Клей для влажного приклеивания:

- ПВХ-покрытий в рулонах и плитке,
особенно виниловой дизайн-плитки (LVT-плитка);
- кварц-виниловых плиток

на абсорбирующие основания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	акриловая дисперсия
Цвет	бежевый
Консистенция	средняя вязкость
Плотность	ок. 1,2 г/см ³
Открытое время	ок. 20 минут
Время затвердевания	ок. 48 часов*
Способ нанесения	зубчатый шпатель ТКВ/А2
Расход	ок. 250 г/м ² , в зависимости от покрытия, основания и размера зубчатого шпателя
Условия хранения	в хорошо закрытой упаковке при нормальной температуре; начатую упаковку плотно закрыть и использовать в кратчайшие сроки
Срок хранения	в течение 15 месяцев в заводской упаковке
Морозостойкость	нет
Температура применения	+15 + 25 °C,
Относительная влажность воздуха (RH)	<65%

* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

ОСНОВАНИЕ

Готовая к покрытию поверхность должна отвечать требованиям VOB/DIN 18365, 18202, а также актуальным нормам ТКВ и ВЕВ, то есть должна быть прочной на сжатие и растяжение, чистой, продолжительно сухой, без трещин и пыли, ровной, свободной от слоев, снижающих адгезию. Недостаточно годные полы необходимо квалифицированно доработать с помощью материалов Forbo.

Для подготовки пригодного под кресла на роликах, абсорбирующего, ровного основания необходимо прошпатлевать пол подходящей нивелирующей массой слоем 1,5-2 мм.

Наливной асфальт и другие невпитывающие основания, а также чувствительные к влаге поверхности (ангидритные, ксилолитные и магнезиальные стяжки) необходимо обязательно шпатлевать слоем минимум 2 мм.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Перед использованием тщательно перемешать!
 2. Нанести клей зубчатым шпателем ТКВ/A2 равномерно на основание так, чтобы во время укладки подложка покрытия полностью соприкасалась с kleевыми рифами. Своевременно менять насадки зубчатого шпателья.
 3. Покрытие уложить и сразу же тщательно притереть, особенно в области швов. В связи с высокой начальной kleящей силой возможность сдвига ПВХ-плиток или планок в процессе укладки практически сведена к нулю.
 4. Через 30-40 минут покрытие еще раз притереть валиком для обеспечения образования kleевой пленки и полноценного смачивания kleem всей поверхности под покрытием.
-

СИСТЕМЫ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Клей пригоден для применения на отапливаемых полах. Испытание системы напольного отопления должно быть проведено до начала работ по укладке покрытия и зафиксировано в журнале производства работ. Отключите систему напольного отопления как минимум за 24 часа до укладки покрытия. Запуск системы напольного отопления производится не ранее 72 часов после укладки покрытия с шагом температуры максимально 5 °C в сутки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Перед укладкой необходимо акклиматизировать покрытие в помещении при комнатной температуре, чтобы оно не задиралось в области швов.
 - При превышении времени укладки (во время которого kleевые рифы можно полноценно сплющить) kleевые рифы становятся жесткими и будут проявляться под тонкими покрытиями, а при точечной нагрузке могут быть раздавлены. Это, в свою очередь, ведет к видимым деформациям напольного покрытия. В отношении данного замечания всяческие претензии исключаются. Необходимо регулярно проверять количество kleя, нанесенного на подложку покрытия, и своевременно менять насадки зубчатого шпателья.
 - Во время высыхания избегать воздействия прямых солнечных лучей, а также динамической и точечной нагрузки на покрытие. Учитывайте рекомендации и инструкции производителей напольных покрытий по их укладке!
 - Загрязненные kleem поверхности как можно скорее очистить с помощью воды. Для высохшего kleя используйте Растворитель 676 Форбо. Сварку покрытий можно производить не ранее чем через 24 часа после укладки.
 - Высокая влажность воздуха и отсутствие вентиляции (проветривания) в помещении увеличивают время высыхания kleя.
-

ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА

12 кг нетто

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Название	628 Eurostar Rapid
Упаковка	12 кг нетто
Штрих-код	4026956155263

Ред. 01.01.2016