

Вододисперсионный грунтовочный лак

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- хорошо заполняющий, однокомпонентный
- предотвращает склеивание паркетных элементов лаком вдоль кромок
- с нейтральным запахом
- готов к использованию
- наносится валиком или двухсторонним шпателем

НАЗНАЧЕНИЕ



Предназначен для защиты:

- всех видов паркета, паркетной доски, дощатых полов, промышленного паркета, полов с подогревом, вибрирующих конструкций из древесины, особенно, «капризных» пород (например: клен, бук, ясень, фруктовые деревья);
- пробковых напольных покрытий;

перед применением вододисперсионных лаков

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Полиуретан - акриловая дисперсия
Цвет	молочный
Плотность:	1,01 г/см ³
Очиститель:	вода
Инструмент	двухсторонний металлический шпатель (арт. 75080) валик из микроволокна (арт. 75082)
Расход:	при нанесении шпателем 30 г/м ² - 1 слой при нанесении валиком прибл. 100 г/м ² - 1 слой
Время для подсушки:	при нанесении шпателем ок. 20 мин., при нанесении валиком 1 час *
Срок хранения:	12 месяцев
Температура применения:	от +15° С до + 25° С
GISCODE:	W 3+ (не содержит НМП)

* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

ОСНОВАНИЕ

Должно быть чистым, без остатков масел, воска, силикона и других слоев, снижающих сцепление лака с поверхностью. После грубого шлифования заполнить швы до 2 мм с помощью Дисперсионной затирки для швов в паркете 8801, смешанной с древесной пылью от шлифования абразивом не крупнее (P80). После затвердевания затирки (прибл. 30 минут) ее следует удалить с поверхности шлифовальной бумагой (P100-120).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Тару перед применением тщательно встряхнуть.
2. Отшлифованный и очищенный паркетный пол 2 раза прошпатлевать 882 Aqua-Грунтовочным лаком при помощи двухстороннего шпателя (арт. 75080) или 1 раз прокатать валиком из микроволокна (арт. 75082).
3. Промежуточная подсушка между слоями, при нанесении шпателем – прибл. 20 мин, при нанесении валиком - 1 час (бук и другие «капризные» породы древесины следует грунтовать только валиком, нанесение шпателем запрещается). После полного высыхания можно наносить вододисперсионные лаки.
4. Грунтование натурального рулонного пробкового покрытия предотвращает неравномерное окрашивание танинов при последующем нанесении лаков.
5. Температура в помещении во время производства 15-25°С, относительная влажность воздуха 40-65%. Во время высыхания лака необходимо обеспечить равномерную вентиляцию.

882

Вододисперсионный грунтовочный лак

6. Следует избегать сквозняков и прямого попадания солнечных лучей.
7. экзотические виды древесины или «окуранный» дуб, акацию следует защитить 865 Sperr – und Exotengrund изолирующей грунтовкой. Перед использованием на не известных сортах древесины следует провести достаточное количество проб, на возможное изменение цвета древесины и возможные проблемы с адгезией самого лака к дереву. Материалы, содержащие пластификаторы (напр. Ролики стульев, текстильные подложки для стульев) могут привести к последующему изменению оттенка древесины или к размягчению лака в последующей эксплуатации. При ремонте старых паркетных полов, пожалуйста, проконсультируйтесь с нашим техническим отделом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Очиститель:

Загрязнения 882 Aqua-Грунтовочным лаком, а также загрязненные рабочие инструменты по возможности следует быстро очистить водой

ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА

5 л, 10 л нетто одноразовая тара

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Название	882 Europrime Basic
Упаковка	5 л, 10 л
Штрих-код	4026956149507, 4026956103929

18 мая 2016