

Универсальное масло для защиты деревянных полов и грунтования перед нанесением Forbo Аква-лаков.

## ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- для объектов с нормальной и высокой нагрузкой;
- смесь натуральных масел окислительного отверждения для деревянных полов;
- высокое содержание сухого вещества;
- готово к использованию, импрегнирующее, быстротвердеющее;
- создает паропроницаемое, эластичное, «дышащее» покрытие;
- водоотталкивающее, с хорошей химической стойкостью;
- придает древесине естественный, «теплый» оттенок
- грунтовочный слой перед нанесением Forbo Аква-лаков;
- предотвращает склеивание кромок паркета Forbo Аква-лаками



## НАЗНАЧЕНИЕ



### Для отделки и пропитки за один подход

- деревянных полов из твердолиственных и хвойных пород древесины;
- дощатых и всех типов паркетных полов, пробковых покрытий;
- подогреваемых и подверженных вибрации деревянных полов

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	органические масла окислительного отверждения
Цвет	прозрачно-желтый
Консистенция	низковязкая жидкость
Плотность	прибл. 0,96 г/см <sup>3</sup> , при 20 °С
Очиститель	деароматизованный бензин
Время для подсушки	в зависимости от породы древесины 0,5 - 12 часов
Время затвердевания	через 7 – 8 дней
Способ нанесения	Двусторонний шпатель (ст. 75080) с закругленными углами, пластиковый шпатель
Расход	25-30 г/м <sup>2</sup> , на один слой
Условия хранения	в заводской упаковке, t 5–30°C; вскрытую упаковку закрыть и использовать в кратчайшие сроки
Срок хранения	36 месяцев, в оригинальной упаковке
Морозостойкость	Да
Температура применения	18-25 °С
Относительная влажность воздуха (RH)	35-75%, рекомендуемая 40-65%
GISCODE	Ö 40

\* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

## ОСНОВАНИЕ

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, без остатков масел, воска, силикона и других слоёв, снижающих сцепление. Прощпатлевать щели в паркете шпаклевкой *8802 Aqua Holz Kittlösung High Solid* или *870 Holz Kittlösung*, смешанной с древесной пылью от шлифования абразивом не крупнее P80. После затвердевания шпаклевки (прибл. 30 минут) удалите ее с поверхности абразивом (P100-120). Для обеспечения равномерной абсорбирующей способности поверхности древесины рекомендуем провести финишное шлифование с помощью абразивной сетки или зеленого пада.

# eurocol

Eurofinish Hard Oil HS

## 862

**Универсальное масло для защиты деревянных полов и грунтования перед нанесением Forbo Аква-лаков.**

---

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

---

1. Тщательно размешайте масло 862 Eurofinish Hard Oil HS перед применением.
2. Нанесите масло на предварительно подготовленный и обеспыленный пол двухсторонним (Art. 75080) или пластиковым шпателем и дайте впитаться, приблизительно 15 мин.
3. Невпитавшееся масло следует полностью удалить, располировав однодисковой машиной с белым падом. Избыточно толсто нанесенный слой масла приведет к значительному увеличению срока сушки и неравномерному блеску.
4. Правильно отполированная поверхность должна выглядеть визуально сухой (не блестеть). Сильно впитывающие породы древесины (например, бук / ясень) могут быть отполированы без ожидания.
5. Температура в помещении во время обработки должна находиться в пределах 18 – 25°C, относительная влажность 35 - 75%. Во время сушки необходимо обеспечить равномерную вентиляцию и избегать длительного воздействия прямых солнечных лучей.
6. При использовании 862 Eurofinish Hard Oil HS **в качестве грунтовки** перед нанесением Forbo Аква-паркетных лаков достигается ряд преимуществ, таких как предотвращение поднятия ворса, придание древесине «теплого» тона, консервация танинов древесины и предотвращение склеивания элементов вдоль кромок. Нанесение масла 862 Eurofinish Hard Oil HS производится в соответствии с вышеприведенной инструкцией по обработке. После сушки не менее 12 часов произведите лёгкую адгезионную шлифовку однодисковой машиной с зеленым падом, обеспыльте и приступайте к нанесению Forbo Аква паркетных лаков, в соответствии с рекомендациями к ним.

---

### УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ

---

Согласно DIN 18356 за импрегнированными паркетными полами необходим регулярный уход. Для этого мы рекомендуем использовать Мыло для паркета 892 в качестве средства очистки и Молочко для паркета 861. Первые 10 дней производить только сухую уборку, не пользоваться влажной тряпкой и моющими средствами.

Если 862 Eurofinish Hard Oil HS применяется в качестве грунтовки, на которую затем наносится Forbo Аква-паркетный лак, для ухода за таким полом используйте средства, рекомендованные для паркетных лаков.

---

### СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ

---

Загрязнения маслом 862 Eurofinish Hard Oil HS необходимо как можно быстрее удалить салфетками 815 Handclean. Для очистки инструмента используйте Деароматизованный бензин.

---

### СИСТЕМЫ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

---

До укладки на полы с подогревом необходимо получить свидетельство о разогреве водного или электрического отопления в полу до высоких температур и постепенной остановки его (протокол нагрева) или определить влажность в имеющихся местах замера. Минимум за 24 часа до начала работ отключить подогрев водяных или электрических теплых полов.

---

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

---

Пропитанную эмульсией ветошь следует немедленно утилизировать или хранить в герметично закрытой металлической емкости. Самовоспламеняющийся продукт! Соблюдайте указания Паспорта безопасности!

---

### ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА

---

3 л нетто, одноразовая тара (126 шт. на паллете).

---

### ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

---

Название	862 Eurofinish Hard Oil HS
Упаковка	3 л нетто
Штрих-код	4026956157557

01.03.2016