

Полиуретановый импрегнация для паркета

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- однокомпонентная импрегнация для впитывающих деревянных полов, затвердевающая под влиянием влаги воздуха
- высокая заполняющая способность
- придает прочность древесине
- придает паркету темный оттенок
- быстрое высыхание
- готова к применению
- может наноситься с помощью валика, щетки, кисти или распылителя

НАЗНАЧЕНИЕ



Предназначен для:

- создания износостойких паркетных поверхностей;
- укрепления мягких пород древесины;
- для всех видов деревянных полов (из твердых и мягких пород дерева);
- для защиты дощатых полов, деревянной мостовой, индустриального паркета, вибрирующих полов, а также полов с подогревом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Полиуретан
Цвет	бесцветный
Консистенция	низковязкая жидкость
Плотность	прибл. 0,94 г/см ³ , при 20 °С
Очиститель	Очиститель 694 (в незатвердевшем виде)
Время для подсушки	прибл. 12 часов
Первое осторожное хождение	прибл. 24 часа
Время затвердевания	прибл. 6 дней, ковровые покрытия укладывать спустя 4-6 недель
Способ нанесения	валик из микроволокна (арт. 75082)
Расход	100-150 г/м ² , на один слой
Условия хранения	в заводской упаковке, t 5–30°C; вскрытую упаковку закрыть и использовать в кратчайшие сроки
Срок хранения	12 месяцев, в оригинальной упаковке
Морозостойкость	Да
Температура применения	18-25 °С
Относительная влажность воздуха	35-75%, рекомендуемая 40-65%
GISCODE	DD 2

* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

ОСНОВАНИЕ

должно быть чистым, без остатков масел, воска, силикона и других слоёв, снижающих сцепление лака с поверхностью. После грубого шлифования заполнить швы до 2 мм с помощью Универсальной затирки для швов в паркете Europrime Wood Putty, смешанной с древесной пылью от шлифования абразивом не крупнее (P80). После затвердевания затирки (прибл. 30 минут) ее следует удалить с поверхности шлифовальной бумагой (P100-120).

eurocol

PUR Impregnation

876

Полиуретановый импрегнация для паркета

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. **Перед применением, канистру с лаком тщательно встряхнуть!**
2. На предварительно подготовленные, отшлифованные деревянные полы нанесите Импрегнацию 876 с помощью валика, щетки или кисти, равномерно избегая образования потеков и луж. Сильно впитывающие породы древесины могут потребовать повторного нанесения.
3. Температура в помещении во время производства работ 15-25°C, относительная влажность воздуха 50-60%. На время высыхания лака необходимо обеспечить равномерную вентиляцию. Следует избегать сквозняков и прямого попадания солнечных лучей.
4. Импрегнация 876 может быть использована в качестве грунтовочного покрытия, перед нанесением вододисперсионных лаков Форбо, при условии обязательной адгезионной шлифовки (абразив Р 120 – 150) и предварительной подсушки Импрегнации 876 в течение мин. 12 часов, с момента ее нанесения.
5. Нанесение лака **858 Eurofinish M-Protect** на Импрегнацию 876 не допускается!

УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ

Согласно ДИН 18356 следует регулярно ухаживать за лакированными паркетными полами. Для этого мы рекомендуем использование Форбо **Восковой мастики 887** или Универсального средства для очистки и ухода **888**. Нанесение первичного ухода, а также проведение влажной уборки следует производить только после полного высыхания лака.

СРЕДСТВА ДЛЯ ОТЧИСТКИ

Загрязнения Импрегнацией 876 необходимо, по возможности быстро, очистить с помощью **очистителя 694**. Рабочие инструменты сразу же по окончании работ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

За пределами Германии действительны соответствующие государственные нормы, о которых должен знать потребитель.

ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА

5 л, 10 л нетто одноразовая тара

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Название	876 PUR Impregnation
Упаковка	5 л, 10 л нетто
Штрих-код	4026956136170

01.03.2016