

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- быстросохнущая, хорошо шлифуется
- чрезвычайно устойчива в швах, с высокой степенью заполнения
- на водно-дисперсионной основе, не содержит растворители, NMP
- длительное время использования без дополнительного разбавления
- смешивается со шлифовальной пылью всех пород древесины
- пастообразная, легко смешивается
- остатки шпаклевки, подлежащие удалению хорошо видны на поверхности

НАЗНАЧЕНИЕ



Предназначена для:

- всех видов паркета, пород древесины и деревянных полов
- заполнения щелей шириной до 2 мм за один подход

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа:	PUR-PVAc
Цвет:	белый
Плотность:	1,02 г/см ³
Вязкость:	средняя вязкость
Очиститель:	вода
Температура применения:	18 - 25 ° C
Относительная влажность воздуха (RH):	35-75%, рекомендуемая 40-65%
Способ нанесения:	гладкий шпатель, двухсторонний шпатель (75080)
Расход:	50 – 150 г/м ² , зависит от состояния покрытия и размера швов
Время подсушки:	30 – 60 мин.*
Срок хранения:	12 месяцев, в оригинальной упаковке
Условия хранения:	в заводской упаковке, при t 15–30°C; вскрытую упаковку закрыть и использовать в кратчайшие сроки
Морозостойкость:	нет
Маркировка в соответствии с Предписанием об опасных веществах:	нет
GISCODE:	W2+
Паспорт безопасности:	предоставляется по запросу

* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

ОСНОВАНИЕ

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, без остатков масла, воска, силикона и других слоев, уменьшающих сцепление. Паркетный или дощатый пол следует отшлифовать до чистоты абразивом P80 или мельче.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Перед применением тщательно размешать! Смешайте шпаклевку 8802 с древесной пылью от шлифовки абразивом P80 или выше (прибл. 2:1 части шлифовальной пыли по объему), до образования гомогенной, сметанообразной пасты.
2. Для шпатлевания используйте нержавеющий шпатель, располагая его по возможности по диагонали к щелям.
3. Через 30 – 60 минут после подсушки удалите остатки шпаклевочной смеси с поверхности пола абразивом P80 – 100 и продолжайте его обработку, по необходимости, до готовности.
4. В случаях, когда ширина швов превышает 2мм, может потребоваться повторное шпатлевание. Для заполнения температурных и компенсационных стыков рекомендуем использовать цветной поддающийся окрашиванию герметик.
5. Используйте для защиты пола рекомендованные системы продуктов Forbo (лак/импрегнация/масло).

eurocol

Eurofiller Wood Plus

8802

Водно-дисперсионная шпаклевка для паркета

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Очистка: Загрязнения 8802 водно-дисперсионной шпаклевкой для паркета следует удалить как можно быстрее, а рабочие инструменты сразу после использования промыть водой.

Примечание: Даже в случае применения относительно безвредных шпаклёвочных средств следует соблюдать обычные меры предосторожности. Используйте защитную маску при работе с пылью.

Обратите внимание на техническую информацию вспомогательного материала!

ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА

5л нетто одноразовая тара (72\паллет).

10л нетто одноразовая тара (44\паллет).

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Название	8802 Eurofiller Wood Plus
Упаковка	5, 10 л нетто
Штрих-код	4026956159537

14.03.2016