

732

Клей для керамической плитки

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- высокая фиксирующая способность
- прочное сцепление с основанием
- оптимальный по времени применения
- влагостойкий
- экономичный
- устойчивый к сползанию

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен:

- для облицовки стен и полов керамической плиткой с нормальным водопоглощением;
- для облицовки полов керамогранитом;
- для внутренних и наружных работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	цемент, минеральный наполнитель, полимерный модификатор
Цвет	серый
Консистенция	порошок
Количество воды для замешивания:	0,22 - 0,24 л на 1 кг клея; 5,5 - 6 л на 25 кг клея
Открытое время	10 минут
Время использования готового раствора	90 минут
Способ нанесения	зубчатый шпатель
Время корректировки (с момента укладки)	10 мин
Расход	Шпатель ТВК (зуб мм) C1 (4мм) ~ 2,0 кг/м ² , * C2 (6мм) ~ 2,7 кг/м ² , * C3 (8мм) ~ 3,2 кг/м ² , * C4 (10мм) ~ 4,2 кг/м ² *
Условия хранения	в оригинальной упаковке, в условиях, не допускающих увлажнения; вскрытые мешки тщательно закрыть и использовать в кратчайшие сроки
Срок хранения	не менее 12 месяцев, в заводской закрытой упаковке;
Морозостойкость	да
Температура применения	t°+ 5 +30°C
Относительная влажность воздуха (RH)	≤ 80%*

* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как
нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

ОСНОВАНИЕ

Возраст штукатурок и стяжек на цементом связующем должен быть не менее 28 дней, а остаточная влажность ≤ 4 % весовых. Гипсовые штукатурки должны иметь влажность ≤ 1,5 %, ангидридные стяжки ≤ 0,5 %.

В конструкциях из плит ДСП, ЦСП, ГВЛ, ГКЛ и пр., предполагаемых под облицовку, следует использовать плиты толщиной не менее 22 мм.

Для грунтования цементных оснований рекомендуем Дисперсионную грунтовку Форбо 050 Europrimer Mix.

Для грунтования чувствительных к влаге оснований (гипс, ангидрид, материалы с использованием волокон древесины) рекомендуется обработать поверхность Универсальной грунтовкой Форбо 044 Europrimer Multi.

Учитывайте Технические инструкции и описания для вспомогательных материалов.

Не использовать клей Eurobond 732 на полах с подогревом.

Для укладки плитки на полах с подогревом следует применять клеи Eurobond 756 или Eurobond 778.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Смешайте мешок 25 кг клея Eurobond 732 с 5,5 - 6 л (1 кг клея / 0,22-0,24 л) чистой, холодной воды дрелью с насадкой до получения однородной (гомогенной) массы без комков.
- После перемешивания дайте массе «вызреть» в течение 2-3 минут. Приготовленный раствор необходимо израсходовать в течение 90 мин. с момента замешивания.
- Клей нанести на основание гладкой стороной зубчатой терки, гладким шпателем, мастерком и распределить по поверхности зубчатым шпателем или зубчатой стороной терки. Зубцы шпателя должны иметь квадратную форму. Размер зубцов шпателя выбирается в зависимости от формата и вида плитки, а также неровностей поверхности.
- Не замачивать плитку перед приклеиванием.**
- Укладку плитки в kleевое поле необходимо произвести в течение 10 мин. с момента нанесения клея. Корректировка производится в течение 10 мин. с момента укладки.
- В случаях превышения открытого времени нанесенного клея необходимо снять клей с основания, перемешать и нанести повторно.
- Не допускается добавление воды при повторном перемешивании и перемешивание после схватывания.**
- При соблюдении пропорций смешивания и правильном выборе шпателя смачивание плитки kleem при укладке должно составлять не менее 65% для стен и не менее 80% для полов.
- При укладке керамогранита и проведении наружных работ необходимо использовать контактный способ укладки, нанося клей на основание зубчатым шпателем и на обратную сторону плитки гладким шпателем. Смачивание плитки kleem должно составлять 100%, расход клея при этом увеличивается прибл. на 0,5 кг/м².
- Не допускается укладка плитки встык.
- Ширина шва устанавливается в зависимости от формата плитки и условий эксплуатации.
- При укладке плитки весом до 400 г/100 см² высокая фиксирующая способность клея позволяет вести укладку методом «сверху вниз».
- Затирку швов, в зависимости от толщины kleевого слоя, следует производить не ранее:
 - C1, C2 (4 – 6 мм) - 24 часа
 - C4, C5 (8 – 10 мм) - 48 часов
 - Свыше 10 мм - 72 часа.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Не смешивать с другими продуктами, за исключением специально для этого предусмотренных.

Начатые мешки следует тщательно закрыть и по возможности быстро использовать.

Внимательно изучите технические информации сопутствующих продуктов на предмет совместимости.

В других странах следует соблюдать национальные нормы и правила страны применения, о которых должен знать конечный потребитель.

ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА

Бумажный мешок 25 кг нетто, на поддоне 42 шт.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Название	732 Eurobond
Упаковка	25 кг нетто
Штрих-код	4607164120139

01 октября 2014г., рег. 01