

système sarlibase

Descriptif Type

Sous-couche d'interposition imputrescible et étanche en lés de 2 m

Fourniture d'une **sous-couche d'interposition souple imputrescible** et étanche en lés de deux mètres de large, composée d'un voile de verre imprégné de résine synthétique de couleur grise, **validée par Avis Technique N°12/15-1715_V1**, de type SARLIBASE T.E.

La face côté support est constituée d'un motif de barrettes expansées à sens contrarié permettant la libre circulation d'une lame d'air entre le support et les revêtements associés, solution de recouvrement de Dalles Vinyles Amiante.

Système SARLIBASE T.E. convient pour tous les **revêtements de sol PVC armaturés**, textiles aiguilletés compacts certifiés QB-UPEC ou QB UPEC.A+, textiles floqués certifiés QB UPEC A+ décrits dans l'Avis Technique. Répond à l'exigence de la NF DTU 53-12.



Caractéristiques techniques

SARLIBASE T.E. de FORBO FLOORING SYSTEMS	
Épaisseur	1,50 mm
Masse surfacique totale	1 300 g/m²
Efficacité acoustique au bruit de choc déclarée	$\Delta L_w = 7$ dB
Avis Technique	N°12/15-1715_V1
Résistance au poinçonnement	$\leq 0,10$ mm (exigence norme $\leq 0,10$ mm)
Réaction au feu	C _{fl-s1} - N°319862 (Exova Warringtonfire)

Mode de pose & Entretien

Mode de pose :

Se référer à l'Avis Technique du fabricant.

Entretien :

L'entreprise en charge du nettoyage des revêtements devra impérativement respecter les protocoles d'entretien du fabricant du revêtement de sol qui sera mis en œuvre sur la SARLIBASE T.E.

La notice d'entretien devra être transmise par le présent lot revêtement de sol ou par le fabricant.

Données environnementales

- Taux d'émission de TVOC = **Classe A+**
- Produit exempt de toute substance sujette à restriction (formaldéhyde, pentachlorophénol, métaux lourds, CMR 1A et 1B) ; conforme au règlement européen REACH
- Composé de 45 % de matières premières naturelles
- Recyclable à 100 %



Forbo

FLOORING SYSTEMS