



# système sarlibain

onyx+ | surestep | safestep

		Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mural	Sous-couche acoustique
		Surestep	Safestep aqua	Onyx +	Sarlibase acoustique
 Conformité NF EN 14041		Oui	Oui	-	Oui
 Conformité NF EN 15102		-	-	Oui	-
Réaction au feu	NF EN 13501-1	Bfl-s1 <sup>(1)</sup>	Bfl-s1 <sup>(1)</sup>	B-s2,d0 <sup>(1)</sup>	Cfl-s1 <sup>(1)</sup>
Résistance au glissement	NF EN 13893	Classe DS ( $\mu \geq 0,30$ )	Classe DS ( $\mu \geq 0,30$ )	-	-
Classement UPEC	QB 30	U4 P3 E2/3 C2	U4 P3 E2/3 C2	-	-
Certification QB UPEC	QB 30	n° 311-019.1 <sup>(2)</sup> n° 311-024.1 <sup>(3)</sup>	n° 311-024.1 <sup>(4)</sup>	-	-
Epaisseur totale	NF EN ISO 24346	2,0 mm	2,0 mm	0,92 mm	0,92 mm
Epaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,70 mm	0,70 mm	0,10 mm	-
Masse surfacique totale	NF EN ISO 23997	2 900 g/m <sup>2</sup>	2 900 g/m <sup>2</sup>	1 610 g/m <sup>2</sup>	1 230 g/m <sup>2</sup>
Groupe d'abrasion	NF EN ISO 24338	T	T	T	T
Teneur agent liant		Type I	Type I	Type I	-
Efficacité acoustique aux bruits de choc déclarée	NF EN ISO 717-2	$\Delta L_w = 5$ dB	$\Delta L_w = 5$ dB	-	$\Delta L_w = 18$ dB
<b>Caractéristiques complémentaires</b>					
Classement européen	NF EN ISO 10874	34 - 43	34 - 43	-	-
Conditionnement		Lés	Lés	Lés	Lés
Largeur x Longueur des rouleaux	NF EN ISO 24341	2 x 20-27 ml env.	2 x 20-27 ml env.	2 x 30 ml env.	2 x 35 ml env.
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	0,02 mm	0,02 mm	-	$\leq 0,10$ mm <sup>(5)</sup>
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	7	7	$\geq 6$	-
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	< 0,20 %	< 0,20 %	< 0,8 %	< 0,10 %
Résistance au glissement	DIN 51130	R10	R10	-	-
Résistance au glissement	DIN 51097	C	C	-	-
Résistance au glissement	NF EN 13845 (Annexe C)	> 15° (pieds nus), Esb > 20° (pieds chaussés), Esf	> 15° (pieds nus), Esb > 20° (pieds chaussés), Esf	-	-
Résistance aux taches	NF EN ISO 26987	Bonne	Bonne	Bonne	-
Emissions dans l'air : TVOC* à 28 jours <sup>(4)</sup>	série ISO 16000	< 250 µg/m3	< 250 µg/m3	< 250 µg/m3	< 250 µg/m3

(1) Satisfait à la réglementation M3

(2) Surestep wood et stone

(3) Surestep original et star

(4) Un entretien particulier est à mettre en application en raison du grainage prononcé, consulter le service technique Forbo

(5) Valeur sous-couche seule

(6) Certificat d'émissions envoyé sur demande au service technique tel +33(0)3.26.77.30.55

\* TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l'air intérieur