









système **sarlibase****Sarlibase T.E.**

	Réaction au feu	NF EN 13501-1	C _{fl} - s1 (1)
	Rapport d'essai		n°319862 (Exova Warringtonfire)
	Avis technique du CSTB		n°12/09-1567
	Epaisseur totale	NF EN 428 (ISO 24346)	1,5 mm
	Masse surfacique totale	NF EN 430 (ISO 23997)	1 300 g/m ²
	Efficacité acoustique aux bruits de choc déclarée	NF EN ISO 717-2	$\Delta L_w = 7$ dB
Caractéristiques complémentaires			
	Conditionnement		Lés
	Longueur des rouleaux	NF EN 426 (ISO 24341)	35 ml
	Largeur des rouleaux	NF EN 426 (ISO 24341)	2 m
	Poinçonnement rémanent	NF EN 433 (ISO 24343-1)	≤ 0,10 mm (3)
	Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN 434 (ISO 23999)	< 0,05 %
	Emissions dans l'air : TVOC* à 28 jours (5)	NF EN ISO 16000 (ISO 10580)	< 250 µg/m ³ - TP** - Niv.2
	<i>Exigence pour la classe A+</i>		< 1000 µg/m ³
	REACH (règlement européen)	1907/2006/CE	conforme (4)

(1) valable sur tout support: bois, incombustible A2fl-s1 ou A1fl . Les systèmes associant la sous-couche à certains revêtements de sol de Forbo font l'objet de rapport de classement en réaction au feu selon NF EN 13501-1 (dans tous les cas, se rapprocher du service technique Forbo)

(2) L'emploi de la Sarlibase Acoustique n'est aujourd'hui couvert par l'Avis Technique que dans le cadre de son utilisation en système douche Sarlibain version confort

(3) Valeur pour la sous couche seule

(4) Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH

(5) Certificat d'émission envoyé sur demande au service technique tel +33(0)3.26.77.30.55

* TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l'air intérieur / ** TP : Très performant