



Forbo

* Todos os produtos Forbo contam com 10 anos de garantia. Instalando Coral®, aumentamos em 5 anos a garantia de todos os produtos Forbo instalados.

Especificações técnicas

Coral preenche os requisitos da normas ISO 10582 e EN 649.

Coral brush activ

<input checked="" type="checkbox"/> Espessura total	ISO 1765	10,00 mm														
<input checked="" type="checkbox"/> Resistência ao uso	EN 1307	33 Tráfego intenso														
<input checked="" type="checkbox"/> Medidas do rolo com bordas de 2,5 cm a cada lado		200cm														
<input checked="" type="checkbox"/> Longitude aprox. rolo		27,5m														
<input checked="" type="checkbox"/> Resistência a cadeiras com rodízios	EN 985	Uso continuo r=3,1														
Solidez da color:																
<input checked="" type="checkbox"/> Luz	EN ISO 105/B02	6														
<input checked="" type="checkbox"/> Fricção	EN ISO 105/X12	4,5														
<input checked="" type="checkbox"/> Água	EN ISO 105/E01	4,5														
<input checked="" type="checkbox"/> Água salgada	EN ISO 105/E02	4,5														
<input checked="" type="checkbox"/> Xampu	BS 1006	4,5														
<input checked="" type="checkbox"/> Solventes orgânicos	EN ISO 105/X05	4,5														
Propriedades acústicas:																
<input checked="" type="checkbox"/> Redução do impacto sonoro	ISO 140-8/717-2	$\Delta Lw = \text{aprox. } 39,4 \text{ dB}$														
<input checked="" type="checkbox"/> Absorção do som	ISO 354	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Hz.</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a</td> <td>0,02</td> <td>0,07</td> <td>0,13</td> <td>0,33</td> <td>0,46</td> <td>0,58</td> </tr> </tbody> </table>	Hz.	125	250	500	1000	2000	4000	a	0,02	0,07	0,13	0,33	0,46	0,58
Hz.	125	250	500	1000	2000	4000										
a	0,02	0,07	0,13	0,33	0,46	0,58										
<input checked="" type="checkbox"/> Propriedades antiestáticas	ISO 10965	hor. $8 \times 10^9 \Omega$, vert. $2 \times 10^9 \Omega$														
<input checked="" type="checkbox"/> Método de fabricação		Tufted, 5/32" cerda cortada														
<input checked="" type="checkbox"/> Desenhos		Desenho multicor/liso														
<input checked="" type="checkbox"/> Fio		100% poliamida BCF														
<input checked="" type="checkbox"/> Base primária		Liso														
<input checked="" type="checkbox"/> Base		Vinílico EVERFORT														
<input checked="" type="checkbox"/> Peso total	ISO 8543	Aprox. 3600 gram/m ²														
<input checked="" type="checkbox"/> Peso da fibra instalada	ISO 8543	Aprox. 920 gram/m ²														
<input checked="" type="checkbox"/> Espessura da fibra	ISO 1766	Aprox 7mm														
<input checked="" type="checkbox"/> Densidade da fibra	ISO 8543	0,106 gram/cm ³														
<input checked="" type="checkbox"/> Número de pontos	ISO 1763	Aprox. 68000/m ²														
<input checked="" type="checkbox"/> Apropriado para escadas	EN 1307	LC3														
<input checked="" type="checkbox"/> Classe de conforto	EN 1307	LC3														
 EN 14041																
<small>Coral preenche os requisitos da norma EN 14041</small>																
<input checked="" type="checkbox"/> Resistência ao fogo	EN 13501-1	Cfl-s1														
<input checked="" type="checkbox"/> Resistência ao escorregamento	EN 13893	DS														
<input checked="" type="checkbox"/> Resistência térmica	ISO 8302	0,14m ² K/W														
<input checked="" type="checkbox"/> Voltagem corporal	ISO 6356	< 2 kV														

O sistema de qualidade e gestão ambiental da Forbo são certificados de acordo com ISO 9001 e ISO 14001



BR0201/160222012



>Entrega imediata de amostras grátis

Forbo Pisos Ltda.

Rua Laguna, 708 - Santo Amaro
CEP 04728 - 001 São Paulo SP - BRASIL
Tel. 00 55 11 56418228
Fax 00 55 11 56439828
info@forbo-linoleum.com.br
www.forbo-flooring.com.br



criando ambientes melhores

Forbo

FLOORING SYSTEMS

TAPETES
DE ENTRADA