

Teknisk informasjon

Step oppfyller kravene i EN-ISO 10582 & EN 13845

			Surestep Original Surestep Star Surestep Steel	Surestep Material Surestep Wood Surestep DP	Safestep R11	Safestep R12	Safestep Aqua	Surestep Star Barefoot Surestep Laguna
	Total tykkelse	EN - ISO 24346	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm
	Tykkelse på slitesjikt	EN - ISO 24340	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
	Offentlig - kraftig, meget kraftig	EN - ISO 10874	Klasse 34	Klasse 34	Klasse 34	Klasse 34	Klasse 34	Klasse 34
	Industri - vanlig, kraftig	EN - ISO 10874	Klasse 43	Klasse 43	Klasse 43	Klasse 43	Klasse 43	Klasse 43
	Kolleksjonsstørrelse		33 - 9 - 4	11 - 11 - 2	9	9	8	3 - 15
	Rullbredde	EN - ISO 24341	2,00 m	2,00 m	2,00 m	2,00 m	2,00 m	2,00 m
	Rullengde	EN - ISO 24341	20 - 27 m	20 - 27 m	20 - 27 m	20 - 27 m	20 - 27 m	20 - 27 m
	Total vekt	EN - ISO 23997	2,75 kg/m ²	2,75 kg/m ²	2,75 kg/m ²	2,75 kg/m ²	2,75 kg/m ²	2,75 kg/m ²
	Dimensjonstabil	EN - ISO 23999	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%
	Inntrykksbestandighet	EN - ISO 24343-1	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm
	Rullende stolhjul	EN 425	Ingen effekt	Ingen effekt	Ingen effekt	Ingen effekt	Ingen effekt	Ingen effekt
	Bruk i våtrom	EN 13533	Ja	Nei	Ja	Ja	Ja	Ja
	Lysbestandighet	EN - ISO 105 B-02	≥6	≥6	≥6	≥6	≥6	≥6
	Boyelighet	EN - ISO 24344	ø 10mm	ø 10mm	ø 10mm	ø 10mm	ø 10mm	ø 10mm
	Sklihemmende egenskaper	EN 13845 Annex C	ESf	ESf	ESf	ESf	ESb	ESb / ESf
		EN 13845 Annex D 50.000 omdreininger <10% partikler slitt bort	Passere	Passere	Passere	Passere	Passere	Passere
		DIN 51130	R10	R10	R11	R12	R10	R10
		Din 51097					Class C	Class B
	Kjemisk motstand	EN-ISO 26987	Veldig bra	Veldig bra	Veldig bra	Veldig bra	Veldig bra	Veldig bra
	Elektrisk motstand	EN 1081 (R1)	> 1,10 ⁹ Ω	> 1,10 ⁹ Ω	> 1,10 ⁹ Ω	> 1,10 ⁹ Ω	> 1,10 ⁹ Ω	> 1,10 ⁹ Ω
Step oppfyller kravene i EN 14041								
	Brannegenskaper	EN 13501-1	B _n -s1	B _n -s1	B _n -s1	B _n -s1	B _n -s1	B _n -s1
	Generering av kroppsspenning	EN 1815	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV
	Varmeledningsevne	EN 12524	0,25 W/m,K	0,25 W/m,K	0,25 W/m,K	0,25 W/m,K	0,25 W/m,K	0,25 W/m,K
	Sklihemmende egenskaper	EN 13893	DS: ≥0,30	DS: ≥0,30	DS: ≥0,30	DS: ≥0,30	DS: ≥0,30	DS: ≥0,30

EN 14041
CE
0200101-DoP-306