
























# TEKNISK INFORMATION sarlon® habitat modul'up

	<b>Totaltjocklek</b>	EN 428 (ISO 24346)	3,40 mm
	<b>Tjocklek slitskikt</b>	EN 429 (ISO 24340)	0,45 mm
	<b>Vikt</b>	EN 430 (ISO 23997)	2 500 g/m <sup>2</sup>
	<b>Stegljudsdämpning</b> $\alpha_w = \pm 0,05$	EN ISO 717-2	$\Delta L_w = 20$ dB
	<b>Trumljud</b>	NF S 31-074	$L_{n,e,w} < 65$ dB, Class A
	<b>Ljudabsorption</b>	EN ISO 354 EN ISO 11654	$\alpha_w = \pm 0,05$
	<b>Intrycksbeständighet</b> (max mätt värde) Uppmätt genomsnittligt värde Krav	EN 433 (ISO 24343-1)	0,09 mm - < 0,20 mm
	<b>Stegsäkerhet</b>	DIN 51130	R9
	<b>Nötningstålighet</b>	EN 660-2 (ISO 24335)	T
	<b>Bostadsmiljö</b> – Mycket hög	EN 685 (ISO 10874)	23
	<b>Offentlig miljö</b> – Lätt	EN 685 (ISO 10874)	- / 31
	<b>Förpackning</b>		Rulle
	<b>Rullängd</b>	EN 426 (ISO 24341)	25 lpm
	<b>Rullbredd</b>	EN 426 (ISO 24341)	2 m
	<b>Tålighet mot rullande stolshjul</b>	EN 425 (ISO 4918)	Ja
	<b>Intrycksbeständighet</b> – För möbler	EN 424 (ISO 16581)	Uppfyller kraven
	<b>Dimensionsstabilitet</b> Krav	EN 434 (ISO 23999)	< 0,10 % ≤ 0,40 %
	<b>Ljusbeständighet</b> Krav	DIN 51130	7 > 6
	<b>Kemikaliebeständighet</b>	EN 423 (ISO 26987)	Bra
	<b>Ytbehandling</b>		PUR
	<b>Emissioner</b> – TVOC* efter 28 dygn	NF EN ISO 16000 (ISO 10580)	"< 100 µg/m <sup>3</sup> - TP** - Niv.2 < 1000 µg/m <sup>3</sup> "
	EN 14041		
	<b>Brandklass</b>	EN 13501-1	C <sub>fl</sub> - s1 <sup>(1)</sup>
	<b>Stegsäkerhet</b>	EN 13893	Klass DS ( $\mu \geq 0,30$ )
	<b>Elektrostatisk uppladdning</b>	ISO 1815	E ≤ 2 kV, Antistatisk
	<b>Värmeledningsförmåga</b>	EN 12524 EN (ISO 10456)	0,25 W/m-k Lämplig för värmegolv

\* TVOC: total volatile organic compounds

<sup>(1)</sup> Testat på brännbart och obrännbart underlag, gäller även för Sarlibase