

## Sarlon 19 dB

Alustassa ja asennuksessa huomioidaan SisäRYL 2013 luku 104 Mattopäällystys. Alustan on oltava tasainen ja sileä ja pinnaltaan kuiva. Betonilattian suhteellinen kosteus arviointisyvyydellä enintään 85 % RH.

Vinyylilattian on täytettävä EN 651 ja ISO 11638 tuotestandardin vaatimukset, käyttöluokka 34, kulutusluokka T, Rakennusmateriaalien päästöluokka M1, kulutuskerroksen paksuus 0,7 mm, XtremPUR pinnoite. Liukastumisenestoluokka R10. Askeläänen parannusarvo 19 dB. Paloluokka B<sub>fl</sub> s1. Tyyppi: Forbo Sarlon 19 dB. Asennus, suojaus ja hoito valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Värit huoneselityksen mukaan.

## Sarlon 15 dB

Alustassa ja asennuksessa huomioidaan SisäRYL 2013 luku 104 Mattopäällystys. Alustan on oltava tasainen ja sileä ja pinnaltaan kuiva. Betonilattian suhteellinen kosteus arviointisyvyydellä enintään 85 % RH.

Vinyylilattian on täytettävä EN 651 ja ISO 11638 tuotestandardin vaatimukset, käyttöluokka 34, kulutusluokka T, Rakennusmateriaalien päästöluokka M1, kulutuskerroksen paksuus 0,7 mm, XtremPUR pinnoite. Liukastumisenestoluokka R10. Askeläänen parannusarvo 19 dB. Paloluokka B<sub>fl</sub> s1. Tyyppi: Forbo Sarlon 15 dB. Asennus, suojaus ja hoito valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Värit huoneselityksen mukaan.